

금속재료유사규격(철강)비교

출처 : 금속재료규격책자(골드) 일부내용 발췌한것으로
오차가 있을수 있으니 책자를 구입하세요

금속구분	유사코드	규격명	규격번호	재질명
철강	A001	KS	D3503	SS330
철강	A001	JIS	C3101	SS330
철강	A001	ASTM	A283	A283 A
철강	A001	ASTM	A283	A283 B
철강	A001	ASTM	A283	A283 C
철강	A001	ASTM	A570	A570 30
철강	A001	ASTM	A570	A570 33
철강	A001	ASTM	A570	A570 36Type1
철강	A001	ASTM	A570	A570 36Type2
철강	A001	ASTM	A570	A570 40
철강	A001	BS	EN10025	S235JR
철강	A001	DIN	EN10025	S235JR
철강	A001	NF	EN10025	S235JR
철강	A001	BS	EN10025	S235JRG1
철강	A001	DIN	EN10025	S235JRG1
철강	A001	NF	EN10025	S235JRG1
철강	A001	BS	EN10025	S235JRG2
철강	A001	DIN	EN10025	S235JRG2
철강	A001	NF	EN10025	S235JRG2
철강	A001	BS	EN10025	S235J0
철강	A001	DIN	EN10025	S235J0
철강	A001	NF	EN10025	S235J0
철강	A001	BS	EN10025	S235J2G3
철강	A001	DIN	EN10025	S235J2G3
철강	A001	NF	EN10025	S235J2G3
철강	A001	BS	EN10025	S235J2G4
철강	A001	DIN	EN10025	S235J2G4
철강	A001	NF	EN10025	S235J2G4
철강	A001	ISO	630	E235A
철강	A001	ISO	630	E235B
철강	A001	ISO	630	E235C
철강	A001	ISO	630	E235D
철강	A002	KS	D3503	SS400
철강	A002	JIS	G3101	SS400
철강	A002	KS	D3515	SM400A
철강	A002	JIS	G3106	SM400A
철강	A002	JIS	G3136	SN400A
철강	A002	KS	D3515	SM400B
철강	A002	JIS	G3106	SM400B
철강	A002	JIS	G3136	SN400B
철강	A002	KS	D3515	SM400C
철강	A002	JIS	G3106	SM400C
철강	A002	JIS	G3136	SN400C
철강	A002	ASTM	A283	A283 D
철강	A002	ASTM	A570	A570 45
철강	A002	ASTM	A529	A529 50
철강	A002	ASTM	A570	A570 50
철강	A002	ASTM	A529	A529 55
철강	A002	ASTM	A570	A570 55
철강	A002	ASTM	A573	A573 58

철강	A002	ASTM	A573	A573 65
철강	A002	ASTM	A633	A633 A
철강	A002	ASTM	A709	A709 36
철강	A002	ASTM	A709	A709 50
철강	A002	BS	EN10025	S275JR
철강	A002	DIN	EN10025	S275JR
철강	A002	NF	EN10025	S275JR
철강	A002	BS	EN10025	S275J0
철강	A002	DIN	EN10025	S275J0
철강	A002	NF	EN10025	S275J0
철강	A002	BS	EN10025	S275J2G3
철강	A002	DIN	EN10025	S275J2G3
철강	A002	NF	EN10025	S275J2G3
철강	A002	BS	EN10025	S275J2G4
철강	A002	DIN	EN10025	S275J2G4
철강	A002	NF	EN10025	S275J2G4
철강	A002	BS	EN10113-3	S275M
철강	A002	DIN	EN10113-3	S275M
철강	A002	NF	EN10113-3	S275M
철강	A002	BS	EN10113-2	S275N
철강	A002	DIN	EN10113-2	S275N
철강	A002	NF	EN10113-2	S275N
철강	A002	BS	EN10113-3	S355M
철강	A002	DIN	EN10113-3	S355M
철강	A002	NF	EN10113-3	S355M
철강	A002	BS	4360	40DD
철강	A002	BS	4360	40E
철강	A002	BS	4360	43EE
철강	A002	BS	4360	43DD
철강	A002	BS	4360	43E
철강	A002	DIN	17100	St44-2
철강	A002	DIN	17100	St44-3
철강	A002	ISO	630	E275A
철강	A002	ISO	630	E275B
철강	A002	ISO	630	E275C
철강	A002	ISO	630	E275D
철강	A003	KS	D3503	SS490
철강	A003	JIS	G3101	SS490
철강	A003	KS	D3503	SS540
철강	A003	JIS	G3101	SS540
철강	A003	KS	D3515	SM490A
철강	A003	JIS	G3106	SM490A
철강	A003	KS	D3515	SM490B
철강	A003	JIS	G3106	SM490B
철강	A003	JIS	G3136	SN490B
철강	A003	KS	D3515	SM490C
철강	A003	JIS	G3106	SM490C
철강	A003	JIS	G3136	SN490C
철강	A003	KS	D3515	SM490Y
철강	A003	JIS	G3106	SM490Y
철강	A003	KS	D3515	SM520B
철강	A003	JIS	G3106	SM520B
철강	A003	KS	D3515	SM520C
철강	A003	JIS	G3106	SM520C
철강	A003	ASTM	A573	A573 70
철강	A003	ASTM	A633	A633 C
철강	A003	ASTM	A633	A633 D
철강	A003	ASTM	A633	A633 E

철강	A003	ASTM	A678	A678 A
철강	A003	ASTM	A678	A678 B
철강	A003	BS	EN10025	S355JR
철강	A003	DIN	EN10025	S355JR
철강	A003	NF	EN10025	S355JR
철강	A003	BS	EN10025	S355JO
철강	A003	DIN	EN10025	S355JO
철강	A003	NF	EN10025	S355JO
철강	A003	BS	EN10025	S355J2G3
철강	A003	BS	EN10025	S355J2G4
철강	A003	DIN	EN10025	S355J2G3
철강	A003	DIN	EN10025	S355J2G4
철강	A003	NF	EN10025	S355J2G3
철강	A003	NF	EN10025	S355J2G4
철강	A003	BS	EN10025	E295
철강	A003	DIN	EN10025	E295
철강	A003	NF	EN10025	E295
철강	A003	BS	EN10025	E335
철강	A003	DIN	EN10025	E335
철강	A003	NF	EN10025	E335
철강	A003	BS	EN10025	E360
철강	A003	DIN	EN10025	E360
철강	A003	NF	EN10025	E360
철강	A003	BS	EN10113-2	S355N
철강	A003	DIN	EN10113-2	S355N
철강	A003	NF	EN10113-2	S355N
철강	A003	BS	EN10113-2	S420N
철강	A003	DIN	EN10113-2	S420N
철강	A003	NF	EN10113-2	S420N
철강	A003	BS	EN10113-2	S460N
철강	A003	DIN	EN10113-2	S460N
철강	A003	NF	EN10113-2	S460N
철강	A003	BS	EN10113-3	S420M
철강	A003	DIN	EN10113-3	S420M
철강	A003	NF	EN10113-3	S420M
철강	A003	BS	EN10113-3	S460M
철강	A003	DIN	EN10113-3	S460M
철강	A003	NF	EN10113-3	S460M
철강	A003	ISO	630	E355C
철강	A003	ISO	630	E355D
철강	A003	ISO	4950-2	E355DD
철강	A003	ISO	4950-2	E355E
철강	A003	ISO	4950-2	E460CC
철강	A003	ISO	4950-2	E460DD
철강	A003	ISO	4950-2	E460E
철강	A003	ISO	4950-3	E460DD
철강	A003	ISO	4950-3	E460E
철강	A003	ISO	4950-3	E550DD
철강	A003	ISO	4950-3	E550E
철강	A003	ISO	4950-3	E690DD
철강	A003	ISO	4950-3	E690E
철강	A003	BS	4360	50E
철강	A003	BS	4360	50EE
철강	A003	BS	4360	50F
철강	A003	BS	4360	55C
철강	A003	BS	4360	55EE
철강	A003	BS	4360	55F
철강	A003	DIN	17100	St52-3

철강	A004	KS	D3515	SM570
철강	A004	JIS	G3106	SM570
철강	A004	ASTM	A678	A678 C
철강	A004	ASTM	A678	A678 D
철강	A005	KS	D3529	SMA41AW
철강	A005	KS	D3529	SMA41BW
철강	A005	JIS	G3114	SMA400AW
철강	A005	JIS	G3114	SMA400BW
철강	A005	KS	D3529	SMA41AP
철강	A005	KS	D3529	SMA41BP
철강	A005	JIS	G3114	SMA400AP
철강	A005	JIS	G3114	SMA400BP
철강	A005	KS	D3529	SMA41CW
철강	A005	JIS	G3114	SMA400CW
철강	A005	KS	D3529	SMA41CP
철강	A005	JIS	G3114	SMA400CP
철강	A005	BS	EN10155	S235J0W
철강	A005	DIN	EN10155	S235J0W
철강	A005	NF	EN10155	S235J0W
철강	A005	BS	EN10155	S235J2W
철강	A005	DIN	EN10155	S235J2W
철강	A005	NF	EN10155	S235J2W
철강	A005	ISO	DIS4952-2	Fe235WB
철강	A005	ISO	DIS4952-2	Fe235WC
철강	A005	ISO	DIS4952-2	Fe235WD
철강	A006	KS	D3529	SMA50AW
철강	A006	KS	D3529	SMA50BW
철강	A006	JIS	G3114	SMA490AW
철강	A006	JIS	G3114	SMA490BW
철강	A006	KS	D3529	SMA50AP
철강	A006	KS	D3529	SMA50BP
철강	A006	JIS	G3114	SMA490AP
철강	A006	JIS	G3114	SMA490BP
철강	A006	KS	D3529	SMA50CW
철강	A006	JIS	G3114	SMA490CW
철강	A006	KS	D3529	SMA50CP
철강	A006	JIS	G3114	SMA490CP
철강	A006	ASTM	A588	A588 A
철강	A006	ASTM	A588	A588 B
철강	A006	ASTM	A588	A588 C
철강	A006	BS	EN10155	S355J0W
철강	A006	DIN	EN10155	S355J0W
철강	A006	NF	EN10155	S355J0W
철강	A006	BS	EN10155	S355J2G1W
철강	A006	BS	EN10155	S355J2G2W
철강	A006	DIN	EN10155	S355J2G1W
철강	A006	DIN	EN10155	S355J2G2W
철강	A006	NF	EN10155	S355J2G1W
철강	A006	NF	EN10155	S355J2G2W
철강	A006	ISO	DIS4952-2	Fe355W2B
철강	A006	ISO	DIS4952-2	Fe355W2C
철강	A006	ISO	DIS4952-2	Fe355W2D
철강	A006	ISO	5952	HSA235WB
철강	A006	ISO	5952	HSA235WD
철강	A006	ISO	5952	HSA355W2C
철강	A006	ISO	5952	HSA355W2D
철강	A006	ASTM	A588	A588 K
철강	A006	BS	4360	WR50B

철강	A006	BS	4360	WR50C
철강	A007	KS	D3529	SMA58W
철강	A007	JIS	G3114	SMA570W
철강	A007	KS	D3529	SMA58P
철강	A007	JIS	G3114	SMA570P
철강	A007	BS	EN10137-2	S460Q
철강	A007	DIN	EN10137-2	S460Q
철강	A007	NF	EN10137-2	S460Q
철강	A007	BS	EN10137-2	S460QL
철강	A007	DIN	EN10137-2	S460QL
철강	A007	NF	EN10137-2	S460QL
철강	A007	BS	EN10137-2	S460QL1
철강	A007	DIN	EN10137-2	S460QL1
철강	A007	NF	EN10137-2	S460QL1
철강	A007	BS	EN10137-2	S500Q
철강	A007	DIN	EN10137-2	S500Q
철강	A007	NF	EN10137-2	S500Q
철강	A007	BS	EN10137-2	S500QL
철강	A007	BS	EN10137-2	S500QL1
철강	A007	BS	EN10137-2	S550Q
철강	A007	BS	EN10137-2	S550QL
철강	A007	BS	EN10137-2	S550QL1
철강	A007	BS	EN10137-2	S620Q
철강	A007	BS	EN10137-2	S620QL
철강	A007	BS	EN10137-2	S620QL1
철강	A007	BS	EN10137-2	S690Q
철강	A007	BS	EN10137-2	S690QL
철강	A007	BS	EN10137-2	S690QL1
철강	A007	BS	EN10137-2	S890Q
철강	A007	BS	EN10137-2	S890QL
철강	A007	BS	EN10137-2	S890QL1
철강	A007	BS	EN10137-2	S960Q
철강	A007	BS	EN10137-2	S960QL
철강	A007	BS	EN10137-3	S500A
철강	A007	BS	EN10137-3	S500AL
철강	A007	BS	EN10137-3	S550A
철강	A007	BS	EN10137-3	S550AL
철강	A007	BS	EN10137-3	S620A
철강	A007	BS	EN10137-3	S620AL
철강	A007	BS	EN10137-3	S690A
철강	A007	BS	EN10137-3	S690AL
철강	A007	DIN	EN10137-2	S500QL
철강	A007	DIN	EN10137-2	S500QL1
철강	A007	DIN	EN10137-2	S550Q
철강	A007	DIN	EN10137-2	S550QL
철강	A007	DIN	EN10137-2	S550QL1
철강	A007	DIN	EN10137-2	S620Q
철강	A007	DIN	EN10137-2	S620QL
철강	A007	DIN	EN10137-2	S620QL1
철강	A007	DIN	EN10137-2	S690Q
철강	A007	DIN	EN10137-2	S690QL
철강	A007	DIN	EN10137-2	S690QL1
철강	A007	DIN	EN10137-2	S890Q
철강	A007	DIN	EN10137-2	S890QL
철강	A007	DIN	EN10137-2	S890QL1
철강	A007	DIN	EN10137-2	S960Q
철강	A007	DIN	EN10137-2	S960QL

철강	A007	DIN	EN10137-3	S500A
철강	A007	DIN	EN10137-3	S500AL
철강	A007	DIN	EN10137-3	S550A
철강	A007	DIN	EN10137-3	S550AL
철강	A007	DIN	EN10137-3	S620A
철강	A007	DIN	EN10137-3	S620AL
철강	A007	DIN	EN10137-3	S690A
철강	A007	DIN	EN10137-3	S690AL
철강	A007	NF	EN10137-2	S500QL
철강	A007	NF	EN10137-2	S500QL1
철강	A007	NF	EN10137-2	S550Q
철강	A007	NF	EN10137-2	S550QL
철강	A007	NF	EN10137-2	S550QL1
철강	A007	NF	EN10137-2	S620Q
철강	A007	NF	EN10137-2	S620QL
철강	A007	NF	EN10137-2	S620QL1
철강	A007	NF	EN10137-2	S690Q
철강	A007	NF	EN10137-2	S690QL
철강	A007	NF	EN10137-2	S690QL1
철강	A007	NF	EN10137-2	S890Q
철강	A007	NF	EN10137-2	S890QL
철강	A007	NF	EN10137-2	S890QL1
철강	A007	NF	EN10137-2	S960Q
철강	A007	NF	EN10137-2	S960QL
철강	A007	NF	EN10137-3	S500A
철강	A007	NF	EN10137-3	S500AL
철강	A007	NF	EN10137-3	S550A
철강	A007	NF	EN10137-3	S550AL
철강	A007	NF	EN10137-3	S620A
철강	A007	NF	EN10137-3	S620AL
철강	A007	NF	EN10137-3	S690A
철강	A007	NF	EN10137-3	S690AL
철강	A008	KS	D3542	SPA-H
철강	A008	JIS	G3125	SPA-H
철강	A008	ASTM	A242	A242 1
철강	A008	BS	4360	WR50A
철강	A008	BS	EN10155	S355J0WP
철강	A008	BS	EN10155	S355J2WP
철강	A008	DIN	EN10155	S355J0WP
철강	A008	DIN	EN10155	S355J2WP
철강	A008	NF	EN10155	S355J0WP
철강	A008	NF	EN10155	S355J2WP
철강	A008	ISO	DIS4952-2	Fe355W1A
철강	A008	ISO	DIS4952-2	Fe355W1D
철강	A008	ISO	5952	HSA355W1A
철강	A008	ISO	5952	HSA355W1D
철강	A009	KS	D3557	SV330
철강	A009	JIS	G3104	SV330
철강	A009	ASTM	A31	A31 A
철강	A009	DIN	17111	USt36
철강	A010	KS	D3557	SV400
철강	A010	JIS	G3104	SV400
철강	A010	ASTM	A31	A31 B
철강	A010	KS	D3504	SR240
철강	A011	JIS	G3112	SR235
철강	A011	BS	4449	250
철강	A011	ISO	6935-1	PB240
철강	A012	KS	D3504	SR300

철강	A012	JIS	G3112	SR295
철강	A012	JIS	G3112	SD295A
철강	A012	KS	D3594	SD300B
철강	A012	JIS	G3112	SD295B
철강	A012	KS	D3594	SD350
철강	A012	JIS	G3112	SD350
철강	A012	ASTM	A615	A615 40(300)
철강	A012	ISO	6935-1	PB300
철강	A012	ISO	6935-2	RB300
철강	A013	KS	D3504	SD400
철강	A013	JIS	G3112	SD390
철강	A013	ASTM	A615	A615 60(420)
철강	A013	ASTM	A706	A706 A706
철강	A013	BS	4449	460
철강	A013	DIN	488-1	BSt420S
철강	A013	ISO	6935-2	RB400
철강	A013	ISO	6935-2	RB400W
철강	A014	KS	D3504	SD500
철강	A014	JIS	G3112	SD490
철강	A014	ASTM	A615	A615 75(520)
철강	A014	DIN	488-1	BSt500S
철강	A014	ISO	6935-2	RB500
철강	A014	ISO	6935-2	RB500W
철강	A015	KS	D3530	SSC41
철강	A015	JIS	G3350	SSC400
철강	B001	KS	D3560	SB410
철강	B001	JIS	G3103	SB410
철강	B001	ASTM	A515M	A515M Grade60
철강	B001	BS	EN10028-2	P265GH
철강	B001	DIN	EN10028-2	P265GH
철강	B001	NF	EN10028-2	P265GH
철강	B001	ISO	9328-2	PH265
철강	B002	KS	D3560	SB450
철강	B002	JIS	G3103	SB450
철강	B002	ASTM	A515M	A515M Grade65
철강	B002	BS	EN10028-2	P295GH
철강	B002	DIN	EN10028-2	P295GH
철강	B002	NF	EN10028-2	P295GH
철강	B002	ISO	9328-2	PH290
철강	B003	KS	D3560	SB450M
철강	B003	JIS	G3103	SB450M
철강	B003	ASTM	A204M	A204M GradeA
철강	B004	KS	D3521	SPPV235
철강	B004	JIS	G3115	SPV235
철강	B004	ASTM	A662M	A662M GradeA
철강	B004	BS	EN10028-3	P275N
철강	B004	DIN	EN10028-3	P275N
철강	B004	NF	EN10028-3	P275N
철강	B004	ISO	9328-4	P285TN
철강	B005	KS	D3533	SG255
철강	B005	JIS	G3116	SG255
철강	B005	ASTM	A414M	A414M GradeD
철강	B005	BS	EN10120	P265NB
철강	B005	DIN	EN10120	P265NB
철강	B005	NF	EN10120	P265NB
철강	B005	ISO	4978	Steel3
철강	B006	KS	D3533	SG295
철강	B006	JIS	G3116	SG295

철강	B006	ASTM	A414M	A414M GradeE
철강	B006	BS	EN10120	P310NB
철강	B006	DIN	EN10120	P310NB
철강	B006	NF	EN10120	P310NB
철강	B007	KS	D3540	SGV410
철강	B007	JIS	G3118	SGV410
철강	B007	ASTM	A516M	A516M Grade60
철강	B007	BS	EN10028-2	P265GH
철강	B007	DIN	EN10028-2	P265GH
철강	B007	NF	EN10028-2	P265GH
철강	B007	ISO	9328-2	P265
철강	B008	KS	D3540	SGV450
철강	B008	JIS	G3118	SGV450
철강	B008	ASTM	A516M	A516M Grade65
철강	B008	BS	EN10028-2	P295GH
철강	B008	DIN	EN10028-2	P295GH
철강	B008	NF	EN10028-2	P295GH
철강	B008	ISO	9328-2	P290
철강	B009	KS	D3560	SB480
철강	B009	JIS	G3103	SB480
철강	B009	ASTM	A515M	A515M Grade70
철강	B009	BS	EN10028-2	P355GH
철강	B009	DIN	EN10028-2	P355GH
철강	B009	NF	EN10028-2	P355GH
철강	B009	ISO	9328-2	PH315
철강	B010	KS	D3560	SB480M
철강	B010	JIS	G3103	SB480M
철강	B010	ASTM	A204M	A204M GradeB
철강	B011	KS	D3521	SPPV315
철강	B011	JIS	G3115	SPV315
철강	B011	ASTM	A622M	A622M GradeC
철강	B011	BS	EN10028-3	P355N
철강	B011	DIN	EN10028-3	P355N
철강	B011	NF	EN10028-3	P355N
철강	B011	ISO	9328-4	P355TN
철강	B012	KS	D3521	SPPV355
철강	B012	JIS	G3115	SPV355
철강	B012	JIS	G3115-1	SPV355
철강	B012	ASTM	A537M	A537M Class1
철강	B012	ASTM	A841M	A841M GradeA
철강	B012	BS	EN10028-3	P355N
철강	B012	BS	EN10028-3	P355M
철강	B012	DIN	EN10028-3	P355N
철강	B012	DIN	EN10028-3	P355M
철강	B012	NF	EN10028-3	P355N
철강	B012	NF	EN10028-3	P355M
철강	B012	ISO	9328-4	P355TN
철강	B013	KS	D3533	SG325
철강	B013	JIS	G3116	SG325
철강	B013	ASTM	A414M	A414M GradeF
철강	B013	BS	EN10120	P355NB
철강	B013	DIN	EN10120	P355NB
철강	B013	NF	EN10120	P355NB
철강	B013	ISO	4978	Steel4
철강	B014	KS	D3533	SG365
철강	B014	JIS	G3116	SG365
철강	B014	ASTM	A414M	A414M GradeG
철강	B014	BS	EN10120	P355NB

철강	B014	DIN	EN10120	P355NB
철강	B014	NF	EN10120	P355NB
철강	B015	KS	D3540	SGV480
철강	B015	JIS	G3118	SGV480
철강	B015	ASTM	A516M	A516M Grade70
철강	B015	BS	EN10028-2	P355GH
철강	B015	DIN	EN10028-2	P355GH
철강	B015	NF	EN10028-2	P355GH
철강	B015	ISO	9328-2	P315
철강	B016	JIS	G3115	SPV410
철강	B016	JIS	G3115-1	SPV410
철강	B016	ISO	9328-4	P420TN
철강	B016	BS	EN10028-5	P420M
철강	B016	BS	EN10028-5	P460M
철강	B016	DIN	EN10028-5	P420M
철강	B016	DIN	EN10028-5	P460M
철강	B016	NF	EN10028-5	P420M
철강	B016	NF	EN10028-5	P460M
철강	B017	KS	D3521	SPPV450
철강	B017	JIS	G3115	SPV450
철강	B017	JIS	G3115-1	SPV450
철강	B017	ASTM	A537M	A537M Class2
철강	B017	BS	EN10028-3	P460N
철강	B017	BS	EN10028-3	P460M
철강	B017	DIN	EN10028-3	P460N
철강	B017	DIN	EN10028-3	P460M
철강	B017	NF	EN10028-3	P460N
철강	B017	NF	EN10028-3	P460M
철강	B017	ISO	9328-4	P460TN
철강	B018	KS	D3521	SPPV490
철강	B018	JIS	G3115	SPV490
철강	B018	ISO	9328-4	P500TQ
철강	B019	KS	D3543	SCMV1-1
철강	B019	KS	D3543	SCMV1-2
철강	B019	JIS	G4109	SCMV1-1
철강	B019	JIS	G4109	SCMV1-2
철강	B019	ASTM	A387M	A387M Gr.2-cl.1
철강	B019	ASTM	A387M	A387M Gr.2-cl.2
철강	B020	KS	D3543	SCMV2-1
철강	B020	KS	D3543	SCMV2-2
철강	B020	JIS	G4109	SCMV2-1
철강	B020	JIS	G4109	SCMV2-2
철강	B020	ASTM	A387M	A387M Gr.12-cl.1
철강	B020	ASTM	A387M	A387M Gr.12-cl.2
철강	B020	BS	EN10028-2	13CrMo4-5
철강	B020	DIN	EN10028-2	13CrMo4-5
철강	B020	NF	EN10028-2	13CrMo4-5
철강	B020	ISO	9328-2	14CrMo45
철강	B021	KS	D3543	SCMV3-1
철강	B021	KS	D3543	SCMV3-2
철강	B021	JIS	G4109	SCMV3-1
철강	B021	JIS	G4109	SCMV3-2
철강	B021	ASTM	A387M	A387M Gr.11-cl.1
철강	B021	ASTM	A387M	A387M Gr.11-cl.2
철강	B022	KS	D3543	SCMV4-1
철강	B022	KS	D3543	SCMV4-2
철강	B022	JIS	G4109	SCMV4-1
철강	B022	JIS	G4109	SCMV4-2

철강	B022	ASTM	A387M	A387M Gr.22-cl.1
철강	B022	ASTM	A387M	A387M Gr.22-cl.2
철강	B022	ASTM	A387M	A387M Gr.22L-cl.1
철강	B022	BS	EN10028-2	10CrMo9-10
철강	B022	BS	EN10028-2	11CrMo9-10
철강	B022	DIN	EN10028-2	10CrMo9-10
철강	B022	DIN	EN10028-2	11CrMo9-10
철강	B022	NF	EN10028-2	10CrMo9-10
철강	B022	NF	EN10028-2	11CrMo9-10
철강	B022	ISO	9328-2	13CrMo910T1
철강	B022	ISO	9328-2	13CrMo910T2
철강	B023	KS	D3543	SCMV5-1
철강	B023	KS	D3543	SCMV5-2
철강	B023	JIS	G4109	SCMV5-1
철강	B023	JIS	G4109	SCMV5-2
철강	B023	ASTM	A387M	A387M Gr.21-cl.1
철강	B023	ASTM	A387M	A387M Gr.21-cl.2
철강	B023	ASTM	A387M	A387M Gr.21L-cl.1
철강	B024	KS	D3543	SCMV6-1
철강	B024	KS	D3543	SCMV6-2
철강	B024	JIS	G4109	SCMV6-1
철강	B024	JIS	G4109	SCMV6-2
철강	B024	ASTM	A387M	A387M Gr.5-cl.1
철강	B024	ASTM	A387M	A387M Gr.5-cl.2
철강	B025	KS	D3538	SBV1A
철강	B025	JIS	G3119	SBV1A
철강	B025	ASTM	A302M	A302M GradeA
철강	B026	KS	D3538	SBV1B
철강	B026	JIS	G3119	SBV1B
철강	B026	ASTM	A302M	A302M Grade B
철강	B027	KS	D3538	SBV2
철강	B027	JIS	G3119	SBV2
철강	B027	ASTM	A302M	A302M GradeC
철강	B028	KS	D3538	SBV3
철강	B028	JIS	G3119	SBV3
철강	B028	ASTM	A302M	A302M Grade D
철강	B029	KS	D3539	SQV1A
철강	B029	JIS	G3120	SQV1A
철강	B029	ASTM	A533M	A533M TypeA-cl.1
철강	B030	KS	D3539	SQV2A
철강	B030	JIS	G3120	SQV2A
철강	B030	ASTM	A533M	A533M TypeB-cl.1
철강	B031	KS	D3539	SQV3A
철강	B031	JIS	G3120	SQV3A
철강	B031	ASTM	A533M	A533M TypeC-cl.1
철강	B032	KS	D3539	SQV1B
철강	B032	JIS	G3120	SQV1B
철강	B032	ASTM	A533M	A533M TypeA-cl.2
철강	B033	KS	D3539	SQV2B
철강	B033	JIS	G3120	SQV2B
철강	B033	ASTM	A533M	A533M TypeB-cl.2
철강	B034	KS	D3539	SQV3B
철강	B034	JIS	G3120	SQV3B
철강	B034	ASTM	A533M	A533M TypeC-cl.2
철강	B035	KS	D3610	SEV245
철강	B035	JIS	G3124	SEV245
철강	B036	KS	D3610	SEV295
철강	B036	JIS	G3124	SEV295

철강	B037	KS	D3610	SEV345
철강	B037	JIS	G3124	SEV345
철강	B038	KS	D3541	SLA1 235
철강	B038	JIS	G3126	SLA 235
철강	B038	ASTM	A662M	A662M GradeA
철강	B038	BS	EN10028-3	P275NL1
철강	B038	DIN	EN10028-3	P275NL1
철강	B038	NF	EN10028-3	P275NL1
철강	B038	ISO	9328-4	PL285TN
철강	B039	KS	D3541	SLA1 325
철강	B039	JIS	G3126	SLA 325
철강	B039	ASTM	A662M	A662M Grade C
철강	B039	ISO	9328-4	PL 315 TN
철강	B040	KS	D3541	SLA1 360
철강	B040	JIS	G3126	SLA 360
철강	B040	BS	EN10028-3	P355NL1
철강	B040	BS	EN10028-3	P355ML
철강	B040	DIN	EN10028-3	P355NL1
철강	B040	DIN	EN10028-3	P355ML
철강	B040	NF	EN10028-3	P355NL1
철강	B040	NF	EN10028-3	P355ML
철강	B040	ISO	9328-4	PL355TN
철강	B041	JIS	G3126	SLA 410
철강	B041	BS	EN10028-5	P420ML
철강	B041	BS	EN10028-5	P460ML
철강	B041	DIN	EN10028-5	P420ML
철강	B041	DIN	EN10028-5	P460ML
철강	B041	NF	EN10028-5	P420ML
철강	B041	NF	EN10028-5	P460ML
철강	B041	ISO	9328-4	PL420TN
철강	B042	KS	D3586	SL2N255
철강	B042	JIS	G3127	SL2N255
철강	B042	ASTM	A203M	A203M GradeA
철강	B043	KS	D3586	SL3N255
철강	B043	JIS	G3127	SL3N255
철강	B043	ASTM	A203M	A203M GradeD
철강	B043	ISO	9328-3	12Ni14G1
철강	B044	KS	D3586	SL3N275
철강	B044	JIS	G3127	SL3N275
철강	B044	ASTM	A203M	A203M GradeE
철강	B044	BS	EN10028-4	12Ni14
철강	B044	DIN	EN10028-4	12Ni14
철강	B044	NF	EN10028-4	12Ni14
철강	B044	ISO	9328-3	12Ni14G2
철강	B045	KS	D3586	SL3N440
철강	B045	JIS	G3127	SL3N440
철강	B046	KS	D3586	SL5N590
철강	B046	JIS	G3127	SL5N590
철강	B047	KS	D3586	SL9N520
철강	B047	JIS	G3127	SL9N520
철강	B047	ASTM	A353M	A353M A353M
철강	B047	BS	EN10028-4	X8Ni9
철강	B047	DIN	EN10028-4	X8Ni9
철강	B047	NF	EN10028-4	X8Ni9
철강	B047	ISO	9328-3	X8Ni9
철강	B048	KS	D3586	SL9N590
철강	B048	JIS	G3127	SL9N590

철강	B048	ASTM	A553M	A553M Type1
철강	B048	ASTM	A844M	A844M A844M
철강	B048	BS	EN10028-4	X8Ni9
철강	B048	DIN	EN10028-4	X8Ni9
철강	B048	NF	EN10028-4	X8Ni9
철강	B048	ISO	9328-3	X7Ni9
철강	C001	KS	D3501	SPHC
철강	C001	JIS	G3131	SPHC
철강	C001	ASTM	A569	A569 TypeA
철강	C001	ASTM	A569	A569 TypeB
철강	C001	ASTM	A569	A569 TypeC
철강	C001	BS	1	HR15
철강	C001	BS	1	HS15
철강	C001	BS	1	HS4
철강	C001	DIN	1614-1	st22
철강	C001	DIN	1614-1	Ust23
철강	C001	DIN	1614-1	RRst23
철강	C001	DIN	1614-1	st24
철강	C001	NF	A36-102	Fd4
철강	C001	NF	A36-102	Fd2
철강	C001	ISO	3573	HR1
철강	C001	ISO	6317	HR1
철강	C002	KS	D3501	SPHD
철강	C002	JIS	G3131	SPHD
철강	C002	JIS	G3132	SPHD
철강	C002	ASTM	A622	A622 TypeA
철강	C002	ASTM	A622	A622 TypeB
철강	C002	BS	1	HR4
철강	C002	BS	1	HR14
철강	C002	BS	1	HS4
철강	C002	BS	1	HS14
철강	C002	BS	EN10111	DD11
철강	C002	BS	EN10111	DD12
철강	C002	BS	EN10111	DD13
철강	C002	BS	EN10111	DD14
철강	C002	DIN	EN10111	DD11
철강	C002	DIN	EN10111	DD12
철강	C002	DIN	EN10111	DD13
철강	C002	DIN	EN10111	DD14
철강	C002	NF	EN10111	DD11
철강	C002	NF	EN10111	DD12
철강	C002	NF	EN10111	DD13
철강	C002	NF	EN10111	DD14
철강	C002	ISO	3573	HR2
철강	C002	ISO	6317	HR2
철강	C003	KS	D3501	SPHE
철강	C003	JIS	G3131	SPHE
철강	C003	BS	1	HR1
철강	C003	BS	1	HR2
철강	C003	BS	1	HR3
철강	C003	BS	1	HS1
철강	C003	BS	1	HS2
철강	C003	BS	1	HS3
철강	C003	ISO	3573	HR3
철강	C003	ISO	3573	HR4
철강	C003	ISO	6317	HR3
철강	C003	ISO	6317	HR4
철강	C004	ASTM	A109	A109 A109

철강	C004	ASTM	A366	A366 A
철강	C004	ASTM	A366	A366 B
철강	C004	ASTM	A366	A366 C
철강	C004	BS	1	CR34/20
철강	C004	BS	1	CR37/23
철강	C004	BS	1	CS15
철강	C004	BS	1	CR34/20
철강	C004	BS	1	CS37/23
철강	C004	BS	1	CS4
철강	C004	DIN	1623-2	St37-2G
철강	C004	DIN	1623-2	USt37-2G
철강	C004	DIN	1623-2	st37-3G
철강	C004	BS	EN10130	Fe P01
철강	C004	BS	EN10130	Fe P03
철강	C004	BS	EN10130	Fe P04
철강	C004	BS	EN10130	Fe P05
철강	C004	BS	EN10130	Fe P06
철강	C004	BS	EN10139	DC01
철강	C004	BS	EN10139	DC03
철강	C004	BS	EN10139	DC04
철강	C004	BS	EN10139	DC05
철강	C004	BS	EN10139	DC06
철강	C004	DIN	EN10130	Fe P01
철강	C004	DIN	EN10130	Fe P03
철강	C004	DIN	EN10130	Fe P04
철강	C004	DIN	EN10130	Fe P05
철강	C004	DIN	EN10130	Fe P06
철강	C004	DIN	EN10139	DC01
철강	C004	DIN	EN10139	DC03
철강	C004	DIN	EN10139	DC04
철강	C004	DIN	EN10139	DC05
철강	C004	DIN	EN10139	DC06
철강	C004	NF	EN10130	Fe P01
철강	C004	NF	EN10130	Fe P03
철강	C004	NF	EN10130	Fe P04
철강	C004	NF	EN10130	Fe P05
철강	C004	NF	EN10130	Fe P06
철강	C004	NF	EN10139	DC01
철강	C004	NF	EN10139	DC03
철강	C004	NF	EN10139	DC04
철강	C004	NF	EN10139	DC05
철강	C004	NF	EN10139	DC06
철강	C004	ISO	3574	CR1
철강	C005	ASTM	A620	A620 A
철강	C005	ASTM	A620	A620 B
철강	C005	BS	1	CS4
철강	C005	BS	1	CS14
철강	C005	ISO	3574	CR2*
철강	C006	BS	1	CS1
철강	C006	BS	1	CS2
철강	C006	BS	1	CS3
철강	C006	ISO	3574	CR3
철강	C006	ISO	3574	CR4
철강	C006	ISO	3574	CR5
철강	C007	KS	D3542	SPA-C
철강	C007	JIS	G3125	SPA-C
철강	C008	KS	D3518	SPP
철강	C008	JIS	D3518	SPP

철강	C008	ASTM	A424	A424 Type1
철강	C008	ASTM	A424	A424 Type2
철강	C008	ASTM	A424	A424 Type3
철강	C008	BS	EN10209	DC01EK
철강	C008	BS	EN10209	DC04EK
철강	C008	BS	EN10209	DC06EK
철강	C008	BS	EN10209	DC06ED
철강	C008	DIN	EN10209	DC01EK
철강	C008	DIN	EN10209	DC04EK
철강	C008	DIN	EN10209	DC06EK
철강	C008	DIN	EN10209	DC06ED
철강	C008	NF	EN10209	DC01EK
철강	C008	NF	EN10209	DC04EK
철강	C008	NF	EN10209	DC06EK
철강	C008	NF	EN10209	DC06ED
철강	D001	JIS	G3302	SGHC
철강	D001	JIS	G3302	SGCC
철강	D001	JIS	G3302	SGCH
철강	D001	ASTM	A653	A653 CS TypeA
철강	D001	ASTM	A653	A653 CS TypeB
철강	D001	ASTM	A653	A653 CS TypeC
철강	D001	ASTM	A653	A653 FS TypeA
철강	D001	ASTM	A653	A653 FS TypeB
철강	D001	ISO	3575	1
철강	D001	ISO	3575	2
철강	D002	ASTM	A653	A653 DDS
철강	D002	ASTM	A653	A653 EDDS
철강	D002	ISO	3575	3
철강	D002	ISO	3575	4
철강	D002	ISO	3575	5
철강	D002	ISO	3575	6
철강	D003	ASTM	A653	A653 SS230
철강	D003	ASTM	A653	A653 SS255
철강	D003	ASTM	A653	A653 SS275
철강	D003	ASTM	A653	A653 SS340CI1
철강	D003	ASTM	A653	A653 SS340CI2
철강	D003	ASTM	A653	A653 SS340CI3
철강	D003	ASTM	A653	A653 SS550
철강	D003	ASTM	A653	A653 HSLASA340
철강	D003	ASTM	A653	A653 HSLASA410
철강	D003	ASTM	A653	A653 HSLASA480
철강	D003	ASTM	A653	A653 HSLASA550
철강	D003	ISO	10147	220
철강	D003	ISO	4998	250
철강	D003	ISO	4998	280
철강	D003	ISO	4998	320
철강	D003	ISO	4998	350
철강	D003	ISO	4998	550
철강	D004	ASTM	A875	A875 CS TypeA
철강	D004	ASTM	A875	A875 CS TypeB
철강	D004	ASTM	A875	A875 CS TypeC
철강	D004	ASTM	A875	A875 FS TypeA
철강	D004	ASTM	A875	A875 FS TypeB
철강	D004	ISO	14788	1
철강	D004	ISO	14788	2
철강	D005	ASTM	A875	A875 DDS
철강	D005	ASTM	A875	A875 EDDS
철강	D005	ISO	14788	3

철강	D005	ISO	14788	4
철강	D005	ISO	14788	5
철강	D006	ASTM	A875	A875 SS230
철강	D006	ASTM	A875	A875 SS255
철강	D006	ASTM	A875	A875 SS275
철강	D006	ASTM	A875	A875 SS340CI1
철강	D006	ASTM	A875	A875 SS340CI2
철강	D006	ASTM	A875	A875 SS340CI3
철강	D006	ASTM	A875	A875 SS550
철강	D006	ASTM	A875	A875 HSLAS A 340
철강	D006	ASTM	A875	A875 HSLAS A 410
철강	D006	ASTM	A875	A875 HSLAS A 480
철강	D006	ASTM	A875	A875 HSLAS A 550
철강	D006	ASTM	A875	A875 HSLAS B 340
철강	D006	ASTM	A875	A875 HSLAS B 410
철강	D006	ASTM	A875	A875 HSLAS B 480
철강	D006	ASTM	A875	A875 HSLAS B 550
철강	D006	ISO	14788	220
철강	D006	ISO	14788	250
철강	D006	ISO	14788	280
철강	D006	ISO	14788	320
철강	D006	ISO	14788	350
철강	D006	ISO	14788	550
철강	D007	ASTM	A463	A463 CS Type A
철강	D007	ASTM	A463	A463 CS Type B
철강	D007	ASTM	A463	A463 CS Type C
철강	D007	ASTM	A463	A463 FS
철강	D007	ISO	5000	1
철강	D008	ASTM	A463	A463 DDS
철강	D008	ASTM	A463	A463 EDDS
철강	D008	ISO	5000	2
철강	D008	ISO	5000	3
철강	D008	ISO	5000	4
철강	D009	ASTM	A463	A463 SS230
철강	D009	ASTM	A463	A463 SS255
철강	D009	ASTM	A463	A463 SS275
철강	D009	ASTM	A463	A463 SS 340 CI 1
철강	D009	ASTM	A463	A463 SS 340 CI 2
철강	D009	ASTM	A463	A463 SS 340 CI 3
철강	D009	ASTM	A463	A463 SS550
철강	D009	ASTM	A463	A463 HSLAS A 340
철강	D009	ASTM	A463	A463 HSLAS A 410
철강	D009	ASTM	A463	A463 HSLAS A 480
철강	D009	ASTM	A463	A463 HSLAS A 550
철강	D009	ASTM	A463	A463 HSLAS B 340
철강	D009	ASTM	A463	A463 HSLAS B 410
철강	D009	ASTM	A463	A463 HSLAS B 480
철강	D009	ASTM	A463	A463 HSLAS B 550
철강	D010	ASTM	A792	A792 CS Type A
철강	D010	ASTM	A792	A792 CS Type B
철강	D010	ASTM	A792	A792 CS Type C
철강	D010	ASTM	A792	A792 FS
철강	D010	ISO	9364	1
철강	D010	ISO	9364	2
철강	D011	ASTM	A792	A792 DS
철강	D012	ASTM	A792	A792 HTS
철강	D012	ASTM	A792	A792 SS230
철강	D012	ASTM	A792	A792 SS255

철강	D012	ASTM	A792	A792 SS275
철강	D012	ASTM	A792	A792 SS345A
철강	D012	ASTM	A792	A792 SS345B
철강	D012	ASTM	A792	A792 SS550
철강	D012	ISO	9364	220
철강	D012	ISO	9364	250
철강	D012	ISO	9364	280
철강	D012	ISO	9364	320
철강	D012	ISO	9364	350
철강	D012	ISO	9364	550
철강	D013	BS	EN10152	DC01
철강	D013	BS	EN10152	DC03
철강	D013	BS	EN10152	DC04
철강	D013	BS	EN10152	DC05
철강	D013	BS	EN10152	DC06
철강	D013	DIN	EN10152	DC01
철강	D013	DIN	EN10152	DC03
철강	D013	DIN	EN10152	DC04
철강	D013	DIN	EN10152	DC05
철강	D013	DIN	EN10152	DC06
철강	D013	NF	EN10152	DC01
철강	D013	NF	EN10152	DC03
철강	D013	NF	EN10152	DC04
철강	D013	NF	EN10152	DC05
철강	D013	NF	EN10152	DC06
철강	D013	ISO	5002	HR1
철강	D013	ISO	5002	CR1
철강	D014	ISO	5002	HR2
철강	D014	ISO	5002	HR3
철강	D014	ISO	5002	HR4
철강	D014	ISO	5002	CR2
철강	D014	ISO	5002	CR3
철강	D014	ISO	5002	CR4
철강	D014	ISO	5002	CR5
철강	E001	KS	SPP	D3507
철강	E001	JIS	SGP	G3452
철강	E001	ASTM	A53	A53 TypeF(A)
철강	E002	KS	D3562	SPPS38
철강	E002	JIS	G3454	STPG370
철강	E002	ASTM	A53	A53 A
철강	E002	ASTM	A135	A135 A
철강	E002	BS	3601	360
철강	E002	DIN	1626	USt37.0
철강	E002	DIN	1626	St37.0
철강	E002	DIN	1629	St37.0
철강	E003	KS	D3562	SPPS42
철강	E003	JIS	G3454	STPG410
철강	E003	ASTM	A53	A53 B
철강	E003	ASTM	A135	A135 B
철강	E003	BS	3601	430
철강	E003	DIN	1626	St44
철강	E003	DIN	1629	St44
철강	E004	KS	D3564	SPPH38
철강	E004	JIS	G3455	STS370
철강	E004	DIN	1630	St37.4
철강	E005	KS	D3564	SPPH42
철강	E005	JIS	G3455	STS410
철강	E005	DIN	1630	St44.4

철강	E006	KS	D3564	SPPH49
철강	E006	JIS	G3455	STS480
철강	E006	DIN	1630	St52.4
철강	E007	KS	D3570	SPHT38
철강	E007	JIS	G3456	STPT370
철강	E007	ASTM	A106	A106 A
철강	E007	BS	3602-1	360
철강	E007	DIN	17175	St35.8
철강	E007	DIN	17177	St37.8
철강	E008	KS	D3570	SPHT42
철강	E008	JIS	G3456	STPT410
철강	E008	ASTM	A106	A106 B
철강	E008	BS	3602-1	430
철강	E008	DIN	17175	St45.8
철강	E008	DIN	17177	St42.8
철강	E009	KS	D3570	SPHT49
철강	E009	JIS	G3456	STPT480
철강	E009	ASTM	A106	A106 C
철강	E009	BS	3602-1	500Nb
철강	E010	KS	D3583	SPW400
철강	E010	JIS	G3457	STPY400
철강	E010	ASTM	A139	A139 B
철강	E010	DIN	1626	St44.0
철강	E011	KS	D3573	SPA12
철강	E011	JIS	G3458	STPA12
철강	E011	ASTM	A335	A335 P1
철강	E012	KS	D3573	SPA20
철강	E012	JIS	G3458	STPA20
철강	E012	ASTM	A335	A335 P2
철강	E013	KS	D3573	SPA22
철강	E013	JIS	G3458	STPA22
철강	E013	ASTM	A335	A335 P12
철강	E013	BS	3604-1	620-440
철강	E013	DIN	17175	13CrMo44
철강	E014	KS	D3573	SPA23
철강	E014	JIS	G3458	STPA23
철강	E014	ASTM	A335	A335 P11
철강	E014	BS	3604-1	621
철강	E015	KS	D3573	SPA24
철강	E015	JIS	G3458	STPA24
철강	E015	ASTM	A335	A335 P22
철강	E015	BS	3604-1	622
철강	E015	DIN	17175	10CrMo910
철강	E016	KS	D3573	SPA25
철강	E016	JIS	G3458	STPA25
철강	E016	ASTM	A335	A335 P5
철강	E016	BS	3604-1	625
철강	E017	KS	D3573	SPA26
철강	E017	JIS	G3458	STPA26
철강	E017	ASTM	A335	A335 P9
철강	E017	BS	3604-1	629-470
철강	E018	KS	D3576	STS304TP
철강	E018	JIS	G3459	SUS304TP
철강	E018	ASTM	A312	A312 TP304
철강	E018	ASTM	A358	A358 304
철강	E018	ASTM	A376	A376 TP304
철강	E018	BS	3605-1	304S31
철강	E018	BS	3605-2	304S31

철강	E019	KS	D3576	STS304HTP
철강	E019	JIS	G3459	SUS304HTP
철강	E019	ASTM	A312	A312 TP304H
철강	E019	ASTM	A358	A358 304H
철강	E019	ASTM	A376	A376 TP304H
철강	E019	BS	3605-1	304S51
철강	E020	KS	D3576	STS304LTP
철강	E020	JIS	G3459	SUS304LTP
철강	E020	ASTM	A312	A312 TP304L
철강	E020	ASTM	A358	A358 304L
철강	E020	ASTM	A376	A376 TP304LN
철강	E020	BS	3605-1	
철강	E020	BS	3605-2	304S11
철강	E021	KS	D3576	STS309TP
철강	E021	JIS	G3459	SUS309TP
철강	E022	KS	D3576	STS309STP
철강	E022	JIS	G3459	SUS309STP
철강	E022	ASTM	A312	A312 TP309S
철강	E022	ASTM	A358	A358 309S
철강	E023	KS	D3576	STS310TP
철강	E023	JIS	G3459	SUS310TP
철강	E024	KS	D3576	STS310STP
철강	E024	JIS	G3459	SUS310STP
철강	E024	ASTM	A312	A312 TP310S
철강	E024	ASTM	A358	A358 310S
철강	E025	KS	D3576	STS316TP
철강	E025	JIS	G3459	SUS316TP
철강	E025	ASTM	A312	A312 TP316
철강	E025	ASTM	A358	A358 316
철강	E025	ASTM	A376	A376 TP316
철강	E025	BS	3605-1	316S31
철강	E025	BS	3605-1	316S33
철강	E026	KS	D3576	STS316HTP
철강	E026	JIS	G3459	SUS316HTP
철강	E026	ASTM	A312	A312 TP316H
철강	E026	ASTM	A358	A358 316H
철강	E026	ASTM	A376	A376 TP316H
철강	E026	BS	3605-1	316S51
철강	E026	BS	3605-1	316S52
철강	E027	KS	D3576	STS316LTP
철강	E027	JIS	G3459	SUS316LTP
철강	E027	ASTM	A312	A312 TP316L
철강	E027	ASTM	A358	A358 316L
철강	E027	ASTM	A376	A376 TP316LN
철강	E027	BS	3605-1	316S11
철강	E027	BS	3605-2	316S11
철강	E027	BS	3605-1	316S13
철강	E027	BS	3605-2	316S13
철강	E028	KS	D3576	STS316TiTP
철강	E028	JIS	G3459	SUS316TiTP
철강	E028	ASTM	A358	A358 S31635
철강	E029	KS	D3576	STS317TP
철강	E029	JIS	G3459	SUS317TP
철강	E029	ASTM	A312	A312 TP317
철강	E030	KS	D3576	STS317LTP
철강	E030	JIS	G3459	SUS317LTP
철강	E030	ASTM	A312	A312 TP317L
철강	E031	KS	D3576	STS836LTP

철강	E031	JIS	G3459	SUS836LTP
철강	E031	ASTM	A358	A358 N08367
철강	E032	KS	D3576	STS890LTP
철강	E032	JIS	G3459	SUS890LTP
철강	E032	ASTM	A358	A358 N08904
철강	E033	KS	D3576	STS321TP
철강	E033	JIS	G3459	SUS321TP
철강	E033	ASTM	A312	A312 TP321
철강	E033	ASTM	A358	A358 321
철강	E033	ASTM	A376	A376 TP321
철강	E033	BS	3605-1	321S31
철강	E033	BS	3605-2	321S31
철강	E034	KS	D3576	STS321HTP
철강	E034	JIS	G3459	SUS321HTP
철강	E034	ASTM	A312	A312 TP321H
철강	E034	ASTM	A376	A376 TP321H
철강	E034	BS	3605-1	321S51
철강	E035	KS	D3576	STS347TP
철강	E035	JIS	G3459	SUS347TP
철강	E035	ASTM	A312	A312 TP347
철강	E035	ASTM	A358	A358 347
철강	E035	ASTM	A376	A376 TP347
철강	E035	BS	3605-1	347S31
철강	E036	KS	D3576	STS347HTP
철강	E036	JIS	G3459	SUS347HTP
철강	E036	ASTM	A312	A312 TP347H
철강	E036	ASTM	A376	A376 TP347H
철강	E036	BS	3605-1	347S51
철강	E037	KS	D3576	STS329J1TP
철강	E037	JIS	G3459	SUS329J1TP
철강	E038	KS	D3576	STS329J3LTP
철강	E038	JIS	G3459	SUS329J3LTP
철강	E039	KS	D3576	STS329J4LTP
철강	E039	JIS	G3459	SUS329J4LTP
철강	E039	ASTM	A358	A358 S32950
철강	E040	KS	D3576	STS405TP
철강	E040	JIS	D3576	SUS405TP
철강	E041	KS	D3576	STS409LTP
철강	E041	JIS	G3459	SUS409LTP
철강	E041	ASTM	A358	A358 S40945
철강	E042	KS	D3576	STS430TP
철강	E042	JIS	G3459	SUS430TP
철강	E042	ASTM	A358	A358 S43000
철강	E043	KS	D3576	STS430LXTP
철강	E043	JIS	G3459	SUS430LXTP
철강	E044	KS	D3576	STS430J1LTP
철강	E044	JIS	G3459	SUS430J1LTP
철강	E045	KS	D3576	STS436LTP
철강	E045	JIS	G3459	SUS436LTP
철강	E046	KS	D3576	STS444TP
철강	E046	JIS	G3459	SUS444TP
철강	E046	ASTM	A358	A358 S44400
철강	E047	KS	D3569	SPLT39
철강	E047	JIS	G3460	STPL380
철강	E047	ASTM	A333	A333 1
철강	E047	BS	3603	430LT
철강	E048	KS	D3569	SPLT46
철강	E048	JIS	G3460	STPL46

철강	E048	ASTM	A333	A333 3
철강	E048	BS	3603	503LT
철강	E048	DIN	17173	10Ni14
철강	E048	DIN	17174	10Ni14
철강	E049	KS	D3569	SPLT70
철강	E049	JIS	G3460	STPL690
철강	E049	ASTM	A333	A333 8
철강	E049	BS	3603	509LT
철강	E049	DIN	17173	X8Ni9
철강	E049	DIN	17174	X8Ni9
철강	E050	KS	D3588	STS304TPY
철강	E050	JIS	G3468	SUS304TPY
철강	E050	ASTM	A358	A358 304
철강	E050	ASTM	A409	A409 TP304
철강	E050	BS	3605-1	304S31
철강	E050	BS	3605-2	304S31
철강	E051	KS	D3588	STS304LTPY
철강	E051	JIS	G3468	SUS304LTPY
철강	E051	ASTM	A358	A358 304L
철강	E051	ASTM	A409	A409 TP304L
철강	E051	BS	3605-1	304S11
철강	E051	BS	3605-2	304S11
철강	E052	KS	D3588	STS309STPY
철강	E052	JIS	G3468	SUS309STPY
철강	E052	ASTM	A358	A358 309S
철강	E053	KS	D3588	STS310STPY
철강	E053	JIS	G3468	SUS310STPY
철강	E053	ASTM	A358	A358 310S
철강	E054	KS	D3588	STS316TPY
철강	E054	JIS	G3468	SUS316TPY
철강	E054	ASTM	A358	A358 316
철강	E054	ASTM	A409	A409 TP316
철강	E054	BS	3605-1	316S33
철강	E054	BS	3605-2	316S33
철강	E055	KS	D3588	STS316LTPY
철강	E055	JIS	G3468	SUS316LTPY
철강	E055	ASTM	A358	A358 316L
철강	E055	ASTM	A409	A409 TP316L
철강	E055	BS	3605-1	316S13
철강	E055	BS	3605-2	316S13
철강	E056	KS	D3588	STS317TPY
철강	E056	JIS	G3468	SUS317TPY
철강	E056	ASTM	A358	A358 317
철강	E056	ASTM	A409	A409 TP317
철강	E057	KS	D3588	STS317LTPY
철강	E057	JIS	G3468	SUS317LTPY
철강	E057	ASTM	A358	A358 317L
철강	E057	ASTM	A409	A409 S31725
철강	E058	KS	D3588	STS321STPY
철강	E058	JIS	G3468	SUS321STPY
철강	E058	ASTM	A358	A358 321
철강	E058	ASTM	A409	A409 TP321
철강	E058	BS	3605-1	321S31
철강	E058	BS	3605-2	321S31
철강	E059	KS	D3588	STS347TPY
철강	E059	JIS	G3468	SUS347TPY
철강	E059	ASTM	A358	A358 347
철강	E059	ASTM	A409	A409 TP347

철강	E059	BS	3605-1	347S31
철강	E060	KS	D3588	STS329J1TPY
철강	E060	JIS	G3468	SUS329J1TPY
철강	E060	ASTM	A358	A358 D32900
철강	F001	KS	D3563	STBH340
철강	F001	JIS	G3461	STB340
철강	F001	ASTM	A178	A178 A
철강	F001	BS	3059-2	360
철강	F001	DIN	17175	St35.8
철강	F001	DIN	17177	St37.8
철강	F002	KS	D3563	STBH410
철강	F002	JIS	G3461	STB410
철강	F002	ASTM	A178	A178 C
철강	F002	ASTM	A210	A210 A-1
철강	F002	BS	3059-2	440
철강	F002	DIN	17175	St45.8
철강	F002	DIN	17177	St42.8
철강	F003	KS	D3563	STBH510
철강	F003	JIS	G3461	STB510
철강	F003	ASTM	A178	A178 D
철강	F004	KS	D3572	STHA12
철강	F004	JIS	G3462	STBA12
철강	F004	ASTM	A209	A209 T1
철강	F004	ASTM	A250	A250 T1
철강	F005	KS	D3572	STHA13
철강	F005	JIS	G3462	STBA13
철강	F005	ASTM	A209	A209 T1a
철강	F005	ASTM	A250	A250 T1a
철강	F006	KS	D3572	STHA20
철강	F006	JIS	G3462	STBA20
철강	F006	ASTM	A213	A213 T2
철강	F007	KS	D3572	STHA22
철강	F007	JIS	G3462	STBA22
철강	F007	ASTM	A213	A213 T12
철강	F007	BS	3606	620
철강	F007	DIN	17175	13CrMo44
철강	F008	KS	D3572	STHA23
철강	F008	JIS	G3462	STBA23
철강	F008	ASTM	A199	A199 T11
철강	F008	ASTM	A213	A213 T11
철강	F008	BS	3606	621
철강	F009	KS	D3572	STHA24
철강	F009	JIS	G3462	STBA24
철강	F009	ASTM	A199	A199 T22
철강	F009	ASTM	A213	A213 T22
철강	F009	BS	3606	622
철강	F009	BS	3059-2	622
철강	F009	DIN	17175	10CrMo910
철강	F010	KS	D3572	STHA25
철강	F010	JIS	G3462	STBA25
철강	F010	ASTM	A199	A199 T5
철강	F010	ASTM	A213	A213 T5
철강	F010	BS	3606	625
철강	F011	KS	D3572	STHA26
철강	F011	JIS	G3462	STBA26
철강	F011	ASTM	A199	A199 T9
철강	F011	ASTM	A213	A213 T9
철강	F011	BS	3059-2	629-470

철강	F012	KS	D3577	STS430TB
철강	F012	JIS	G3463	SUS430TB
철강	F012	ASTM	A268	A268 TP430
철강	F013	KS	D3577	STS410TB
철강	F013	JIS	G3463	SUS410TB
철강	F013	ASTM	A268	A268 TB410
철강	F014	KS	D3577	STS304TB
철강	F014	JIS	G3463	SUS304TB
철강	F014	ASTM	A213	A213 TP304
철강	F014	ASTM	A249	A249 TP304
철강	F014	BS	3606	304S31
철강	F015	KS	D3577	STS304HTB
철강	F015	JIS	G3463	SUS304HTB
철강	F015	ASTM	A213	A213 TP304H
철강	F015	ASTM	A249	A249 TP304H
철강	F015	BS	3059-2	304S51
철강	F016	KS	D3577	STS304LTB
철강	F016	JIS	G3463	SUS304LTB
철강	F016	ASTM	A213	A213 TP304L
철강	F016	ASTM	A249	A249 TP304L
철강	F016	BS	3606	304S11
철강	F017	KS	D3577	STS309TB
철강	F017	JIS	G3463	SUS309TB
철강	F018	KS	D3577	STS309STB
철강	F018	JIS	G3463	SUS309STB
철강	F018	ASTM	A213	A213 TP309S
철강	F018	ASTM	A249	A249 TP309S
철강	F019	KS	D3577	STS310TB
철강	F019	JIS	G3463	SUS310TB
철강	F020	KS	D3577	STS310STB
철강	F020	JIS	G3463	SUS310STB
철강	F020	ASTM	A213	A213 TP310S
철강	F020	ASTM	A249	A249 TP310S
철강	F021	KS	D3577	STS316TB
철강	F021	JIS	G3463	SUS310TB
철강	F021	ASTM	A213	A213 TP316
철강	F021	ASTM	A249	A249 TP316
철강	F021	BS	3606	316S31
철강	F022	KS	D3577	STS316HTB
철강	F022	JIS	G3463	SUS316HTB
철강	F022	ASTM	A213	A213 TP316H
철강	F022	ASTM	A249	A249 TP316H
철강	F022	BS	3606	316S13
철강	F023	KS	D3577	STS316LTB
철강	F023	JIS	G3463	SUS316LTB
철강	F023	ASTM	A213	A213 TP316L
철강	F023	ASTM	A249	A249 TP316L
철강	F023	BS	3606	316S13
철강	F024	KS	D3577	STS316TITB
철강	F024	JIS	G3463	SUS316TITB
철강	F025	KS	D3577	STS317TB
철강	F025	JIS	G3463	SUS3117TB
철강	F025	ASTM	A213	A213 TP317
철강	F025	ASTM	A249	A249 TP317
철강	F026	KS	D3577	STS317LTB
철강	F026	JIS	G3463	SUS317LTB
철강	F026	ASTM	A213	A213 TP317L
철강	F026	ASTM	A249	A249 TP317L

철강	F027	KS	D3577	STS836LTB
철강	F027	JIS	G3463	SUS836LTB
철강	F028	KS	D3577	STS890LTB
철강	F028	JIS	G3463	SUS890LTB
철강	F029	KS	D3577	STS321TB
철강	F029	JIS	G3463	SUS321TB
철강	F029	ASTM	A213	A213 TP321
철강	F029	ASTM	A249	A249 TP321
철강	F029	BS	3606	321S31
철강	F030	KS	D3577	STS321HTB
철강	F030	JIS	G3463	SUS321HTB
철강	F030	ASTM	A213	A213 TP321H
철강	F030	ASTM	A249	A249 TP321H
철강	F030	BS	3059-2	321S51
철강	F031	KS	D3577	STS347TB
철강	F031	JIS	G3463	SUS347TB
철강	F031	ASTM	A213	A213 TP347
철강	F031	ASTM	A249	A249 TP347
철강	F032	KS	D3577	STS347HTB
철강	F032	JIS	G3463	SUS347HTB
철강	F032	ASTM	A213	A213 TP347H
철강	F032	ASTM	A249	A249 TP347H
철강	F032	BS	3059-2	347S51
철강	F033	KS	D3577	STXSM15J1TB
철강	F033	JIS	G3463	SUSXM15J1TB
철강	F034	KS	D3577	STS329J1TB
철강	F034	JIS	G3463	SUS329J1TB
철강	F034	ASTM	A789	A789 S32900
철강	F035	KS	D3577	STS329J3LTB
철강	F035	JIS	G3463	SUS329J3LTB
철강	F035	ASTM	A789	A789 S31260
철강	F036	KS	D3577	STS329J2LTB
철강	F036	JIS	G3463	SUS329J2LTB
철강	F037	KS	D3577	STS405TB
철강	F037	JIS	G3463	SUS405TB
철강	F037	ASTM	A268	A268 TP405
철강	F038	KS	D3577	STS409TB
철강	F038	JIS	G3463	SUS409TB
철강	F038	ASTM	A268	A268 TP409
철강	F039	KS	D3577	STS409LTB
철강	F039	JIS	G3463	SUS409LTB
철강	F039	ASTM	A268	A268 TP409
철강	F040	KS	D3577	STS410TiTB
철강	F040	JIS	G3463	SUS410TiTB
철강	F041	KS	D3577	STS430LXTB
철강	F041	JIS	G3463	SUS430LXTB
철강	F041	ASTM	A268	A268 TP430Ti
철강	F042	KS	D3577	STS430J1LTB
철강	F042	JIS	G3463	SUS430J1LTB
철강	F042	ASTM	A268	A268 TO430
철강	F043	KS	D3577	STS436LTB
철강	F043	JIS	G3463	SUS436LTB
철강	F044	KS	D3577	STS444TB
철강	F044	JIS	G3463	SUS444TB
철강	F044	ASTM	A268	A268 S44400
철강	F045	KS	D3577	STXSM8TB
철강	F045	JIS	G3463	SUSXM8TB
철강	F045	ASTM	A268	A268 TP439

철강	F046	KS	D3577	STSXM27TB
철강	F046	JIS	G3463	SUSXM27TB
철강	F046	ASTM	A268	A268 TPXM-27
철강	F047	KS	D3571	STLT39
철강	F047	JIS	G3464	STLT380
철강	F047	ASTM	A334	A334 1
철강	F047	BS	3603	430LT
철강	F048	KS	D3571	STLT46
철강	F048	JIS	G3464	STBT450
철강	F048	ASTM	A334	A334 3
철강	F048	BS	3603	503LT
철강	F048	DIN	17173	10Ni14
철강	F048	DIN	17174	10Ni14
철강	F049	KS	D3571	STLT70
철강	F049	JIS	G3464	STBL690
철강	F049	ASTM	A334	A334 8
철강	F049	BS	3603	509LT
철강	F049	DIN	17173	X8Ni9
철강	F049	DIN	17174	X8Ni9
철강	F050	KS	D3587	STF410
철강	F050	JIS	G3467	STF410
철강	F051	KS	D3587	STFA12
철강	F051	JIS	G3467	STFA12
철강	F051	ASTM	A161	A161 T1
철강	F052	KS	D3587	STFA22
철강	F052	JIS	G3467	STFA22
철강	F053	KS	D3587	STFA23
철강	F053	JIS	G3467	STFA23
철강	F053	ASTM	A200	A200 T11
철강	F054	KS	D3587	STFA24
철강	F054	JIS	G3467	STFA24
철강	F054	ASTM	A200	A200 T22
철강	F055	KS	D3587	STFA25
철강	F055	JIS	G3467	STFA25
철강	F055	ASTM	A200	A200 T5
철강	F056	KS	D3587	STFA26
철강	F056	JIS	G3467	STFA26
철강	F056	ASTM	A200	A200 T9
철강	F057	KS	D3587	NCF800TF
철강	F057	JIS	G3467	NCF800TF
철강	F058	KS	D3587	NCF800HTF
철강	F058	JIS	G3467	NCF800HTF
철강	F059	KS	D3587	STS304TF
철강	F059	JIS	G3467	SUS304TF
철강	F059	ASTM	A271	A271 TP304
철강	F060	KS	D3587	STS304HTF
철강	F060	JIS	G3467	SUS304HTF
철강	F060	ASTM	A271	A271 TP304H
철강	F061	KS	D3587	STS30TF
철강	F061	JIS	G3467	SUS309TF
철강	F062	KS	D3587	STS310TF
철강	F062	JIS	G3467	SUS310TF
철강	F063	KS	D3587	STS316TF
철강	F063	JIS	G3467	SUS316TF
철강	F063	ASTM	A271	A271 TP316
철강	F064	KS	D3587	STS316HTF
철강	F064	JIS	G3467	SUS316HTF
철강	F064	ASTM	A271	A271 TP316H

철강	F065	KS	D3587	STS321TF
철강	F065	JIS	G3467	SUS321TF
철강	F065	ASTM	A271	A271 TP321
철강	F066	KS	D3587	STS321HTF
철강	F066	JIS	G3467	SUS321HTF
철강	F066	ASTM	A271	A271 TP321H
철강	F067	KS	D3587	STS347TF
철강	F067	JIS	G3467	SUS347TF
철강	F067	ASTM	A271	A271 TP347
철강	F068	KS	D3587	STS347HTF
철강	F068	JIS	G3467	SUS347HTF
철강	F068	ASTM	A271	A271 TP347H
철강	G001	KS	D3574	SCr420TK
철강	G001	JIS	G3441	SCr420TK
철강	G002	KS	D3574	SCM415TK
철강	G002	JIS	G3441	SCM415TK
철강	G003	KS	D3574	SCM418TK
철강	G003	JIS	G3441	SCM418TK
철강	G004	KS	D3574	SCM420TK
철강	G004	JIS	G3441	SCM420TK
철강	G004	BS	6323-4	CFS10
철강	G005	KS	D3574	SCM430TK
철강	G005	JIS	G3441	SCM430TK
철강	G006	KS	D3574	SCM435TK
철강	G006	JIS	G3441	SCM435TK
철강	G007	KS	D3574	SCM440TK
철강	G007	JIS	G3441	SCM440TK
철강	G007	BS	6323-4	CFS11
철강	G008	KS	D3566	STK290
철강	G008	JIS	G3444	STK290
철강	G008	ASTM	A500	A500 A
철강	G008	BS	6323-2	HFW2
철강	G008	BS	6323-5	ERW1
철강	G008	ISO	2937	TS1
철강	G009	KS	D3566	STK400
철강	G009	JIS	G3444	STK400
철강	G009	ASTM	A501	A501 A501
철강	G009	BS	6323-2	HFW4
철강	G009	BS	6323-3	HFS4
철강	G009	BS	6323-7	SAW4
철강	G009	DIN	17120	St44-2
철강	G009	DIN	17121	St44-2
철강	G009	ISO	2937	TS9
철강	G010	KS	D3566	STK500
철강	G010	JIS	G3444	STK500
철강	G011	KS	D3566	STK490
철강	G011	JIS	G3444	STK490
철강	G011	BS	6323-2	HFW5
철강	G011	BS	6323-3	HFS5
철강	G011	BS	6323-7	SAW5
철강	G011	DIN	17120	St52-3
철강	G011	DIN	17121	St52-3
철강	G011	ISO	2937	TS18
철강	G012	KS	D3566	STK540
철강	G012	JIS	G3444	STK540
철강	G013	KS	D3517	STKM11A
철강	G013	JIS	G3445	STKM11A
철강	G013	ASTM	A513	A513 1008

철강	G013	BS	1717	ERW C1
철강	G013	BS	6323-2	HFW2
철강	G013	BS	6323-5	ERW1
철강	G014	KS	D3517	STKM12A
철강	G014	JIS	G3445	STKM12A
철강	G014	ISO	3304	R33
철강	G014	ISO	3305	R33
철강	G014	ISO	3306	R33
철강	G015	KS	D3517	STKM13A
철강	G015	JIS	G3445	STKM13A
철강	G015	ASTM	A519	A519 1020
철강	G015	BS	1717	CFS C3
철강	G015	BS	1717	ERW C3
철강	G015	BS	1717	CEW C3
철강	G015	BS	6323-2	HFW3
철강	G015	BS	6323-3	HFS3
철강	G015	BS	6323-4	CFS3
철강	G015	BS	6323-5	ERW3
철강	G015	BS	6323-6	CEW3
철강	G015	ISO	3304	R37
철강	G015	ISO	3305	R37
철강	G015	ISO	3306	R37
철강	G016	KS	D3517	STKM12B
철강	G016	JIS	G3445	STKM12B
철강	G016	DIN	2393-2	St44-2
철강	G017	KS	D3517	STKM12C
철강	G017	JIS	G3445	STKM12C
철강	G017	BS	1717	CFS C3
철강	G017	BS	1717	CEW C3
철강	G018	KS	D3517	STKM13B
철강	G018	JIS	G3445	STKM13B
철강	G019	KS	D3517	STKM14A
철강	G019	JIS	G3445	STKM14A
철강	G019	BS	1717	CFS C4
철강	G019	DIN	2391-2	St45
철강	G020	KS	D3517	STKM15A
철강	G020	JIS	G3445	STKM15A
철강	G021	KS	D3517	STKM18A
철강	G021	JIS	G3445	STKM18A
철강	G022	KS	D3517	STKM13C
철강	G022	JIS	G3445	STKM13C
철강	G022	ASTM	A513	A513 1020
철강	G022	ASTM	A519	A519 1020
철강	G022	BS	1717	CFS C4
철강	G022	DIN	2391-2	St45
철강	G023	KS	D3517	STKM14B
철강	G023	JIS	G3445	STKM14B
철강	G023	ASTM	A513	A513 1026
철강	G023	ASTM	A519	A519 1025
철강	G024	KS	D3517	STKM14C
철강	G024	JIS	G3445	STKM14C
철강	G024	ASTM	A513	A513 1026
철강	G024	ASTM	A519	A519 1025
철강	G025	KS	D3517	STKM16A
철강	G025	JIS	G3445	STKM16A
철강	G026	KS	D3517	STKM17A
철강	G026	JIS	G3445	STKM17A
철강	G026	ASTM	A519	A519 1050

철강	G026	BS	6323-4	CFS8
철강	G027	KS	D3517	STKM18B
철강	G027	JIS	G3445	STKM18B
철강	G027	BS	6323-2	HFW5
철강	G027	BS	6323-3	HFS5
철강	G027	BS	6323-4	CFS5
철강	G027	BS	6323-5	ERW5
철강	G027	BS	6323-6	CEW5
철강	G027	ISO	3304	R50
철강	G027	ISO	3305	R50
철강	G027	ISO	3306	R50
철강	G028	KS	D3517	STKM18C
철강	G028	JIS	G3445	STKM18C
철강	G028	BS	6323-4	CFS5
철강	G028	BS	6323-6	CEW5
철강	G028	DIN	2391-2	St52
철강	G028	DIN	2391-2	St52-3
철강	G029	KS	D3517	STKM15C
철강	G029	JIS	G3445	STKM15C
철강	G029	BS	6323-4	CFS6
철강	G030	KS	D3517	STKM16C
철강	G030	JIS	G3445	STKM16C
철강	G031	KS	D3517	STKM17C
철강	G031	JIS	G3445	STKM17C
철강	G031	BS	6323-4	CFS8
철강	G032	KS	D3517	STKM19A
철강	G032	JIS	G3445	STKM19A
철강	G032	BS	6323-4	CFS5
철강	G032	BS	6323-5	ERW5
철강	G032	BS	6323-6	CEW5
철강	G032	DIN	2391-2	St52
철강	G033	KS	D3517	STKM19C
철강	G033	JIS	G3445	STKM19C
철강	G033	BS	6323-4	CFS6
철강	G033	BS	6323-6	CEW5
철강	G033	DIN	2391-2	St52
철강	G034	KS	D3517	STKM20A
철강	G034	JIS	G3445	STKM20A
철강	G035	KS	D3536	STS430TKA
철강	G035	JIS	G3446	SUS430TKA
철강	G035	ASTM	A511	A511 MT430
철강	G036	KS	D3536	STS430TKC
철강	G036	JIS	G3446	SUS430TKC
철강	G037	KS	D3536	STS420J1TKA
철강	G037	JIS	G3446	SUS420J1TKA
철강	G038	KS	D3536	STS420J2TKA
철강	G038	JIS	G3446	SUS420J2TKA
철강	G039	KS	D3536	STS410TKA
철강	G039	JIS	G3446	SUS410TKA
철강	G039	ASTM	A511	A511 MT410
철강	G040	KS	D3536	STS410TKC
철강	G040	JIS	G3446	SUS410TKC
철강	G041	KS	D3536	STS304TKA
철강	G041	JIS	G3446	SUS304TKA
철강	G041	ASTM	A511	A511 MT304
철강	G041	BS	6323-8	LW13
철강	G041	BS	6323-8	LWCF13
철강	G042	KS	D3536	STS316TKA

철강	G042	JIS	G3446	SUS316TKA
철강	G042	ASTM	A511	A511 MT316
철강	G042	BS	6323-8	LW17
철강	G042	BS	6323-8	LWCF17
철강	G043	KS	D3536	STS321TKA
철강	G043	JIS	G3446	SUS321TKA
철강	G043	ASTM	A511	A511 MT321
철강	G043	BS	6323-8	LW18
철강	G043	BS	6323-8	LWCF18
철강	G044	KS	D3536	STS347TKA
철강	G044	JIS	G3446	SUS347TKA
철강	G044	ASTM	A511	A511 MT347
철강	G045	KS	D3536	STS304TKC
철강	G045	JIS	G3446	SUS304TKC
철강	G046	KS	D3536	STS316TKC
철강	G046	JIS	G3446	SUS316TKC
철강	G047	KS	D3568	SPSR400
철강	G047	JIS	G3466	STKR400
철강	G047	EN	10025	S275JR
철강	G048	KS	D3568	SPSR490
철강	G048	JIS	G3466	STKR490
철강	G048	EN	10025	S355JO
철강	G049	KS	D3598	STAM30GA
철강	G049	JIS	G3472	STAM290GA
철강	G050	KS	D3598	STAM30GB
철강	G050	JIS	G3472	STAM290GB
철강	G050	BS	1717	ERW C1
철강	G050	BS	6323-5	ERW1
철강	G051	KS	D3598	STAM35G
철강	G051	JIS	G3472	STAM340G
철강	G051	BS	1717	ERW C3
철강	G051	BS	6323-5	ERW3
철강	G052	KS	D3598	STAM40G
철강	G052	JIS	G3472	STAM390G
철강	G052	DIN	2393-2	St44-2
철강	G053	KS	D3598	STAM45G
철강	G053	JIS	G3472	STAM440G
철강	G054	KS	D3598	STAM45H
철강	G054	JIS	G3472	STAM440H
철강	G055	KS	D3598	STAM48G
철강	G055	JIS	G3472	STAM470G
철강	G056	KS	D3598	STAM48H
철강	G056	JIS	G3472	STAM470H
철강	G057	KS	D3598	STAM51G
철강	G057	JIS	G3472	STAM500G
철강	G057	ASTM	A513	A513 1026
철강	G058	KS	D3598	STAM51H
철강	G058	JIS	G3472	STAM500H
철강	G059	KS	D3598	STAM55H
철강	G059	JIS	G3472	STAM540H
철강	G060	KS	D3618	STC370
철강	G060	JIS	G3473	STC370
철강	G060	BS	6323-2	HFW3
철강	G061	KS	D3618	STC440
철강	G061	JIS	G3473	STC440
철강	G061	BS	6323-6	CEW4
철강	G062	KS	D3618	STC510A
철강	G062	JIS	G3473	STC510A

철강	G063	KS	D3618	STC510B
철강	G063	JIS	G3473	STC510B
철강	G064	KS	D3618	STC540
철강	G064	JIS	G3473	STC540
철강	G065	KS	D3618	STC590A
철강	G065	JIS	G3473	STC590A
철강	G066	KS	D3618	STC590B
철강	G066	JIS	G3473	STC590B
철강	G067	KS	D3780	STKT540
철강	G067	JIS	G3474	STKT540
철강	G068	KS	D3780	STKT590
철강	G068	JIS	G3474	STKT590
철강	H001	KS	D3752	SM10C
철강	H001	JIS	G4051	S10C
철강	H001	AISI	ISS209	1010
철강	H001	AISI	ISS212	1010
철강	H001	AISI	ISS214	1010
철강	H001	AISI	ISS217	1010
철강	H001	BS	970-1	040A10
철강	H001	BS	970-1	045A10
철강	H001	BS	970-1	045M10
철강	H001	DIN	EN10084	C10E
철강	H001	DIN	EN10084	C10R
철강	H001	ISO	683-11	C10
철강	H002	KS	D3752	SM12C
철강	H002	JIS	G4051	S12C
철강	H002	AISI	ISS209	1012
철강	H002	AISI	ISS212	1012
철강	H002	AISI	ISS214	1012
철강	H002	AISI	ISS217	1012
철강	H002	BS	970-1	040A12
철강	H003	KS	D3752	SM15C
철강	H003	JIS	G4051	S15C
철강	H003	AISI	ISS209	1015
철강	H003	AISI	ISS212	1015
철강	H003	AISI	ISS214	1015
철강	H003	AISI	ISS217	1015
철강	H003	BS	970-1	055M15
철강	H003	DIN	EN10084	C15E
철강	H003	DIN	EN10084	C15R
철강	H003	ISO	683-11	C15E4
철강	H003	ISO	683-11	C15M2
철강	H004	KS	D3752	SM17C
철강	H004	JIS	G4051	S17C
철강	H004	AISI	ISS209	1017
철강	H004	AISI	ISS212	1017
철강	H004	AISI	ISS214	1017
철강	H004	AISI	ISS217	1017
철강	H005	KS	D3752	SM20C
철강	H005	JIS	G4051	S20C
철강	H005	AISI	ISS209	1020
철강	H005	AISI	ISS212	1020
철강	H005	AISI	ISS214	1020
철강	H005	AISI	ISS217	1020
철강	H006	KS	D3752	SM22C
철강	H006	JIS	G4051	S22C
철강	H006	AISI	ISS209	1023
철강	H006	AISI	ISS212	1023

철강	H006	AISI	ISS214	1023
철강	H006	AISI	ISS217	1023
철강	H007	KS	D3752	SM25C
철강	H007	JIS	G4051	S25C
철강	H007	AISI	ISS209	1025
철강	H007	AISI	ISS212	1025
철강	H007	AISI	ISS214	1025
철강	H007	AISI	ISS217	1025
철강	H007	ISO	683-1	C25
철강	H007	ISO	683-1	C25E4
철강	H007	ISO	683-1	C25M2
철강	H007	DIN	EN10083-2	C25
철강	H007	NF	EN10083-1	C25E
철강	H007	BS	EN10083-1	C25R
철강	H008	KS	D3752	SM28C
철강	H008	JIS	G4051	S28C
철강	H008	AISI	ISS209	1029
철강	H008	AISI	ISS217	1029
철강	H009	KS	D3752	SM30C
철강	H009	JIS	G4051	S30C
철강	H009	AISI	ISS209	1030
철강	H009	AISI	ISS212	1030
철강	H009	AISI	ISS214	1030
철강	H009	AISI	ISS217	1030
철강	H009	ISO	683-1	C30
철강	H009	ISO	683-1	C30E4
철강	H009	ISO	683-1	C30M2
철강	H009	DIN	EN10083-2	C30
철강	H009	NF	EN10083-1	C30E
철강	H009	BS	EN10083-1	C30R
철강	H010	KS	D3752	SM33C
철강	H010	JIS	G4051	S33C
철강	H011	KS	D3752	SM35C
철강	H011	JIS	G4051	S35C
철강	H011	AISI	ISS209	1035
철강	H011	AISI	ISS212	1035
철강	H011	AISI	ISS214	1035
철강	H011	AISI	ISS217	1035
철강	H011	ISO	683-1	C35
철강	H011	ISO	683-1	C35E4
철강	H011	ISO	683-1	C35M2
철강	H011	DIN	EN10083-2	C35
철강	H011	NF	EN10083-1	C35E
철강	H011	BS	EN10083-1	C35R
철강	H012	KS	D3752	SM38C
철강	H012	JIS	G4051	S38C
철강	H012	AISI	ISS209	1038
철강	H012	AISI	ISS212	1038
철강	H012	AISI	ISS214	1038
철강	H012	AISI	ISS217	1038
철강	H013	KS	D3752	SM40C
철강	H013	JIS	G4051	S40C
철강	H013	AISI	ISS209	1040
철강	H013	AISI	ISS212	1040
철강	H013	AISI	ISS214	1040
철강	H013	AISI	ISS217	1040
철강	H013	ISO	683-1	C40
철강	H013	ISO	683-1	C40E4

철강	H013	ISO	683-1	C40M2
철강	H013	DIN	EN10083-2	C40
철강	H013	NF	EN10083-1	C40E
철강	H013	BS	EN10083-1	C40R
철강	H014	KS	D3752	SM43C
철강	H014	JIS	G4051	S43C
철강	H014	AISI	ISS209	1043
철강	H014	AISI	ISS212	1043
철강	H014	AISI	ISS214	1043
철강	H014	AISI	ISS217	1043
철강	H015	KS	D3752	SM45C
철강	H015	JIS	G4051	S45C
철강	H015	AISI	ISS209	1045
철강	H015	AISI	ISS212	1045
철강	H015	AISI	ISS214	1045
철강	H015	AISI	ISS217	1045
철강	H015	ISO	683-1	C45
철강	H015	ISO	683-1	C45E4
철강	H015	ISO	683-1	C45M2
철강	H015	DIN	EN10083-2	C45
철강	H015	NF	EN10083-1	C45E
철강	H015	BS	EN10083-1	C45R
철강	H016	KS	D3752	SM48C
철강	H016	JIS	G4051	S48C
철강	H016	AISI	ISS209	1049
철강	H016	AISI	ISS212	1049
철강	H016	AISI	ISS214	1049
철강	H016	AISI	ISS217	1049
철강	H017	KS	D3752	SM50C
철강	H017	JIS	G4051	S50C
철강	H017	AISI	ISS209	1049
철강	H017	AISI	ISS212	1049
철강	H017	AISI	ISS214	1049
철강	H017	AISI	ISS217	1049
철강	H017	ISO	683-1	C50
철강	H017	ISO	683-1	C50E4
철강	H017	ISO	683-1	C50M2
철강	H017	DIN	EN10083-2	C50
철강	H017	NF	EN10083-1	C50E
철강	H017	BS	EN10083-1	C50R
철강	H018	KS	D3752	SM53C
철강	H018	JIS	G4051	S53C
철강	H018	AISI	ISS209	1053
철강	H018	AISI	ISS212	1053
철강	H018	AISI	ISS214	1053
철강	H018	AISI	ISS217	1053
철강	H019	KS	D3752	SM55C
철강	H019	JIS	G4051	S55C
철강	H019	AISI	ISS209	1055
철강	H019	AISI	ISS212	1055
철강	H019	AISI	ISS214	1055
철강	H019	AISI	ISS217	1055
철강	H019	ISO	683-1	C55
철강	H019	ISO	683-1	C55E4
철강	H019	ISO	683-1	C55M2
철강	H019	DIN	EN10083-2	C55
철강	H019	NF	EN10083-1	C55E
철강	H019	BS	EN10083-1	C55R

철강	H020	KS	D3752	SM58C
철강	H020	JIS	G4051	S58C
철강	H020	AISI	ISS209	1060
철강	H020	AISI	ISS212	1060
철강	H020	AISI	ISS214	1060
철강	H020	AISI	ISS217	1060
철강	H020	ISO	683-1	C60
철강	H020	ISO	683-1	C60E4
철강	H020	ISO	683-1	C60M2
철강	H020	DIN	EN10083-2	C60
철강	H020	NF	EN10083-1	C60E
철강	H020	BS	EN10083-1	C60R
철강	H021	KS	D3752	SM9CK
철강	H021	JIS	G4051	S09CK
철강	H021	AISI	ISS209	1010
철강	H021	AISI	ISS212	1010
철강	H021	AISI	ISS214	1010
철강	H021	AISI	ISS217	1010
철강	H021	BS	970-1	O45M10
철강	H021	BS	970-1	O45A10
철강	H021	ISO	683-11	C10
철강	H021	DIN	EN10084	C10E
철강	H021	DIN	EN10084	C10R
철강	H022	KS	D3752	SM15CK
철강	H022	JIS	G4051	S15CK
철강	H022	AISI	ISS209	1015
철강	H022	AISI	ISS212	1015
철강	H022	AISI	ISS214	1015
철강	H022	AISI	ISS217	1015
철강	H022	DIN	EN10084	C15E
철강	H022	DIN	EN10084	C15R
철강	H022	ISO	683-11	C15E4
철강	H022	ISO	683-11	C15M2
철강	H023	KS	D3752	SM20CK
철강	H023	JIS	G4051	S20CK
철강	H024	KS	D3708	SNC236
철강	H024	JIS	G4102	SNC236
철강	H025	KS	D3708	SNC415
철강	H025	JIS	G4102	SNC415
철강	H026	KS	D3708	SNC631
철강	H026	JIS	G4102	SNC631
철강	H027	KS	D3708	SNC815
철강	H027	JIS	G4102	SNC815
철강	H027	BS	970-1	655M13
철강	H028	KS	D3708	SNC836
철강	H028	JIS	G4102	SNC836
철강	H029	KS	D3709	SNCM220
철강	H029	JIS	G4103	SNCM220
철강	H029	AISI	ISS209	8617
철강	H029	AISI	ISS212	8617
철강	H029	AISI	ISS214	8617
철강	H029	AISI	ISS217	8617
철강	H029	AISI	ISS209	8620
철강	H029	AISI	ISS212	8620
철강	H029	AISI	ISS214	8620
철강	H029	AISI	ISS217	8620
철강	H029	BS	970-1	805M20
철강	H029	BS	970-1	805A20

철강	H029	DIN	EN10084	20NiCrMo2-2
철강	H029	DIN	EN10084	20NiCrMoS2-2
철강	H029	ISO	683-11	20NiCrMo2
철강	H029	ISO	683-11	20NiCrMoS2
철강	H030	KS	D3709	SNCM240
철강	H030	JIS	G4103	SNCM240
철강	H030	AISI	ISS209	8640
철강	H030	AISI	ISS212	8640
철강	H030	AISI	ISS217	8640
철강	H030	ISO	683-1	41CrNiMo2
철강	H030	ISO	683-1	41CrNiMoS2
철강	H031	KS	D3709	SNCM415
철강	H031	JIS	G4103	SNCM415
철강	H032	KS	D3709	SNCM420
철강	H032	JIS	G4103	SNCM420
철강	H032	AISI	ISS209	4320
철강	H032	AISI	ISS217	4320
철강	H033	KS	D3709	SNCM431
철강	H033	JIS	G4103	SNCM431
철강	H034	KS	D3709	SNCM439
철강	H034	JIS	G4103	SNCM439
철강	H034	AISI	ISS209	4340
철강	H034	AISI	ISS212	4340
철강	H034	AISI	ISS214	4340
철강	H034	AISI	ISS217	4340
철강	H035	KS	D3709	SNCM447
철강	H035	JIS	G4103	SNCM447
철강	H036	KS	D3709	SNCM616
철강	H036	JIS	G4103	SNCM616
철강	H037	KS	D3709	SNCM625
철강	H037	JIS	G4103	SNCM625
철강	H038	KS	D3709	SNCM630
철강	H038	JIS	G4103	SNCM630
철강	H039	KS	D3709	SNCM815
철강	H039	JIS	G4103	SNCM815
철강	H040	KS	D3707	SCr415
철강	H040	JIS	G4104	SCr415
철강	H041	KS	D3707	SCr420
철강	H041	JIS	G4104	SCr420
철강	H041	AISI	ISS209	5120
철강	H041	AISI	ISS217	5120
철강	H041	ISO	683-11	20Cr4
철강	H041	ISO	683-11	20CrS4
철강	H042	KS	D3707	SCr430
철강	H042	JIS	G4104	SCr430
철강	H042	AISI	ISS209	5130
철강	H042	AISI	ISS217	5130
철강	H043	KS	D3707	SCr435
철강	H043	JIS	G4104	SCr435
철강	H043	AISI	ISS209	5132
철강	H043	AISI	ISS217	5132
철강	H043	ISO	683-1	34Cr4
철강	H043	ISO	683-1	34CrS4
철강	H044	KS	D3707	SCr440
철강	H044	JIS	G4104	SCr440
철강	H044	AISI	ISS209	5140
철강	H044	AISI	ISS217	5140
철강	H044	ISO	683-1	41Cr4

철강	H044	ISO	683-1	41CrS4
철강	H044	EN	EN10083-1	41Cr4
철강	H044	NF	EN10083-1	41CrS4
철강	H045	KS	D3707	SCr445
철강	H045	JIS	G4104	SCr445
철강	H046	KS	D3711	SCM415
철강	H046	JIS	G4105	SCM415
철강	H047	KS	D3711	SCM418
철강	H047	JIS	G4105	SCM418
철강	H047	ISO	683-11	18CrMo4
철강	H047	ISO	683-11	18CrMoS4
철강	H048	KS	D3711	SCM420
철강	H048	JIS	G4105	SCM420
철강	H048	BS	907-1	708M20
철강	H049	KS	D3711	SCM421
철강	H049	JIS	G4105	SCM421
철강	H049	DIN	EN10084	22CrMoS35
철강	H050	KS	D3711	SCM430
철강	H050	JIS	G4105	SCM430
철강	H050	AISI	ISS209	4130
철강	H050	AISI	ISS212	4130
철강	H050	AISI	ISS214	4130
철강	H050	AISI	ISS217	4130
철강	H051	KS	D3711	SCM432
철강	H051	JIS	G4105	SCM432
철강	H051	AISI	ISS209	4131
철강	H051	AISI	ISS217	4131
철강	H052	KS	D3711	SCM435
철강	H052	JIS	G4105	SCM435
철강	H052	AISI	ISS209	4137
철강	H052	ISO	683-1	34CrMo4
철강	H052	ISO	683-1	34CrMoS4
철강	H053	KS	D3711	SCM440
철강	H053	JIS	G4105	SCM440
철강	H053	AISI	ISS209	4140
철강	H053	AISI	ISS212	4140
철강	H053	AISI	ISS214	4140
철강	H053	AISI	ISS217	4140
철강	H053	ISO	683-1	42CrMo4
철강	H053	ISO	683-1	42CrMoS4
철강	H053	DIN	EN10083-1	42CrMo4
철강	H053	NF	EN10083-1	42CrMoS4
철강	H054	KS	D3711	SCM445
철강	H054	JIS	G4105	SCM445
철강	H054	AISI	ISS209	4145
철강	H054	AISI	ISS212	4145
철강	H054	AISI	ISS217	4145
철강	H055	KS	D3711	SCM822
철강	H055	JIS	G4105	SCM822
철강	H056	KS	D3724	SMn420
철강	H056	JIS	G4106	SMn420
철강	H056	AISI	ISS209	1522
철강	H056	AISI	ISS217	1522
철강	H056	ISO	683-1	22Mn6
철강	H057	KS	D3724	SMn433
철강	H057	JIS	G4106	SMn433
철강	H058	KS	D3724	SMn438
철강	H058	JIS	G4106	SMn438

철강	H058	AISI	ISS209	1541
철강	H058	AISI	ISS217	1541
철강	H058	ISO	683-1	36Mn6
철강	H059	KS	D3724	SMn443
철강	H059	JIS	G4106	SMn443
철강	H059	AISI	ISS209	1541
철강	H059	AISI	ISS217	1541
철강	H059	ISO	683-11	42Mn6
철강	H060	KS	D3724	SMnC420
철강	H060	JIS	G4106	SMnC420
철강	H061	KS	D3724	SMnC443
철강	H061	JIS	G4106	SMnC443
철강	H062	KS	D3756	SACM1
철강	H062	JIS	G4202	SACM645
철강	H062	ISO	683-10	41CrAlMo74
철강	H063	KS	D3754	SMn420H
철강	H063	JIS	G4052	SMn420H
철강	H063	AISI	ISS209	1522H
철강	H063	AISI	ISS217	1522H
철강	H063	ISO	683-1	22Mn6H
철강	H064	KS	D3754	SMn433H
철강	H064	JIS	G4052	SMn433H
철강	H065	KS	D3754	SMn438H
철강	H065	JIS	G4052	SMn438H
철강	H065	AISI	ISS209	1541H
철강	H065	AISI	ISS217	1541H
철강	H065	ISO	683-1	36Mn6H
철강	H066	KS	D3754	SMn443H
철강	H066	JIS	G4052	SMn443H
철강	H066	AISI	ISS209	1541H
철강	H066	AISI	ISS217	1541H
철강	H066	ISO	683-1	42Mn6H
철강	H067	KS	D3754	SMnC420H
철강	H067	JIS	G4052	SMnC420H
철강	H068	KS	D3754	SMnC433H
철강	H068	JIS	G4052	SMnC433H
철강	H069	KS	D3754	SCr415H
철강	H069	JIS	G4052	SCr415H
철강	H070	KS	D3754	SCr420H
철강	H070	JIS	G4052	SCr420H
철강	H070	AISI	ISS209	5120H
철강	H070	AISI	ISS217	5120H
철강	H070	ISO	683-11	20Cr4H
철강	H070	ISO	683-11	20CrS4
철강	H071	KS	D3754	SCr430H
철강	H071	JIS	G4052	SCr430H
철강	H071	AISI	ISS209	5130H
철강	H071	AISI	ISS217	5130H
철강	H071	ISO	683-1	34Cr4
철강	H071	ISO	683-1	34CrS4
철강	H072	KS	D3754	SCr435H
철강	H072	JIS	G4052	SCr435H
철강	H072	AISI	ISS209	5135H
철강	H072	AISI	ISS217	5135H
철강	H072	ISO	683-1	34Cr4H
철강	H072	ISO	683-1	34CrS4H
철강	H073	KS	D3754	SCr440H
철강	H073	JIS	G4052	SCr440H

철강	H073	AISI	ISS209	5140H
철강	H073	AISI	ISS217	5140H
철강	H073	ISO	683-1	41Cr4
철강	H073	ISO	683-1	41CrS4
철강	H074	KS	D3754	SCM415H
철강	H074	JIS	G4052	SCM415H
철강	H075	KS	D3754	SCM418H
철강	H075	JIS	G4052	SCM418H
철강	H075	ISO	683-11	18CrMo4
철강	H075	ISO	683-11	18CrMoS4
철강	H076	KS	D3754	SCM420H
철강	H076	JIS	G4052	SCM420H
철강	H076	BS	970-1	708H20
철강	H077	KS	D3754	SCM435H
철강	H077	JIS	G4052	SCM435H
철강	H077	AISI	ISS209	4135H
철강	H077	AISI	ISS217	4135H
철강	H077	ISO	683-1	34CrMo4
철강	H077	ISO	683-1	34CrMoS4
철강	H078	KS	D3754	SCM440H
철강	H078	JIS	G4052	SCM440H
철강	H078	ISO	683-1	42CrMo4
철강	H078	ISO	683-1	42CrMoS4
철강	H079	KS	D3754	SCM445H
철강	H079	JIS	G4052	SCM445H
철강	H079	AISI	ISS209	4145H
철강	H079	AISI	ISS217	4145H
철강	H080	KS	D3754	SCM822H
철강	H080	JIS	G4052	SCM822H
철강	H081	KS	D3754	SNC415H
철강	H081	JIS	G4052	SNC415H
철강	H082	KS	D3754	SNC631H
철강	H082	JIS	G4052	SNC631H
철강	H083	KS	D3754	SNC815H
철강	H083	JIS	G4052	SNC815H
철강	H083	BS	970-1	655H13
철강	H083	ISO	683-11	15NiCr13
철강	H084	KS	D3754	SNCM220H
철강	H084	JIS	G4052	SNCM220H
철강	H084	AISI	ISS209	8620H
철강	H084	AISI	ISS217	8620H
철강	H084	BS	970-1	805H20
철강	H084	ISO	683-11	20NiCrMo2
철강	H084	ISO	683-11	20NiCrMoS2
철강	H085	KS	D3754	SNCM420H
철강	H085	JIS	G4052	SNCM420H
철강	H085	AISI	ISS209	4320H
철강	H085	AISI	ISS217	4320H
철강	H086	KS	D3755	SNB5
철강	H086	JIS	G4107	SNB5
철강	H086	AISI	A193	B5
철강	H087	KS	D3755	SNB7
철강	H087	JIS	G4107	SNB7
철강	H087	KS	D3755	SNB16
철강	H087	JIS	G4107	SNB16
철강	H087	ASTM	A193	A193 B7
철강	H087	ASTM	A193	A193 B16
철강	H087	DIN	1654-4	42CrMo4

철강	H087	DIN	17240	40CrMoV47
철강	H088	KS	D3723	SNB21-1
철강	H088	KS	D3723	SNB21-2
철강	H088	KS	D3723	SNB21-3
철강	H088	KS	D3723	SNB21-4
철강	H088	KS	D3723	SNB21-5
철강	H088	KS	D3723	SNB22-1
철강	H088	KS	D3723	SNB22-2
철강	H088	KS	D3723	SNB22-3
철강	H088	KS	D3723	SNB22-4
철강	H088	KS	D3723	SNB22-5
철강	H088	KS	D3723	SNB23-1
철강	H088	KS	D3723	SNB23-2
철강	H088	KS	D3723	SNB23-3
철강	H088	KS	D3723	SNB23-4
철강	H088	KS	D3723	SNB23-5
철강	H088	JIS	G4018	SNB21-1
철강	H088	JIS	G4018	SNB21-2
철강	H088	JIS	G4018	SNB21-3
철강	H088	JIS	G4018	SNB21-4
철강	H088	JIS	G4018	SNB21-5
철강	H088	JIS	G4018	SNB22-1
철강	H088	JIS	G4018	SNB22-2
철강	H088	JIS	G4018	SNB22-3
철강	H088	JIS	G4018	SNB22-4
철강	H088	JIS	G4018	SNB22-5
철강	H088	JIS	G4018	SNB23-1
철강	H088	JIS	G4018	SNB23-2
철강	H088	JIS	G4018	SNB23-3
철강	H088	JIS	G4018	SNB23-4
철강	H088	JIS	G4018	SNB23-5
철강	H088	ASTM	A540	A540 B21-1
철강	H088	ASTM	A540	A540 B21-2
철강	H088	ASTM	A540	A540 B21-3
철강	H088	ASTM	A540	A540 B21-4
철강	H088	ASTM	A540	A540 B21-5
철강	H088	ASTM	A540	A540 B22-1
철강	H088	ASTM	A540	A540 B22-2
철강	H088	ASTM	A540	A540 B22-3
철강	H088	ASTM	A540	A540 B22-4
철강	H088	ASTM	A540	A540 B22-5
철강	H088	ASTM	A540	A540 B23-1
철강	H088	ASTM	A540	A540 B23-2
철강	H088	ASTM	A540	A540 B23-3
철강	H088	ASTM	A540	A540 B23-4
철강	H088	ASTM	A540	A540 B23-5
철강	H088	ASTM	A540	A540 B24-1
철강	H088	ASTM	A540	A540 B24-2
철강	H088	ASTM	A540	A540 B24-3
철강	H088	ASTM	A540	A540 B24-4
철강	H088	ASTM	A540	A540 B24-5
철강	H088	ASTM	A540	A540 B24V-1
철강	H088	ASTM	A540	A540 B24V-2
철강	H088	ASTM	A540	A540 B24V-3
철강	H088	DIN	1654-4	42CrMo4
철강	H088	DIN	17240	40CrMoV47
철강	I001	KS	D3706	STS201

철강	I001	KS	D3702	STS201
철강	I001	KS	D3703	STS201
철강	I001	JIS	G4303	SUS201
철강	I001	JIS	G4308	SUS201
철강	I001	JIS	G4309	SUS201
철강	I001	ASTM	A666	A666 S20100
철강	I001	ASTM	A240	A240 S20100
철강	I001	NF	A35-573	Z12CMN 17-07Az
철강	I001	ISO	TR 15510	L-No12 X12CrMnNiN 17-7-5
철강	I001	EN	10088-2	1
철강	I002	KS	D3706	STS202
철강	I002	JIS	G4303	SUS202
철강	I002	ASTM	A314	A314 S20200
철강	I002	ASTM	A666	A666 S20200
철강	I002	ASTM	A240	A240 S20200
철강	I002	ASTM	A473	A473 S20200
철강	I002	BS	1449-2	284S16
철강	I002	EN	10088-2	1
철강	I003	KS	D3706	STS301
철강	I003	KS	D3705	STS301
철강	I003	KS	D3698	STS301
철강	I003	KS	D3534	STS301
철강	I003	JIS	G4303	SUS301
철강	I003	JIS	G4304	SUS301
철강	I003	JIS	G4305	SUS301
철강	I003	JIS	G4313	SUS301
철강	I003	ASTM	A666	A666 S30100
철강	I003	ASTM	A240	A240 S30100
철강	I003	ASTM	A492	A492 S30100
철강	I003	ASTM	A493	A493 S30100
철강	I003	BS	1449-2	301S21
철강	I003	BS	2056	301S21
철강	I003	BS	5770-4	301S21
철강	I003	NF	A35-573	Z11CN 17.08
철강	I003	ISO	TR 15510	L-No5 X5CrNi17-7
철강	I003	EN	10088-3	1
철강	I003	EN	10088-2	1
철강	I004	KS	D3705	STS301L
철강	I004	KS	D3698	STS301L
철강	I004	JIS	G4304	SUS301L
철강	I004	JIS	G4305	SUS301L
철강	I004	DIN	SEW	X2CrNiN187
철강	I004	ISO	TR15510	L-No4 X2CrNiN 18-7
철강	I004	EN	10088-2	1
철강	I005	KS	D3705	STS301J1
철강	I005	KS	D3698	STS301J1
철강	I005	JIS	G4304	SUS301J1
철강	I005	JIS	G4305	SUS301J1
철강	I005	JIS	G4304	SUS301J2
철강	I005	JIS	G4305	SUS301J3
철강	I005	DIN	17224	X12CrNi177
철강	I006	KS	D3706	STS302
철강	I006	KS	D3705	STS302
철강	I006	KS	D3702	STS302
철강	I006	KS	D3694	STS302
철강	I006	KS	D3692	STS302
철강	I006	KS	D3698	STS302
철강	I006	KS	D3535	STS302

철강	I006	KS	D3732	STS302
철강	I006	JIS	G4303	SUS302
철강	I006	JIS	G4304	SUS302
철강	I006	JIS	G4308	SUS302
철강	I006	JIS	G4318	SUS302
철강	I006	JIS	G4305	SUS302
철강	I006	JIS	G4314	SUS302
철강	I006	JIS	G4312	SUS302
철강	I006	JIS	G4317	SUS302
철강	I006	ASTM	A276	A276 S30200
철강	I006	ASTM	A240	A240 S30200
철강	I006	ASTM	A666	A666 S30200
철강	I006	ASTM	A313	A313 S30200
철강	I006	ASTM	A479	A479 S30200
철강	I006	BS	1449-2	302S31
철강	I006	BS	2056	302S31
철강	I006	BS	970-1	302S31
철강	I006	NF	A35-574	Z12CN18.09
철강	I006	NF	A35-573	Z12CN18.09
철강	I007	KS	D3705	STS302B
철강	I007	KS	D3698	STS302B
철강	I007	JIS	G4304	SUS302B
철강	I007	JIS	F4305	SUS302B
철강	I007	ASTM	A276	A276 S30215
철강	I007	ASTM	A314	A314 S30215
철강	I007	ASTM	A167	A167 S30215
철강	I007	ASTM	A580	A580 S30215
철강	I008	KS	D3706	STS303
철강	I008	KS	D3692	STS303
철강	I008	KS	D3703	STS303
철강	I008	JIS	G4303	SUS303
철강	I008	JIS	G4308	SUS303
철강	I008	JIS	G4318	SUS303
철강	I008	JIS	G4309	SUS303
철강	I008	ASTM	A314	A314 S30300
철강	I008	ASTM	A582	A582 S30300
철강	I008	ASTM	A895	A895 S30300
철강	I008	ASTM	A581	A581 S30300
철강	I008	ASTM	A194	A194 S30300
철강	I008	BS	970-1	303S31
철강	I008	DIN	17440	X10CrNiS189
철강	I008	NF	A35-574	Z8CNF 18.09
철강	I008	ISO	TR 15510	L-No13 X10CrNiS18-9
철강	I008	EN	10088-3	1
철강	I008	EN	10088-2	1
철강	I009	KS	D3706 D3692	STS303Se
철강	I009	KS	D3706 D3703	STS304Se
철강	I009	JIS	G4303	SUS303Se
철강	I009	JIS	G4318	SUS303Se
철강	I009	JIS	G4308	SUS303Se
철강	I009	JIS	G4309	SUS303Se
철강	I009	ASTM	A314	A314 S30323
철강	I009	ASTM	A582	A582 S30323
철강	I009	ASTM	A895	A895 S30323
철강	I009	ASTM	A581	A581 S30323
철강	I009	BS	970-1	303S42
철강	I010	KS	D3706	STS304
철강	I010	KS	D3692	STS304

철강	I010	KS	D3731	STS304
철강	I010	KS	D3705	STS304
철강	I010	KS	D3698	STS304
철강	I010	KS	D3732	STS304
철강	I010	KS	D3703	STS304
철강	I010	KS	D3694	STS304
철강	I010	KS	D3690	STS304
철강	I010	KS	D3534	STS304
철강	I010	KS	D3535	STS304
철강	I010	KS	D3697	STS304
철강	I010	JIS	G4303	SUS304
철강	I010	JIS	G4318	SUS304
철강	I010	JIS	G4311	SUS304
철강	I010	JIS	G4304	SUS304
철강	I010	JIS	G4305	SUS304
철강	I010	JIS	G4312	SUS304
철강	I010	JIS	G4308	SUS304
철강	I010	JIS	G4309	SUS304
철강	I010	JIS	G4317	SUS304
철강	I010	JIS	G4320	SUS304
철강	I010	JIS	G4313	SUS304
철강	I010	JIS	G4314	SUS304
철강	I010	JIS	G4315	SUS304
철강	I010	ASTM	A276	A276 S30400
철강	I010	ASTM	A479	A479 S30400
철강	I010	ASTM	A666	A666 S30400
철강	I010	ASTM	A240	A240 S30400
철강	I010	ASTM	A313	A313 S30400
철강	I010	ASTM	A182/A182M	A182 S30400
철강	I010	BS	1449-2	304S31
철강	I010	BS	442341	304S31
철강	I010	BS	970-1	304S31
철강	I010	DIN	17441	X5CrNi1810
철강	I010	DIN	17440	X5CrNi1810
철강	I010	NF	A35-574	Z7CN18.09
철강	I010	NF	A35-573	Z7CN18.09
철강	I010	ISO	TR 15510	L-No6 X5CrNi18-9
철강	I010	EN	10088-3	1
철강	I010	EN	10088-2	1
철강	I011	KS	D3706	STS304L
철강	I011	KS	D3692	STS304L
철강	I011	KS	D3705	STS304L
철강	I011	KS	D3698	STS304L
철강	I011	KS	D3702	STS304L
철강	I011	KS	D3703	STS304L
철강	I011	KS	D3694	STS304L
철강	I011	KS	D3690	STS304L
철강	I011	JIS	G4303	SUS304L
철강	I011	JIS	G4318	SUS304L
철강	I011	JIS	G4304	SUS304L
철강	I011	JIS	G4305	SUS304L
철강	I011	JIS	G4308	SUS304L
철강	I011	JIS	G4309	SUS304L
철강	I011	JIS	G4317	SUS304L
철강	I011	JIS	G4320	SUS304L
철강	I011	ASTM	A276	A276 S30403
철강	I011	ASTM	A479	A479 S30403
철강	I011	ASTM	A666	A666 S30403

철강	I011	ASTM	A240	A240 S30403
철강	I011	ASTM	A478	A478 S30403
철강	I011	ASTM	A580	A580 S30403
철강	I011	BS	1449-2	304S11
철강	I011	BS	970-1	304S11
철강	I011	DIN	1654-5	X2CrNi1911
철강	I011	DIN	17441	X2CrNi1911
철강	I011	DIN	17440	X2CrNi1911
철강	I011	NF	A35-573	Z3CN18.10
철강	I011	NF	A36-209	Z3CN18.10
철강	I011	ISO	TR 15510	L-No1 X2CrNi18-9
철강	I011	ISO	TR 15510	L-No2 X2CrNi19-11
철강	I011	EN	10088-3	1
철강	I011	EN	10088-2	1
철강	I011	EN	10088-3	1
철강	I011	EN	10088-2	1
철강	I012	KS	D3706	STS304N1
철강	I012	KS	D3705	STS304N1
철강	I012	KS	D3698	STS304N1
철강	I012	KS	D3702	STS304N1
철강	I012	KS	D3703	STS304N1
철강	I012	KS	D3535	STS304N1
철강	I012	JIS	G4303	SUS304N1
철강	I012	JIS	G4304	SUS304N1
철강	I012	JIS	G4305	SUS304N1
철강	I012	JIS	G4308	SUS304N1
철강	I012	JIS	G4309	SUS304N1
철강	I012	JIS	G4314	SUS304N1
철강	I012	ASTM	A479	A479 S30451
철강	I012	ASTM	A666	A666 S30451
철강	I012	ASTM	A240	A240 S30451
철강	I012	ISO	TR 15510	L-No10 X5CrNiN18-8
철강	I013	KS	D3706	STS304N2
철강	I013	KS	D3705	STS304N2
철강	I013	KS	D3698	STS304N2
철강	I013	JIS	G4303	SUS304N2
철강	I013	JIS	G4304	SUS304N2
철강	I013	JIS	G4305	SUS304N2
철강	I013	ASTM	A276	A276 S30452
철강	I013	ASTM	A240	A240 S30452
철강	I014	KS	D3706	STS304LN
철강	I014	KS	D3705	STS304LN
철강	I014	KS	D3698	STS304LN
철강	I014	JIS	G4303	SUS304LN
철강	I014	JIS	G4304	SUS304LN
철강	I014	JIS	G4305	SUS304LN
철강	I014	ASTM	A276	A276 S30453
철강	I014	ASTM	A666	A666 S30453
철강	I014	DIN	1654-3	X2CrNiN1810
철강	I014	DIN	17441	X2CrNiN1810
철강	I014	DIN	17440	X2CrNiN1810
철강	I014	NF	A35-573	Z3CN18.10Az
철강	I014	NF	A36-209	Z3CN18.10Az
철강	I014	ISO	TR 15510	L-No3 X2CrNiN18-9
철강	I014	EN	10088-3	1
철강	I014	EN	10088-2	1
철강	I015	KS	D3705	STS304J1
철강	I015	KS	D3698	STS304J1

철강	I015	JIS	G4304	SUS304J1
철강	I015	JIS	G4305	SUS304J1
철강	I016	KS	D3705	STS304J2
철강	I016	KS	D3698	STS304J2
철강	I016	JIS	G4304	SUS304J2
철강	I016	JIS	G4305	SUS304J2
철강	I017	KS	D3706	STS304J3
철강	I017	KS	D3702	STS304J3
철강	I017	JIS	G4303	SUS304J3
철강	I017	JIS	G4308	SUS304J3
철강	I018	KS	D3706	STS305
철강	I018	KS	D3692	STS305
철강	I018	KS	D3705	STS305
철강	I018	KS	D3698	STS305
철강	I018	KS	D3702	STS305
철강	I018	KS	D3703	STS305
철강	I018	KS	D3697	STS305
철강	I018	JIS	G4303	SUS305
철강	I018	JIS	G4318	SUS305
철강	I018	JIS	G4304	SUS305
철강	I018	JIS	G4305	SUS305
철강	I018	JIS	G4308	SUS305
철강	I018	JIS	G4309	SUS305
철강	I018	JIS	G4315	SUS305
철강	I018	ASTM	A276	A276 S30500
철강	I018	ASTM	A493	A493 S30500
철강	I018	ASTM	A240	A240 S30500
철강	I018	ASTM	A313	A313 S30500
철강	I018	BS	1449-2	305S19
철강	I018	BS	3112-2	305S19
철강	I018	DIN	1654-3	X5CrNi1812
철강	I018	DIN	1654-5	X5CrNi1812
철강	I018	DIN	17440	X5CrNi1812
철강	I018	ISO	TR 15510	L-No8 X6CrNi18-12
철강	I018	EN	10088-3	1
철강	I018	EN	10088-2	1
철강	I019	KS	D3692	STS305J1
철강	I019	KS	D3702	STS305J1
철강	I019	KS	D3703	STS305J1
철강	I019	KS	D3697	STS305J1
철강	I019	JIS	G4318	SUS305J1
철강	I019	JIS	G4308	SUS305J1
철강	I019	JIS	G4309	SUS305J1
철강	I019	JIS	G4315	SUS305J1
철강	I020	KS	D3706	STS309S
철강	I020	KS	D3731	STS309S
철강	I020	KS	D3705	STS309S
철강	I020	KS	D3698	STS309S
철강	I020	KS	D3732	STS309S
철강	I020	KS	D3702	STS309S
철강	I020	KS	D3703	STS309S
철강	I020	JIS	G4303	SUS309S
철강	I020	JIS	G4311	SUS309S
철강	I020	JIS	G4304	SUS309S
철강	I020	JIS	G4305	SUS309S
철강	I020	JIS	G4312	SUS309S
철강	I020	JIS	G4308	SUS309S
철강	I020	JIS	G4309	SUS309S

철강	I020	ASTM	A276	A276 S30908
철강	I020	ASTM	A314	A314 S30908
철강	I020	ASTM	A240	A240 S30908
철강	I020	ASTM	A580	A580 S30908
철강	I020	ASTM	A473	A473 S30908
철강	I020	ISO	4955	X6CrNi23-14
철강	I021	KS	D3706	STS310S
철강	I021	KS	D3731	STS310S
철강	I021	KS	D3705	STS310S
철강	I021	KS	D3698	STS310S
철강	I021	KS	D3732	STS310S
철강	I021	KS	D3702	STS310S
철강	I021	KS	D3703	STS310S
철강	I021	JIS	G4303	SUS310S
철강	I021	JIS	G4311	SUS310S
철강	I021	JIS	G4304	SUS310S
철강	I021	JIS	G4305	SUS310S
철강	I021	JIS	G4312	SUS310S
철강	I021	JIS	G4308	SUS310S
철강	I021	JIS	G4309	SUS310S
철강	I021	ASTM	A276	A276 S31008
철강	I021	ASTM	A479	A479 S31008
철강	I021	ASTM	A240	A240 S31008
철강	I021	ASTM	A580	A580 S31008
철강	I021	ASTM	A473	A473 S31008
철강	I021	ISO	4955	X6CrNi25-21
철강	I022	KS	D3706	STS316
철강	I022	KS	D3692	STS316
철강	I022	KS	D3731	STS316
철강	I022	KS	D3705	STS316
철강	I022	KS	D3698	STS316
철강	I022	KS	D3732	STS316
철강	I022	KS	D3702	STS316
철강	I022	KS	D3703	STS316
철강	I022	KS	D3535	STS316
철강	I022	KS	D3694	STS316
철강	I022	KS	D3690	STS316
철강	I022	JIS	G4303	SUS316
철강	I022	JIS	G4318	SUS316
철강	I022	JIS	G4311	SUS316
철강	I022	JIS	G4304	SUS316
철강	I022	JIS	G4305	SUS316
철강	I022	JIS	G4312	SUS316
철강	I022	JIS	G4308	SUS316
철강	I022	JIS	G4309	SUS316
철강	I022	JIS	G4314	SUS316
철강	I022	JIS	G4317	SUS316
철강	I022	JIS	G4320	SUS316
철강	I022	ASTM	A276	A276 S31600
철강	I022	ASTM	A493	A493 S31600
철강	I022	ASTM	A240	A240 S31600
철강	I022	ASTM	A666	A666 S31600
철강	I022	ASTM	A313	A313 S31600
철강	I022	BS	1449-2	316S31
철강	I022	BS	5770-2	316S31
철강	I022	BS	3111-2	316S31
철강	I022	BS	2056	316S31
철강	I022	BS	970-1	316S31

철강	I022	DIN	1654-5	X5CrNiMo17122
철강	I022	DIN	17441	X5CrNiMo17122
철강	I022	DIN	17224	X5CrNiMo17122
철강	I022	DIN	17440	X5CrNiMo17122
철강	I022	NF	A35-577	Z7CND17.11-02
철강	I022	NF	A35-574	Z7CND17.11-02
철강	I022	NF	A35-573	Z7CND17.11-02
철강	I022	NF	A36-209	Z7CND17.11-02
철강	I022	ISO	TR15510	L-No26 X5CrNiMo17-12-2
철강	I022	EN	10088-3	1
철강	I022	EN	10088-2	1
철강	I022	EN	10088-3	1
철강	I022	EN	10088-2	1
철강	I023	KS	D3706	STS316L
철강	I023	KS	D3692	STS316L
철강	I023	KS	D3731	STS316L
철강	I023	KS	D3705	STS316L
철강	I023	KS	D3698	STS316L
철강	I023	KS	D3732	STS316L
철강	I023	KS	D3702	STS316L
철강	I023	KS	D3703	STS316L
철강	I023	KS	D3694	STS316L
철강	I023	KS	D3690	STS316L
철강	I023	JIS	G4303	SUS316L
철강	I023	JIS	G4318	SUS316L
철강	I023	JIS	G4311	SUS316L
철강	I023	JIS	G4304	SUS316L
철강	I023	JIS	G4305	SUS316L
철강	I023	JIS	G4312	SUS316L
철강	I023	JIS	G4308	SUS316L
철강	I023	JIS	G4309	SUS316L
철강	I023	JIS	G4317	SUS316L
철강	I023	JIS	G4320	SUS316L
철강	I023	ASTM	A276	A276 S31603
철강	I023	ASTM	A479	A479 S31603
철강	I023	ASTM	A240	A240 S31603
철강	I023	ASTM	A478	A478 S31603
철강	I023	ASTM	A580	A580 S31603
철강	I023	BS	1449-2	316S11
철강	I023	BS	970-1	316S11
철강	I023	DIN	17441	X2CrNiMo17132
철강	I023	DIN	17440	X2CrNiMo17132
철강	I023	NF	A35-574	Z3CND17.12-02
철강	I023	ISO	TR15510	L-No19 X2CrNiMo17-12-2
철강	I023	ISO	TR15510	L-No20 X2CrNiMo17-12-3
철강	I023	EN	10088-3	1
철강	I023	EN	10088-2	1
철강	I023	EN	10088-3	1
철강	I023	EN	10088-2	1
철강	I023	EN	10088-3	1
철강	I023	EN	10088-2	1
철강	I024	KS	D3706	STS316N
철강	I024	KS	D3705	STS316N
철강	I024	KS	D3698	STS316N
철강	I024	JIS	G4303	SUS316N
철강	I024	JIS	G4304	SUS316N
철강	I024	JIS	G4305	SUS316N
철강	I024	ASTM	A276	A276 S31651

철강	I024	ASTM	A479	A479 S31651
철강	I024	ASTM	A240	A240 S31651
철강	I024	ASTM	A666	A666 S31651
철강	I025	KS	D3706	STS316LN
철강	I025	KS	D3705	STS316LN
철강	I025	KS	D3698	STS316LN
철강	I025	JIS	G4303	SUS316LN
철강	I025	JIS	G4304	SUS316LN
철강	I025	JIS	G4305	SUS316LN
철강	I025	ASTM	A276	A276 S31653
철강	I025	ASTM	A479	A479 S31653
철강	I025	ASTM	A240	A240 S31653
철강	I025	DIN	1654-5	X2CrNiMoN17122
철강	I025	DIN	17441	X2CrNiMoN17122
철강	I025	DIN	17440	X2CrNiMoN17122
철강	I025	NF	A35-573	Z3CND17.11Az
철강	I025	NF	A36-209	Z3CND17.11Az
철강	I025	ISO	TR15510	L-No22 X2CrNiMoN17-11-2
철강	I025	ISO	TR15510	L-No23 X2CrNiMoN17-12-3
철강	I025	EN	10088-3	1
철강	I025	EN	10088-2	1
철강	I025	EN	10088-3	1
철강	I025	EN	10088-2	1
철강	I026	KS	D3706	STS316Ti
철강	I026	KS	D3731	STS316Ti
철강	I026	KS	D3705	STS316Ti
철강	I026	KS	D3698	STS316Ti
철강	I026	KS	D3732	STS316Ti
철강	I026	JIS	G4303	SUS316Ti
철강	I026	JIS	G4311	SUS316Ti
철강	I026	JIS	G4304	SUS316Ti
철강	I026	JIS	G4305	SUS316Ti
철강	I026	JIS	G4312	SUS316Ti
철강	I026	ASTM	A479	A479 S31635
철강	I026	ASTM	A240	A240 S31635
철강	I026	ASTM	A478	A478 S31635
철강	I026	DIN	17441	X6CrNiMoTi17122
철강	I026	DIN	17440	X6CrNiMoTi17122
철강	I026	NF	A35-574	Z6CNDT1712
철강	I026	NF	A35-573	Z6CNDT1712
철강	I026	NF	A36-209	Z6CNDT1712
철강	I026	ISO	TR15510	L-No28 X6CrNiMoTi17-12-2
철강	I026	EN	10088-3	1
철강	I026	EN	10088-2	1
철강	I027	KS	D3706	STS316J1
철강	I027	KS	D3705	STS316J1
철강	I027	KS	D3698	STS316J1
철강	I027	JIS	G4303	SUS316J1
철강	I027	JIS	G4304	SUS316J1
철강	I027	JIS	G4305	SUS316J1
철강	I028	KS	D3706	STS316J1L
철강	I028	KS	D3705	STS316J1L
철강	I028	KS	D3698	STS316J1L
철강	I028	JIS	G4303	SUS316J1L
철강	I028	JIS	G4304	SUS316J1L
철강	I028	JIS	G4305	SUS316J1L
철강	I029	KS	D3706	STS317
철강	I029	KS	D3731	STS317

철강	I029	KS	D3705	STS317
철강	I029	KS	D3698	STS317
철강	I029	KS	D3732	STS317
철강	I029	KS	D3702	STS317
철강	I029	JIS	G4303	SUS317
철강	I029	JIS	G4311	SUS317
철강	I029	JIS	G4304	SUS317
철강	I029	JIS	G4305	SUS317
철강	I029	JIS	G4312	SUS317
철강	I029	JIS	G4308	SUS317
철강	I029	ASTM	A276	A276 S31700
철강	I029	ASTM	A240	A240 S31700
철강	I029	ASTM	A580	A580 S31700
철강	I029	BS	1449-2	317S16
철강	I029	BS	970-4	317S16
철강	I030	KS	D3706	STS317L
철강	I030	KS	D3705	STS317L
철강	I030	KS	D3698	STS317L
철강	I030	KS	D3702	STS317L
철강	I030	JIS	G4303	SUS317L
철강	I030	JIS	G4304	SUS317L
철강	I030	JIS	G4305	SUS317L
철강	I030	JIS	G4308	SUS317L
철강	I030	ASTM	A240	A240 S31703
철강	I030	BS	1449-2	317S12
철강	I030	BS	970-4	317S12
철강	I030	DIN	17441	X2CrNiMo18164
철강	I030	DIN	17440	X2CrNiMo18164
철강	I030	NF	A35-573	Z3CND19.15-04
철강	I030	ISO	TR15510	L-No21 X2CrNiMo18-14-4
철강	I030	EN	10088-3	1
철강	I030	EN	10088-2	1
철강	I031	KS	D3706	STS317LN
철강	I031	KS	D3705	STS317LN
철강	I031	KS	D3698	STS317LN
철강	I031	JIS	G4303	SUS317LN
철강	I031	JIS	G4304	SUS317LN
철강	I031	JIS	G4305	SUS317LN
철강	I031	ASTM	A240	A240 S31753
철강	I031	NF	A35-573	Z3CND1914Az
철강	I031	NF	A36-209	Z3CND1914Az
철강	I031	ISO	TR15510	L-No24 X2CrNiMoN18-12-4
철강	I031	EN	10088-2	1
철강	I032	KS	D3706	STS317J1
철강	I032	KS	D3705	STS317J1
철강	I032	KS	D3698	STS317J1
철강	I032	JIS	G4303	SUS317J1
철강	I032	JIS	G4304	SUS317J1
철강	I032	JIS	G4305	SUS317J1
철강	I032	EN	10088-3	1
철강	I032	EN	10088-2	1
철강	I033	KS	D3705	STS317J2
철강	I033	KS	D3698	STS317J2
철강	I033	JIS	G4304	SUS317J2
철강	I033	JIS	G4305	SUS317J2
철강	I034	KS	D3705	STS317J3L
철강	I034	KS	D3698	STS317J3L
철강	I034	JIS	G4304	SUS317J3L

철강	I034	JIS	G4305	SUS317J3L
철강	I035	KS	D3706	STS836L
철강	I035	KS	D3705	STS836L
철강	I035	KS	D3698	STS836L
철강	I035	JIS	G4303	SUS836L
철강	I035	JIS	G4304	SUS836L
철강	I035	JIS	G4305	SUS836L
철강	I035	ASTM	B691	B691 N08367
철강	I035	ASTM	B688	B688 N08367
철강	I036	KS	D3706	STS890L
철강	I036	KS	D3705	STS890L
철강	I036	KS	D3698	STS890L
철강	I036	KS	D3577	STS890L
철강	I036	JIS	G4303	SUS890L
철강	I036	JIS	G4304	SUS890L
철강	I036	JIS	G4305	SUS890L
철강	I036	JIS	G3463	SUS890L
철강	I036	ASTM	B649	B649 N08904
철강	I036	ASTM	B625	B625 N08904
철강	I036	ASTM	B425	B425 N08904
철강	I036	BS	2056	904S14
철강	I036	NF	A35-574	Z2NCDU2520
철강	I036	NF	A35-573	Z2NCDU2520
철강	I036	NF	A36-209	Z2NCDU2520
철강	I036	ISO	TR15510	L-No31 X1NiCrMoCu25-20-5
철강	I036	EN	10088-3	1
철강	I036	EN	10088-2	1
철강	I037	KS	D3706	STS321
철강	I037	KS	D3692	STS321
철강	I037	KS	D3731	STS321
철강	I037	KS	D3705	STS321
철강	I037	KS	D3698	STS321
철강	I037	KS	D3732	STS321
철강	I037	KS	D3702	STS321
철강	I037	KS	D3703	STS321
철강	I037	KS	D3604	STS321
철강	I037	KS	D3690	STS321
철강	I037	JIS	G4303	SUS321
철강	I037	JIS	G4318	SUS321
철강	I037	JIS	G4311	SUS321
철강	I037	JIS	G4304	SUS321
철강	I037	JIS	G4305	SUS321
철강	I037	JIS	G4312	SUS321
철강	I037	JIS	G4308	SUS321
철강	I037	JIS	G4309	SUS321
철강	I037	JIS	G4317	SUS321
철강	I037	JIS	G4320	SUS321
철강	I037	ASTM	A276	A276 S32100
철강	I037	ASTM	A479	A479 S32100
철강	I037	ASTM	A240	A240 S32100
철강	I037	ASTM	A493	A493 S32100
철강	I037	ASTM	A580	A580 S32100
철강	I037	BS	1449-2	321S31
철강	I037	BS	970-1	321S31
철강	I037	DIN	1654-5	X6CrNiTi1810
철강	I037	DIN	17441	X6CrNiTi1810
철강	I037	DIN	17440	X6CrNiTi1810
철강	I037	NF	A35-574	Z6NCT18.10

철강	I037	NF	A35-573	Z6NCT18.10
철강	I037	NF	A36-209	Z6NCT18.10
철강	I037	NF	A35-578	Z6NCT18.10
철강	I037	ISO	TR15510	L-No15 X6CrNiTi18-10
철강	I037	EN	10088-3	1
철강	I037	EN	10088-2	1
철강	I038	KS	D3706	STS347
철강	I038	KS	D3692	STS347
철강	I038	KS	D3731	STS347
철강	I038	KS	D3705	STS347
철강	I038	KS	D3698	STS347
철강	I038	KS	D3732	STS347
철강	I038	KS	D3702	STS347
철강	I038	KS	D3703	STS347
철강	I038	KS	D3694	STS347
철강	I038	KS	D3690	STS347
철강	I038	JIS	G4303	SUS347
철강	I038	JIS	G4318	SUS347
철강	I038	JIS	G4311	SUS347
철강	I038	JIS	G4304	SUS347
철강	I038	JIS	G4305	SUS347
철강	I038	JIS	G4312	SUS347
철강	I038	JIS	G4308	SUS347
철강	I038	JIS	G4309	SUS347
철강	I038	JIS	G4317	SUS347
철강	I038	JIS	G4320	SUS347
철강	I038	ASTM	A276	A276 S34700
철강	I038	ASTM	A479	A479 S34700
철강	I038	ASTM	A240	A240 S34700
철강	I038	ASTM	A493	A493 S34700
철강	I038	ASTM	A580	A580 S34700
철강	I038	BS	1449-2	347S31
철강	I038	BS	970-1	347S31
철강	I038	DIN	17441	X6CrNiNb1810
철강	I038	DIN	17440	X6CrNiNb1810
철강	I038	NF	A35-573	Z6CNNb18.10
철강	I038	NF	A36-209	Z6CNNb18.10
철강	I038	ISO	TR15510	L-No17 X6CrNiNb18-10
철강	I038	EN	10088-3	1
철강	I038	EN	10088-2	1
철강	I039	KS	D3703	STS384
철강	I039	KS	D3697	STS384
철강	I039	JIS	G4308	SUS384
철강	I039	JIS	G4315	SUS384
철강	I039	ASTM	A483	A483 S38400
철강	I039	NF	A35-577	Z6CN18.16
철강	I039	ISO	TR15510	L-No9 X3NiCr18-16
철강	I040	KS	D3706	STSM7
철강	I040	KS	D3702	STSM7
철강	I040	KS	D3703	STSM7
철강	I040	KS	D3697	STSM7
철강	I040	JIS	G4303	SUSXM7
철강	I040	JIS	G4308	SUSXM7
철강	I040	JIS	G4309	SUSXM7
철강	I040	JIS	G4315	SUSXM7
철강	I040	ASTM	A493	A493 S30430
철강	I040	BS	3111-2	394S17
철강	I040	NF	A35-574	Z3CNU18.10

철강	I041	KS	D3706	STSXM15J1
철강	I042	KS	D3731	STSXM15J1
철강	I043	KS	D3705	STSXM15J1
철강	I044	KS	D3698	STSXM15J1
철강	I045	KS	D3732	STSXM15J1
철강	I046	KS	D3705	STSXM15J1
철강	I047	KS	D3698	STSXM15J1
철강	I048	KS	D3732	STSXM15J1
철강	I049	JIS	G4303	SUSXM15J1
철강	I050	JIS	G4311	SUSXM15J1
철강	I051	JIS	G4304	SUSXM15J1
철강	I052	JIS	G4305	SUSXM15J1
철강	I053	JIS	G4312	SUSXM15J1
철강	I054	JIS	G4304	SUSXM15J1
철강	I055	JIS	G4305	SUSXM15J1
철강	I056	JIS	G4312	SUSXM15J1
철강	I057	ASTM	A240	A240 S38100
철강	I058	ASTM	A240	A240 S38100
철강	I059	NF	A35-573	Z15CNS20.12
철강	I060	NF	A36-209	Z15CNS20.12
철강	I061	NF	A35-573	Z15CNS20.12
철강	I062	NF	A35-578	Z15CNS20.12
철강	I042	KS	D3706	STS329J1
철강	I042	KS	D3692	STS329J1
철강	I042	KS	D3705	STS329J1
철강	I042	KS	D3698	STS329J1
철강	I042	JIS	G4303	SUS329J1
철강	I042	JIS	G4305	SUS329J1
철강	I042	ASTM	A240	A240 S32900
철강	I043	KS	D3706	STS329J3L
철강	I043	KS	D3705	STS329J3L
철강	I043	KS	D3698	STS329J3L
철강	I043	JIS	G4303	SUS329J3L
철강	I043	JIS	G4304	SUS329J4L
철강	I043	JIS	G4305	SUS329J5L
철강	I043	JIS	G4304	SUS329J6L
철강	I043	JIS	G4305	SUS329J7L
철강	I043	ASTM	A240	A240 S31803
철강	I043	ASTM	A240	A240 S31804
철강	I043	ASTM	A182/A182M	A182 S31805
철강	I043	ISO	TR15510	L-No33 X2CrNiMoN22-5-3
철강	I043	EN	10088-3	1
철강	I043	EN	10088-2	1
철강	I044	KS	D3706	STS329J4L
철강	I044	KS	D3705	STS329J4L
철강	I044	KS	D3698	STS329J4L
철강	I044	JIS	G4303	SUS329J4L
철강	I044	JIS	G4304	SUS329J4L
철강	I044	JIS	G4305	SUS329J4L
철강	I044	ASTM	A240	A240 S31260
철강	I044	ISO	TR15510	L-No34 X2CrNiMoCu25-6-3
철강	I044	EN	10088-2	1
철강	I045	KS	D3706	STS405
철강	I045	KS	D3731	STS405
철강	I045	KS	D3705	STS405
철강	I045	KS	D3698	STS405
철강	I045	KS	D3732	STS405
철강	I045	JIS	G4303	SUS405

철강	I045	JIS	G4311	SUS405
철강	I045	JIS	G4304	SUS405
철강	I045	JIS	G4305	SUS405
철강	I045	JIS	G4312	SUS405
철강	I045	ASTM	A276	A276 S40500
철강	I045	ASTM	A479	A479 S40500
철강	I045	ASTM	A240	A240 S40500
철강	I045	BS	1449-2	405S17
철강	I045	DIN	17441	X6CrAl13
철강	I045	DIN	17440	X6CrAl13
철강	I045	NF	A35-573	Z8CA12
철강	I045	ISO	TR15510	L-No40 X6Cr13
철강	I045	EN	10088-2	1
철강	I046	KS	D3706	STS410L
철강	I046	KS	D3731	STS410L
철강	I046	KS	D3705	STS410L
철강	I046	KS	D3698	STS410L
철강	I046	KS	D3732	STS410L
철강	I046	JIS	G4303	SUS410L
철강	I046	JIS	G4311	SUS410L
철강	I046	JIS	G4304	SUS410L
철강	I046	JIS	G4305	SUS410L
철강	I046	JIS	G4312	SUS410L
철강	I047	KS	D3705	STS429
철강	I047	KS	D3698	STS429
철강	I047	JIS	G4304	SUS429
철강	I047	JIS	G4305	SUS429
철강	I047	ASTM	A276	A276 S42900
철강	I047	ASTM	A240	A240 S42900
철강	I047	ASTM	A493	A493 S42900
철강	I048	KS	D3706	STS430
철강	I048	KS	D3731	STS430
철강	I048	KS	D3692	STS430
철강	I048	KS	D3705	STS430
철강	I048	KS	D3698	STS430
철강	I048	KS	D3732	STS430
철강	I048	KS	D3702	STS430
철강	I048	KS	D3703	STS430
철강	I048	KS	D3697	STS430
철강	I048	KS	D3694	STS430
철강	I048	KS	D3690	STS430
철강	I048	JIS	G4303	SUS430
철강	I048	JIS	G4311	SUS430
철강	I048	JIS	G4318	SUS430
철강	I048	JIS	G4304	SUS430
철강	I048	JIS	G4305	SUS430
철강	I048	JIS	G4312	SUS430
철강	I048	JIS	G4308	SUS430
철강	I048	JIS	G4309	SUS430
철강	I048	JIS	G4315	SUS430
철강	I048	JIS	G4317	SUS430
철강	I048	JIS	G4320	SUS430
철강	I048	ASTM	A276	A276 S43000
철강	I048	ASTM	A479	A479 S43000
철강	I048	ASTM	A240	A240 S43000
철강	I048	ASTM	A493	A493 S43000
철강	I048	ASTM	A580	A580 S43000
철강	I048	BS	1449-2	430S17

철강	I048	BS	3111-2	430S17
철강	I048	BS	970-4	430S17
철강	I048	DIN	1654-5	X6Cr17
철강	I048	DIN	17441	X6Cr17
철강	I048	DIN	17440	X6Cr17
철강	I048	NF	A35-574	Z8C17
철강	I048	NF	A35-573	Z8C17
철강	I048	NF	A35-578	Z8C17
철강	I048	NF	A35-577	Z8C17
철강	I048	ISO	TR15510	L-No41 X6Cr17
철강	I048	EN	10088-3	1
철강	I048	EN	10088-2	1
철강	I049	KS	D3706	STS430F
철강	I049	KS	D3692	STS430F
철강	I049	KS	D3702	STS430F
철강	I049	KS	D3703	STS430F
철강	I049	JIS	G4303	SUS430F
철강	I049	JIS	G4318	SUS430F
철강	I049	JIS	G4308	SUS430F
철강	I049	JIS	G4309	SUS430F
철강	I049	ASTM	A582	A582 S43020
철강	I049	ASTM	A581	A581 S43020
철강	I049	DIN	17440	X4CrMoS18
철강	I049	NF	A35-574	Z8CF17
철강	I049	ISO	TR15510	L-No42 X7CrS17
철강	I049	EN	10088-3	1
철강	I050	KS	D3705	STS430LX
철강	I050	KS	D3698	STS430LX
철강	I050	JIS	G4304	SUS430LX
철강	I050	JIS	G4305	SUS430LX
철강	I050	ASTM	A479	A479 S43035
철강	I050	ASTM	A240	A240 S43035
철강	I050	DIN	17441	X6CrTi17
철강	I050	DIN	17440	X6CrTi17
철강	I050	DIN	17440	X6CrNb17
철강	I050	NF	A35-573	Z4CT17
철강	I050	NF	A35-573	Z4CNb17
철강	I050	ISO	4955	L-No44 X3CrTi17
철강	I050	EN	10088-2	1
철강	I050	EN	10088-2	1
철강	I050	EN	10088-2	1
철강	I051	KS	D3705	STS430J1L
철강	I051	KS	D3698	STS430J1L
철강	I051	KS	D3732	STS430J1L
철강	I051	JIS	G4304	SUS430J1L
철강	I051	JIS	G4305	SUS430J1L
철강	I051	JIS	G4312	SUS430J1L
철강	I051	NF	A35-573	Z4CNb17
철강	I052	KS	D3706	STS434
철강	I052	KS	D3705	STS434
철강	I052	KS	D3698	STS434
철강	I052	KS	D3702	STS434
철강	I052	KS	D3697	STS434
철강	I052	JIS	G4303	SUS434
철강	I052	JIS	G4304	SUS434
철강	I052	JIS	G4305	SUS434
철강	I052	JIS	G4308	SUS434
철강	I052	JIS	G4315	SUS434

철강	I052	ASTM	A240	A240 S43400
철강	I052	ASTM	DS-56E	DS-56E S43400
철강	I052	BS	1449-2	434S17
철강	I052	DIN	17441	X6CrMo171
철강	I052	DIN	17440	X6CrMo171
철강	I052	NF	A35-574	Z8CD17.01
철강	I052	NF	A35-573	Z8CD17.01
철강	I052	ISO	TR15510	L-No43 X6CrMo17-1
철강	I052	EN	10088-3	1
철강	I052	EN	10088-2	1
철강	I053	KS	D3705	STS436L
철강	I053	KS	D3698	STS436L
철강	I053	JIS	G4304	SUS436L
철강	I053	JIS	G4305	SUS436L
철강	I053	ASTM	A240	A240 S43600
철강	I053	ASTM	DS-56E	DS-56E S43600
철강	I053	EN	10088-2	1
철강	I054	KS	D3705	STS436J1L
철강	I054	KS	D3698	STS436J1L
철강	I054	KS	D3732	STS436J1L
철강	I054	JIS	G4304	SUS436J1L
철강	I054	JIS	G4305	SUS436J1L
철강	I054	JIS	G4312	SUS436J1L
철강	I055	KS	D3705	STS444
철강	I055	KS	D3698	STS444
철강	I055	JIS	G4304	SUS444
철강	I055	JIS	G4305	SUS444
철강	I055	ASTM	A276	A276 S44400
철강	I055	ASTM	A479	A479 S44400
철강	I055	ASTM	A240	A240 S44400
철강	I055	NF	A35-573	Z3CDT18-02
철강	I055	ISO	TR15510	L-No46 X2CrMoTi18-2
철강	I055	EN	10088-2	1
철강	I056	KS	D3706	STS447J1
철강	I056	KS	D3705	STS447J1
철강	I056	KS	D3698	STS447J1
철강	I056	JIS	G4303	SUS447J1
철강	I056	JIS	G4304	SUS447J1
철강	I056	JIS	G4305	SUS447J1
철강	I056	ASTM	A276	A276 S44700
철강	I056	ASTM	A479	A479 S44700
철강	I056	ASTM	A240	A240 S44700
철강	I056	ASTM	A493	A493 S44700
철강	I056	ASTM	A580	A580 S44700
철강	I057	KS	D3706	STSXM27
철강	I057	KS	D3705	STSXM27
철강	I057	KS	D3698	STSXM27
철강	I057	JIS	G4303	SUSXM27
철강	I057	JIS	G4304	SUSXM27
철강	I057	JIS	G4305	SUSXM27
철강	I057	ASTM	A276	A276 S44627
철강	I057	ASTM	A479	A479 S44627
철강	I057	ASTM	A493	A493 S44627
철강	I057	ASTM	A240	A240 S44627
철강	I057	NF	A35-584	Z1CD26.01
철강	I058	KS	D3706	STS403
철강	I058	KS	D3731	STS403
철강	I058	KS	D3692	STS403

철강	I058	KS	D3705	STS403
철강	I058	KS	D3698	STS403
철강	I058	KS	D3732	STS403
철강	I058	KS	D3702	STS403
철강	I058	JIS	G4303	SUS403
철강	I058	JIS	G4311	SUS403
철강	I058	JIS	G4318	SUS403
철강	I058	JIS	G4304	SUS403
철강	I058	JIS	G4305	SUS403
철강	I058	JIS	G4312	SUS403
철강	I058	JIS	G4308	SUS403
철강	I058	ASTM	A276	A276 S40300
철강	I058	ASTM	A479	A479 S40300
철강	I058	ASTM	A176	A176 S40300
철강	I058	ASTM	A580	A580 S40300
철강	I059	KS	D3706	STS410
철강	I059	KS	D3731	STS410
철강	I059	KS	D3692	STS410
철강	I059	KS	D3705	STS410
철강	I059	KS	D3698	STS410
철강	I059	KS	D3732	STS410
철강	I059	KS	D3702	STS410
철강	I059	KS	D3703	STS410
철강	I059	KS	D3697	STS410
철강	I059	JIS	G4303	SUS410
철강	I059	JIS	G4311	SUS410
철강	I059	JIS	G4318	SUS410
철강	I059	JIS	G4304	SUS410
철강	I059	JIS	G4305	SUS410
철강	I059	JIS	G4312	SUS410
철강	I059	JIS	G4308	SUS410
철강	I059	JIS	G4309	SUS410
철강	I059	JIS	G4315	SUS410
철강	I059	ASTM	A276	A276 S41000
철강	I059	ASTM	A479	A479 S41000
철강	I059	ASTM	A240	A240 S41000
철강	I059	ASTM	A493	A493 S41000
철강	I059	ASTM	A580	A580 S41000
철강	I059	BS	1449-2	410S21
철강	I059	BS	A3111-2	410S21
철강	I059	BS	970-1	410S21
철강	I059	DIN	1654-5	X10Cr13
철강	I059	DIN	17441	X10Cr13
철강	I059	DIN	17440	X10Cr13
철강	I059	NF	A35-577	Z13C13
철강	I059	NF	A35-573	Z13C13
철강	I059	ISO	TR15510	L-No48 X12Cr13
철강	I059	EN	10088-3	1
철강	I060	KS	D3706	STS410F2
철강	I060	JIS	G4303	SUS410F2
철강	I061	KS	D3705	STS410S
철강	I061	KS	D3698	STS410S
철강	I061	JIS	G4304	SUS410S
철강	I061	JIS	G4305	SUS410S
철강	I061	ASTM	A240	A240 S41008
철강	I061	BS	1449-2	403S17
철강	I061	DIN	17441	X6Cr13
철강	I061	DIN	17440	X6Cr13

철강	I061	NF	A35-573	Z8C12
철강	I061	ISO	TR15510	L-No39 X6Cr13
철강	I061	EN	10088-3	1
철강	I061	EN	10088-2	1
철강	I062	KS	D3706	STS410J1
철강	I062	KS	D3731	STS410J1
철강	I062	JIS	G4303	SUS410J1
철강	I062	JIS	G4311	SUS410J1
철강	I063	KS	D3706	STS416
철강	I063	KS	D3692	STS416
철강	I063	KS	D3702	STS416
철강	I063	KS	D3703	STS416
철강	I063	JIS	G4303	SUS416
철강	I063	JIS	G4318	SUS416
철강	I063	JIS	G4308	SUS416
철강	I063	JIS	G4309	SUS416
철강	I063	ASTM	A582	A582 S41600
철강	I063	ASTM	A581	A581 S41600
철강	I063	BS	1554	416S21
철강	I063	NF	A35-574	Z11CF13
철강	I063	ISO	RE15510	L-No49 X12CrS13
철강	I063	EN	10088-3	1
철강	I064	KS	D3706	STS420J1
철강	I064	KS	D3692	STS420J1
철강	I064	KS	D3705	STS420J1
철강	I064	KS	D3698	STS420J1
철강	I064	KS	D3702	STS420J1
철강	I064	KS	D3703	STS420J1
철강	I064	JIS	G4303	SUS420J1
철강	I064	JIS	G4318	SUS420J1
철강	I064	JIS	G4304	SUS420J1
철강	I064	JIS	G4305	SUS420J1
철강	I064	JIS	G4308	SUS420J1
철강	I064	JIS	G4309	SUS420J1
철강	I064	ASTM	A314	A314 S42000
철강	I064	ASTM	A582	A582 S42000
철강	I064	ASTM	A581	A581 S42000
철강	I064	ASTM	A194	A194 S42000
철강	I064	BS	970-1	420S29
철강	I064	DIN	17441	X20Cr13
철강	I064	DIN	17440	X20Cr13
철강	I064	NF	A35-573	Z20C13
철강	I064	ISO	TR15510	L-No50 X20Cr13
철강	I064	EN	10088-3	1
철강	I064	EN	10088-2	1
철강	I065	KS	D3706	STS420J2
철강	I065	KS	D3692	STS420J2
철강	I065	KS	D3705	STS420J2
철강	I065	KS	D3698	STS420J2
철강	I065	KS	D3534	STS420J2
철강	I065	KS	D3702	STS420J2
철강	I065	KS	D3703	STS420J2
철강	I065	JIS	G4303	SUS420J2
철강	I065	JIS	G4318	SUS420J2
철강	I065	JIS	G4304	SUS420J2
철강	I065	JIS	G4305	SUS420J2
철강	I065	JIS	G4313	SUS420J2
철강	I065	JIS	G4308	SUS420J2

철강	I065	JIS	G4309	SUS420J2
철강	I065	BS	1449-2	420S45
철강	I065	BS	5770-4	420S45
철강	I065	BS	2056	420S45
철강	I065	DIN	17441	X30Cr13
철강	I065	DIN	17440	X30Cr13
철강	I065	NF	A53-573	Z33C13
철강	I065	ISO	TR15510	L-No51X30Cr13
철강	I065	EN	10088-3	1
철강	I065	EN	10088-2	1
철강	I066	KS	D3706	STS420F
철강	I066	KS	D3692	STS420F
철강	I066	KS	D3702	STS420F
철강	I066	KS	D3703	STS420F
철강	I066	JIS	G4303	SUS420F
철강	I066	JIS	G4318	SUS420F
철강	I066	JIS	G4308	SUS420F
철강	I066	JIS	G4309	SUS420F
철강	I066	ASTM	A895	A895 S42020
철강	I066	NF	A35-574	Z30CF13
철강	I066	EN	10088-3	1
철강	I067	KS	D3706	STS420F2
철강	I067	KS	D3692	STS420F2
철강	I067	JIS	G4303	SUS420F2
철강	I067	JIS	G4318	SUS420F2
철강	I068	KS	D3705	STS429J1
철강	I068	KS	D3698	STS429J1
철강	I068	JIS	G4304	SUS429J1
철강	I068	JIS	G4305	SUS429J1
철강	I069	KS	D3706	STS431
철강	I069	KS	D3731	STS431
철강	I069	JIS	G4303	SUS431
철강	I069	JIS	G4311	SUS431
철강	I069	ASTM	A276	A276 S43100
철강	I069	ASTM	A493	A493 S43100
철강	I069	ASTM	A580	A580 S43100
철강	I069	BS	970-1	431S29
철강	I069	DIN	17440	X20CrNi172
철강	I069	NF	A35-574	Z15CN16-02
철강	I069	ISO	TR15510	L-No57X17CrNi16-2
철강	I069	EN	10088-3	1
철강	I070	KS	D3706	STS440A
철강	I070	KS	D3705	STS440A
철강	I070	KS	D3698	STS440A
철강	I070	JIS	G4303	SUS440A
철강	I070	JIS	G4304	SUS440A
철강	I070	JIS	G4305	SUS440A
철강	I070	ASTM	A276	A276 S44002
철강	I070	ASTM	A580	A580 S44002
철강	I070	EN	10088-3	1
철강	I071	KS	D3706	STS440B
철강	I071	JIS	G4303	SUS440B
철강	I071	ASTM	A276	A276 S44003
철강	I071	ASTM	A580	A580 S44003
철강	I072	KS	D3706	STS440C
철강	I072	KS	D3692	STS440C
철강	I072	KS	D3702	STS440C
철강	I072	KS	D3703	STS440C

철강	I072	JIS	G4303	SUS440C
철강	I072	JIS	G4318	SUS441C
철강	I072	JIS	G4308	SUS442C
철강	I072	JIS	G4309	SUS443C
철강	I072	ASTM	A276	A276 S44004
철강	I072	ASTM	A493	A493 S44004
철강	I072	ASTM	A580	A580 S44004
철강	I072	NF	A35-565	Z100CD17
철강	I072	EN	10088-3	1
철강	I073	KS	D3706	STS440F
철강	I073	JIS	G4303	SUS440F
철강	I073	ASTM	DS-56E	DS-56E S44020
철강	I074	KS	D3706	STS630
철강	I074	KS	D3731	STS630
철강	I074	KS	D3705	STS630
철강	I074	KS	D3698	STS630
철강	I074	KS	D3732	STS630
철강	I074	JIS	G4303	SUS630
철강	I074	JIS	G4311	SUS630
철강	I074	JIS	G4304	SUS630
철강	I074	JIS	G4305	SUS630
철강	I074	JIS	G4312	SUS630
철강	I074	ASTM	A564	A564 S17400
철강	I074	ASTM	A693	A693 S17400
철강	I074	NF	A35-573	Z7CNU17.04
철강	I074	ISO	TR15510	L-No58X5CrNiCuNb16-4
철강	I074	EN	10088-3	1
철강	I074	EN	10088-2	1
철강	I075	KS	D3706	STS631
철강	I075	KS	D3731	STS631
철강	I075	KS	D3705	STS631
철강	I075	KS	D3698	STS631
철강	I075	KS	D3732	STS631
철강	I075	KS	D3534	STS631
철강	I075	JIS	G4303	SUS631
철강	I075	JIS	G4311	SUS631
철강	I075	JIS	G4304	SUS631
철강	I075	JIS	G4305	SUS631
철강	I075	JIS	G4312	SUS631
철강	I075	ASTM	A564	A564 S17700
철강	I075	ASTM	A693	A693 S17700
철강	I075	DIN	17224	X7CrNiAl177
철강	I075	NF	A35-574	Z9CNA17.07
철강	I075	NF	A35-573	Z9CNA17.07
철강	I075	ISO	TR15510	L-No59X7CrNiAl17-7
철강	I075	EN	10088-3	1
철강	I075	EN	10088-2	1
철강	I076	KS	D3702	STS631J1
철강	I076	KS	D3535	STS631J1
철강	I076	JIS	G4308	SUS631J1
철강	I076	JIS	G4314	SUS631J1
철강	I077	KS	D3731	STR31
철강	I077	JIS	G4311	SUH31
철강	I077	BS	970-4	331S42
철강	I077	NF	A35-579	Z35CNWS14.14
철강	I078	KS	D3731	STR35
철강	I078	JIS	G4311	SUH35
철강	I078	BS	970-4	349S52

철강	I078	NF	A35-579	Z53CMN21.09Az
철강	I078	ISO	683-15	X53CrMnNiN219
철강	I079	KS	D3731	STR36
철강	I079	JIS	G4311	SUH36
철강	I079	ASTM	DS-56E	DS-56E S63008
철강	I079	BS	970-4	349S54
철강	I079	NF	A35-579	Z55CMN21-09Az
철강	I080	KS	D3731	STR37
철강	I080	JIS	G4311	SUH37
철강	I080	ASTM	DS-56E	DS-56E S63017
철강	I080	BS	970-4	381S34
철강	I081	KS	D3731	STR38
철강	I081	JIS	G4311	SUH38
철강	I082	KS	D3731	STR309
철강	I082	KS	D3732	STR309
철강	I082	JIS	G4311	SUH309
철강	I082	JIS	G4312	SUH309
철강	I082	ASTM	A276	A276 S30900
철강	I082	ASTM	A167	A167 S30900
철강	I082	ASTM	A580	A580 S30900
철강	I082	BS	1449-2	309S35
철강	I082	NF	A36-209	Z15CN23.13
철강	I082	NF	A35-578	Z15CN23.13
철강	I083	KS	D3731	STR310
철강	I083	KS	D3732	STR310
철강	I083	JIS	G4311	SUH310
철강	I083	JIS	G4312	SUH310
철강	I083	ASTM	A276	A276 S31000
철강	I083	ASTM	A167	A167 S31000
철강	I083	ASTM	A580	A580 S31000
철강	I083	BS	1449-2	310S24
철강	I083	BS	970-1	310S24
철강	I083	NF	A35-578	Z15CNS25.20
철강	I084	KS	D3731	STR330
철강	I084	KS	D3732	STR330
철강	I084	JIS	G4311	SUH330
철강	I084	JIS	G4312	SUH330
철강	I084	ASTM	DS-56E	DS-56E N08330
철강	I084	NF	A35-578	Z12NCS35.16
철강	I085	KS	D3731	STR660
철강	I085	KS	D3732	STR660
철강	I085	JIS	G4311	SUH660
철강	I085	JIS	G4312	SUH660
철강	I085	ASTM	DS-56E	DS-56E S66286
철강	I086	KS	D3731	STR661
철강	I086	KS	D3732	STR661
철강	I086	JIS	G4311	SUH661
철강	I086	JIS	G4312	SUH661
철강	I086	ASTM	DS-56E	DS-56E R30155
철강	I087	KS	D3732	STR21
철강	I087	JIS	G4312	SUH21
철강	I088	KS	D3732	STR409
철강	I088	JIS	G4312	SUH409
철강	I088	ASTM	A240	A240 S40900
철강	I088	BS	1449-2	409S19
철강	I088	DIN	17440	X6CrTi12
철강	I088	NF	A35-573	Z8CNT12
철강	I088	NF	A35-578	Z8CNT12

철강	I088	ISO	TR15510	L-No37X6CrTi12
철강	I089	KS	D3732	STR409L
철강	I089	JIS	G4312	SUH409L
철강	I089	NF	A35-573	Z3CT12
철강	I089	NF	A35-578	Z3CT12
철강	I089	ISO	TR15510	L-No36X2CrTi12
철강	I089	EN	10088-2	1
철강	I090	KS	D3731	STR446
철강	I090	KS	D3732	STR446
철강	I090	JIS	G4311	SUH446
철강	I090	JIS	G4312	SUH446
철강	I090	ASTM	A276	A276 S44600
철강	I090	ASTM	A314	A314 S44600
철강	I090	ASTM	A176	A176 S44600
철강	I090	ASTM	A580	A580 S44600
철강	I090	NF	A35-578	Z12C25
철강	I090	ISO	4955	X15CrN26
철강	I091	KS	D3731	STR1
철강	I091	JIS	G4311	SUH1
철강	I091	ASTM	DS-56E	DS-56E S65007
철강	I091	BS	970-4	401S45
철강	I091	NF	A35-579	Z45CS9
철강	I091	ISO	683-15	X45CrSi93
철강	I092	KS	D3731	STR3
철강	I092	JIS	G4311	SUH3
철강	I092	NF	A35-579	Z40CSD10
철강	I093	KS	D3731	STR4
철강	I093	JIS	G4311	SUH4
철강	I093	BS	970-4	443S65
철강	I093	NF	A35-579	Z80CNS20.02
철강	I094	KS	D3731	STR11
철강	I094	JIS	G4311	SUH11
철강	I094	ISO	683-15	X50CrSi182
철강	I095	KS	D3731	STR600
철강	I095	JIS	G4311	SUH600
철강	I096	KS	D3731	STR616
철강	I096	JIS	G4311	SUH616
철강	I096	ASTM	A565	A565 S42200
철강	J001	KS	D3751	STC1
철강	J001	JIS	G4401	SK1
철강	J001	NF	A35-590	C140E3U
철강	J001	ISO	4957	TC140
철강	J002	KS	D3751	STC2
철강	J002	JIS	G4401	SK2
철강	J002	ASTM	A686	A686 W1-11 1/2
철강	J002	NF	A35-590	C120E3U
철강	J002	ISO	4957	TC120
철강	J003	KS	D3751	STC3
철강	J003	JIS	G4401	SK3
철강	J003	ASTM	A686	A686 W1-10
철강	J003	DIN	17350	C105W1
철강	J003	NF	A35-590	C105E2U
철강	J003	ISO	4957	TC105
철강	J004	KS	D3751	STC4
철강	J004	JIS	G4401	SK4
철강	J004	ASTM	A686	A686 W1-9
철강	J004	NF	A35-590	C90E2U
철강	J004	ISO	4957	TC90

철강	J005	KS	D3751	STC5
철강	J005	JIS	G4401	SK5
철강	J005	ASTM	A686	A686 W1-8
철강	J005	DIN	17350	C80W1
철강	J005	NF	A35-590	C90E2U
철강	J005	NF	A35-590	C80E2U
철강	J005	ISO	4957	TC90
철강	J005	ISO	4957	TC80
철강	J006	KS	D3751	STC6
철강	J006	JIS	G4401	SK6
철강	J006	DIN	17350	C80W1
철강	J006	NF	A35-590	C80E2U
철강	J006	NF	A35-590	C70E2U
철강	J006	ISO	4957	TC80
철강	J006	ISO	4957	TC70
철강	J007	KS	D3751	STC7
철강	J007	JIS	G4401	SK7
철강	J007	DIN	17350	C70W2
철강	J007	NF	A35-590	C70E2U
철강	J008	KS	D3522	SKH2
철강	J008	JIS	G4403	SKH2
철강	J008	ASTM	A600	A600 T1
철강	J008	BS	4659	BT1
철강	J008	NF	A35-590	HS18-0-1
철강	J008	ISO	4957	HS18-0-1
철강	J009	KS	D3522	SKH3
철강	J009	JIS	G4403	SKH3
철강	J009	ASTM	A600	A600 T4
철강	J009	BS	4659	BT4
철강	J009	DIN	17350	S18-1-2-5
철강	J009	NF	A35-590	HS18-1-1-5
철강	J009	ISO	4957	HS18-1-1-5
철강	J010	KS	D3522	SKH4
철강	J010	JIS	G4403	SKH4
철강	J010	ASTM	A600	A600 T5
철강	J010	BS	4659	BT5
철강	J010	NF	A35-590	HS18-0-2-9
철강	J010	ISO	4957	HS18-0-1-10
철강	J011	KS	D3522	SKH10
철강	J011	JIS	G4403	SKH10
철강	J011	ASTM	A600	A600 T15
철강	J011	BS	4659	BT15
철강	J011	DIN	17350	S12-1-4-5
철강	J011	NF	A35-590	HS12-1-5-5
철강	J011	ISO	4957	HS12-1-5-5
철강	J012	KS	D3522	SKH51
철강	J012	JIS	G4403	SKH51
철강	J012	ASTM	A600	A600 M2
철강	J012	BS	4659	BM2
철강	J012	DIN	17350	S6-5-2
철강	J012	NF	A35-590	HS6-5-2
철강	J012	ISO	4957	HS6-5-2
철강	J013	KS	D3522	SKH52
철강	J013	JIS	G4403	SKH52
철강	J013	ASTM	A600	A600 M3-1
철강	J014	KS	D3522	SKH53
철강	J014	JIS	G4403	SKH53
철강	J014	ASTM	A600	A600 M3-2

철강	J014	DIN	17350	S6-5-3
철강	J014	NF	A35-590	HS6-5-3
철강	J014	ISO	4957	HS6-5-3
철강	J015	KS	D3522	SKH54
철강	J015	JIS	G4403	SKH54
철강	J015	ASTM	A600	A600 M4
철강	J015	BS	4659	BM4
철강	J015	NF	A35-590	HS6-5-4
철강	J016	KS	D3522	SKH55
철강	J016	JIS	G4403	SKH55
철강	J016	BS	465	BM35
철강	J016	DIN	17350	S6-5-2-5
철강	J016	NF	A35-590	HS6-5-2-5HC
철강	J016	ISO	4957	HS6-5-2-5
철강	J017	KS	D3522	SKH56
철강	J017	JIS	G4403	SKH56
철강	J017	ASTM	A600	A600 M36
철강	J018	KS	D3522	SKH57
철강	J018	JIS	G4403	SKH57
철강	J018	BS	4659	BT42
철강	J018	DIN	17350	S10-4-3-10
철강	J018	NF	A35-590	HS10-4-3-10
철강	J018	ISO	4957	HS10-4-3-10
철강	J019	KS	D3522	SKH58
철강	J019	JIS	G4403	SKH58
철강	J019	ASTM	A600	A600 M7
철강	J019	NF	A35-590	HS2-9-2
철강	J019	ISO	4957	HS2-9-2
철강	J020	KS	D3522	SKH59
철강	J020	JIS	G4403	SKH59
철강	J020	ASTM	A600	A600 M42
철강	J020	BS	4659	BM42
철강	J020	DIN	17350	S2-10-1-8
철강	J020	NF	A35-590	HS2-9-1-8
철강	J020	ISO	4957	HS2-9-1-8
철강	J021	KS	D3753	STS11
철강	J021	JIS	G4404	SKS11
철강	J021	ASTM	A681	A681 F2
철강	J022	KS	D3753	STS2
철강	J022	JIS	G4404	SKS2
철강	J022	DIN	17350	105WCr6
철강	J022	NF	A35-590	105WCr5
철강	J022	ISO	4957	105WCr1
철강	J023	KS	D3753	STS21
철강	J023	JIS	G4404	SKS21
철강	J024	KS	D3753	STS5
철강	J024	JIS	G4404	SKS5
철강	J025	KS	D3753	STS51
철강	J025	JIS	G4404	SKS51
철강	J025	ASTM	A681	A681 L6
철강	J026	KS	D3753	STS7
철강	J026	JIS	G4404	SKS7
철강	J027	KS	D3753	STS8
철강	J027	JIS	G4404	SKS8
철강	J027	NF	A35-590	Y2140C
철강	J028	KS	D3753	STS4
철강	J028	JIS	G4404	SKS4
철강	J029	KS	D3753	STS41

철강	J029	JIS	G4404	SKS41
철강	J030	KS	D3753	STS43
철강	J030	JIS	G4404	SKS43
철강	J030	ASTM	A686	A686 W2-9 1/2
철강	J030	BS	4659	BW2
철강	J030	NF	A35-590	100V2
철강	J030	ISO	4957	TCV105
철강	J031	KS	D3753	STS44
철강	J031	JIS	G4404	SKS44
철강	J031	ASTM	A686	A686 W2-8 1/2
철강	J032	KS	D3753	STS3
철강	J032	JIS	G4404	SKS3
철강	J033	KS	D3753	STS31
철강	J033	JIS	G4404	SKS31
철강	J033	DIN	17350	105WCr6
철강	J033	NF	A35-590	105WCr5
철강	J033	ISO	4957	105WCr1
철강	J034	KS	D3753	STS93
철강	J034	JIS	G4404	SKS93
철강	J035	KS	D3753	STS94
철강	J035	JIS	G4404	SKS94
철강	J036	KS	D3753	STS95
철강	J036	JIS	G4404	SKS95
철강	J037	KS	D3753	STD1
철강	J037	JIS	G4404	SKD1
철강	J037	ASTM	A681	A681 D3
철강	J037	BS	4659	BD3
철강	J037	DIN	17350	X210Cr12
철강	J037	NF	A35-590	X200Cr12
철강	J037	ISO	4957	210Cr12
철강	J038	KS	D3753	STD11
철강	J038	JIS	G4404	SKD11
철강	J038	ASTM	A681	A681 D2
철강	J038	BS	4659	BD2
철강	J038	NF	A35-590	X160CrMoV12
철강	J039	KS	D3753	STD12
철강	J039	JIS	G4404	SKD12
철강	J039	ASTM	A681	A681 A2
철강	J039	BS	4659	BA2
철강	J039	NF	A35-590	X100CrMoV5
철강	J039	ISO	4957	100CrMoV5
철강	J040	KS	D3753	STD4
철강	J040	JIS	G4404	SKD4
철강	J040	NF	A35-590	X32WCrV5
철강	J040	ISO	4957	30WCrV5
철강	J041	KS	D3753	STD5
철강	J041	JIS	G4404	SKD5
철강	J041	ASTM	A681	A681 H21
철강	J041	BS	4659	BH21
철강	J041	NF	A35-590	X30WCrV9
철강	J041	ISO	4957	30WCrV9
철강	J042	KS	D3753	STD6
철강	J042	JIS	G4404	SKD6
철강	J042	ASTM	A681	A681 H11
철강	J042	BS	4659	BH11
철강	J042	DIN	17350	X38CrMoV51
철강	J042	NF	A35-590	X38CrMoV5
철강	J043	KS	D3753	STD61

철강	J043	JIS	G4404	SKD61
철강	J043	ASTM	A681	A681 H13
철강	J043	BS	4659	BH13
철강	J043	DIN	17350	X40CrMoV51
철강	J043	NF	A35-590	X40CrMoV5
철강	J043	ISO	4957	40CrMoV5
철강	J044	KS	D3753	STD62
철강	J044	JIS	G4404	SKD62
철강	J044	ASTM	A681	A681 H12
철강	J044	BS	4659	BH12
철강	J044	NF	A35-590	X35CrWMoV5
철강	J045	JIS	G4404	SKD7
철강	J045	ASTM	A681	A681 H10
철강	J045	BS	4659	BH10
철강	J045	DIN	17350	X32CrMoV33
철강	J045	NF	A35-590	32CrMoV12-28
철강	J045	ISO	4957	30CrMoV3
철강	J046	JIS	G4404	SKD8
철강	J046	ASTM	A681	A681 H19
철강	J046	BS	4659	BH19
철강	J047	KS	D3753	STF3
철강	J047	JIS	G4404	SKT3
철강	J047	NF	A35-590	55CrNiMoV4
철강	J048	KS	D3753	STF4
철강	J048	JIS	G4404	SKT4
철강	J048	BS	4659	BH224/5
철강	J048	DIN	17350	55NiCrMoV6
철강	J048	NF	A35-590	55NiCrMoV7
철강	J048	ISO	4957	55NiCrMoV2
철강	K001	KS	D3701	SPS1
철강	K001	JIS	G4801	SUP3
철강	K001	ASTM	A689	A689 1078
철강	K001	ASTM	A576	A576 1078
철강	K002	KS	D3701	SPS3
철강	K002	JIS	G4801	SUP6
철강	K002	NF	A35-571	RH388
철강	K002	ISO	683-14	59Si7
철강	K003	KS	D3701	SPS4
철강	K003	JIS	G4801	SUP7
철강	K003	ASTM	A689	A689 9260
철강	K003	ASTM	A322	A322 9260
철강	K003	ISO	683-14	59Si7
철강	K004	KS	D3701	SPS5
철강	K004	JIS	G4801	SUP9
철강	K004	ASTM	A689	A689 5155
철강	K004	ASTM	A322	A322 5155
철강	K004	DIN	17221	55Cr3
철강	K004	NF	A35-571	55C3
철강	K004	ISO	683-14	55Cr3
철강	K005	KS	D3701	SPS5A
철강	K005	JIS	G4801	SUP9A
철강	K005	ASTM	A689	A689 5160
철강	K005	ASTM	A322	A322 5160
철강	K006	KS	D3701	SPS6
철강	K006	JIS	G4801	SUP10
철강	K006	ASTM	A689	A689 6150
철강	K006	ASTM	A322	A322 6150
철강	K006	BS	970-2	735A51

철강	K006	BS	970-2	735H51
철강	K006	DIN	17221	50CrV4
철강	K006	NF	A35-571	50CV4
철강	K006	ISO	683-14	51CrV4
철강	K007	KS	D3701	SPS7
철강	K007	JIS	G4801	SUP11A
철강	K007	ASTM	A689	A689 51B60
철강	K007	ASTM	A322	A322 51B60
철강	K007	ISO	683-14	60CrB3
철강	K008	KS	D3701	SPS8
철강	K008	JIS	G4801	SUP12
철강	K008	BS	970-2	685A57
철강	K008	BS	970-2	685H57
철강	K008	DIN	17221	54SiCr6
철강	K008	ISO	683-14	55SiCr63
철강	K009	KS	D3701	SPS9
철강	K009	JIS	G4801	SUP13
철강	K009	ASTM	A689	A689 4161
철강	K009	ASTM	A322	A322 4161
철강	K009	BS	970-2	705A60
철강	K009	BS	970-2	705H60
철강	K009	ISO	683-14	60CrMo33
철강	L001	KS	D3567	SUM11
철강	L001	JIS	G4804	SUM11
철강	L001	ASTM	A576	A576 1110
철강	L002	KS	D3567	SUM12
철강	L002	JIS	G4804	SUM12
철강	L002	ASTM	A576	A576 1109
철강	L003	KS	D3567	SUM21
철강	L003	JIS	G4804	SUM21
철강	L003	ASTM	A576	A576 1212
철강	L003	ISO	689-9	9S20
철강	L004	KS	D3567	SUM22
철강	L004	JIS	G4804	SUM22
철강	L004	ASTM	A576	A576 1213
철강	L004	BS	970-1	220M07
철강	L004	BS	970-1	230M07
철강	L004	DIN	1651	9SMn28
철강	L004	NF	A35-561	S250
철강	L004	ISO	683-9	11SMn28
철강	L005	KS	D3567	SUM22L
철강	L005	JIS	G4804	SUM22L
철강	L005	ASTM	A576	A576 12L13
철강	L005	DIN	1651	9SMnPb28
철강	L005	NF	A35-561	S250Pb
철강	L005	ISO	683-9	11SMnPb28
철강	L006	KS	D3567	SUM23
철강	L006	JIS	G4804	SUM23
철강	L006	ASTM	A576	A576 1215
철강	L007	KS	D3567	SUM23L
철강	L007	JIS	G4804	SUM23L
철강	L007	ASTM	A576	A576 12L15
철강	L008	KS	D3567	SUM24L
철강	L008	JIS	G4804	SUM24L
철강	L008	ASTM	A576	A576 12L14
철강	L008	DIN	1651	9SMnPb28
철강	L008	NF	A35-561	S250Pb
철강	L008	ISO	683-9	11SMnPb28

철강	L009	KS	D3567	SUM25
철강	L009	JIS	G4804	SUM25
철강	L009	DIN	1651	9SMn36
철강	L009	NF	A35-561	S300
철강	L009	ISO	683-9	12SMn35
철강	L010	KS	D3567	SUM31
철강	L010	JIS	G4804	SUM31
철강	L010	ASTM	A576	A576 1117
철강	L010	DIN	1651	15S10
철강	L011	KS	D3567	SUM31L
철강	L011	JIS	G4804	SUM31L
철강	L011	ASTM	A576	A576 11L17
철강	L012	KS	D3567	SUM32
철강	L012	JIS	G4804	SUM32
철강	L012	NF	A35-562	13MF14
철강	L013	KS	D3567	SUM41
철강	L013	JIS	G4804	SUM41
철강	L013	ASTM	A576	A576 1137
철강	L013	NF	A35-562	35MF6
철강	L014	KS	D3567	SUM42
철강	L014	JIS	G4804	SUM42
철강	L014	ASTM	A576	A576 1141
철강	L014	NF	A35-562	45MF6.1
철강	L015	KS	D3567	SUM43
철강	L015	JIS	G4804	SUM43
철강	L015	ASTM	A576	A576 1144
철강	L015	BS	970-1	226M44
철강	L015	NF	A35-562	45MF6.3
철강	L015	ISO	683-9	44SMn28
철강	M001	KS	D3525	STB1
철강	M001	JIS	G4805	SUJ1
철강	M001	ASTM	A295	A295 51100
철강	M002	KS	D3525	STB2
철강	M002	JIS	G4805	SUJ2
철강	M002	ASTM	A295	A295 52100
철강	M002	DIN	17230	100Cr6
철강	M002	NF	A35-565	100Cr6
철강	M002	ISO	683-17	B1
철강	M003	KS	D3525	STB3
철강	M003	JIS	G4805	SUJ3
철강	M003	ASTM	A485	A485 Grade1
철강	M003	ISO	683-17	B2
철강	M004	KS	D3525	STB4
철강	M004	JIS	G4805	SUJ4
철강	M005	KS	D3525	STB5
철강	M005	JIS	G4805	SUJ5
철강	N001	KS	D3710	SF340A
철강	N001	JIS	G3201	SF340A
철강	N001	ASTM	A668	A668 Class A
철강	N001	ASTM	A668M	A668M Class A
철강	N002	KS	D3710	SF390A
철강	N002	JIS	G3201	SF390A
철강	N002	ASTM	A668	A668 Class B
철강	N002	ASTM	A668M	A668M Class B
철강	N002	DIN	17103	StE285
철강	N002	NF	A36-612	F42
철강	N003	KS	D3710	SF440A
철강	N003	JIS	G3201	SF440A

철강	N003	ASTM	A668	A668 ClassC
철강	N003	ASTM	A668M	A668M ClassC
철강	N003	NF	A36-612	F48
철강	N004	KS	D3710	SF490A
철강	N004	JIS	G3201	SF490A
철강	N004	DIN	17103	StE355
철강	N004	NF	A36-612	F52
철강	N005	KS	D3710	SF540A
철강	N005	JIS	G3201	SF540A
철강	N005	ASTM	A668	A668 Class D
철강	N005	ASTM	A668M	A668M Class D
철강	N006	KS	D3710	SF540B
철강	N006	JIS	G3201	SF540B
철강	N007	KS	D3710	SF590A
철강	N007	JIS	G3201	SF590A
철강	N007	ASTM	A668	A668 ClassE
철강	N007	ASTM	A668M	A668M ClassE
철강	N007	NF	A36-612	F60
철강	N008	KS	D3710	SF590B
철강	N008	JIS	G3201	SF590B
철강	N008	ASTM	A668	A668 ClassF
철강	N008	ASTM	A668M	A668M ClassF
철강	N009	KS	D3710	SF640B
철강	N009	JIS	G3201	SF640B
철강	N009	NF	A36-612	F70
철강	N010	KS	D4122	SFVC1
철강	N010	JIS	G3202	SFVC1
철강	N010	ASTM	A266/A266M	A266 Grade1
철강	N010	ASTM	A181/A181M	A181 Class60
철강	N010	BS	1503	221-410
철강	N010	BS	1503	224-410
철강	N010	ISO	2604-1	F8
철강	N011	KS	D4122	SFVC2A
철강	N011	JIS	G3202	SFVC2A
철강	N011	ASTM	A105/A105M	A105 A105
철강	N011	ASTM	A266/A266M	A266 Grade2
철강	N011	ASTM	A181/A181M	A181 Class70
철강	N011	ASTM	A508/A508M	A508 Grade1
철강	N011	BS	1503	221-490
철강	N011	ISO	2604-1	F23
철강	N012	KS	D4122	SFVC2B
철강	N012	JIS	G3202	SFVC2B
철강	N012	ASTM	A508/A508M	A508 Grade1A
철강	N012	ASTM	A541/A541M	A541 Grade1A
철강	N012	ASTM	A266/A266M	A266 Grade4
철강	N012	BS	1503	164-490
철강	N012	NF	A36-601	A48CP
철강	N012	ISO	2604-1	F22
철강	N012	ISO	2604-1	F22Q
철강	N013	KS	D4124	SFVQ2A
철강	N013	JIS	G3204	SFVQ2A
철강	N013	ASTM	A541/A541M	A541 Grade2Class1
철강	N013	ASTM	A508/A508M	A508 Grade2Class1
철강	N014	KS	D4124	SFVQ2B
철강	N014	JIS	G3204	SFVQ2B
철강	N014	ASTM	A541/A541M	A541 Grade2Class2
철강	N014	ASTM	A508/A508M	A508 Grade2Class2
철강	N015	KS	D4124	SFVQ1A

철강	N015	JIS	G3204	SFVQ1A
철강	N015	ASTM	A541/A541M	A541 Grade3Class1
철강	N015	ASTM	A508/A508M	A508 Grade3Class1
철강	N016	KS	D4124	SFVQ1B
철강	N016	JIS	G3204	SFVQ1B
철강	N016	ASTM	A541/A541M	A541 Grade3Class2
철강	N016	ASTM	A508/A508M	A508 Grade3Class2
철강	N017	KS	D4124	SFVQ3
철강	N017	JIS	G3204	SFVQ3
철강	N017	ASTM	A508/A508M	A508 Grade4NClass3
철강	N017	ASTM	A541/A541M	A541 Grade4NClass3
철강	N018	KS	D4123	SFVA F1
철강	N018	JIS	G3203	SFVA F1
철강	N018	ASTM	A182/A182M	A182 F1
철강	N018	ASTM	A336/A336M	A336 F1
철강	N018	ISO	2604-1	F29
철강	N018	ISO	2604-1	F28
철강	N019	KS	D4123	SFVA F2
철강	N019	JIS	G3203	SFVA F2
철강	N019	ASTM	A182/A182M	A182 F2
철강	N019	NF	A36-602	15CD205
철강	N020	KS	D4125	SFL1
철강	N020	JIS	G3205	SFL1
철강	N020	ASTM	A350/A350M	A350 LF1
철강	N020	DIN	17103	TStE285
철강	N020	NF	A36-601	A42FP
철강	N020	ISO	2604-1	F13
철강	N021	KS	D4125	SFL2
철강	N021	JIS	G3205	SFL2
철강	N021	ASTM	A350/A350M	A350 LF2
철강	N021	NF	A36-601	A48FP
철강	N021	ISO	2604-1	F18
철강	N022	KS	D4125	SFL3
철강	N022	JIS	G3205	SFL3
철강	N022	ASTM	A350/A350M	A350 LF3
철강	N022	BS	1503	503-490
철강	N022	ISO	2604-1	F44
철강	N023	KS	D4123	SFVA F12
철강	N023	JIS	G3203	SFVA F12
철강	N023	ASTM	A182/A182M	A182 F12Class2
철강	N023	ASTM	A336/A336M	A336 F12
철강	N023	BS	1503	620-440
철강	N023	ISO	2604-1	F32
철강	N023	ISO	2604-1	F32Q
철강	N023	NF	A36-602	15CD4.05
철강	N024	KS	D4123	SFVA F11A
철강	N024	JIS	G3203	SFVA F11A
철강	N024	ASTM	A182/A182M	A182 F11Class2
철강	N024	ASTM	A336/A336M	A336 F11Class2
철강	N024	BS	1503	621-460
철강	N025	KS	D4123	SFVA F11B
철강	N025	JIS	G3203	SFVA F11B
철강	N025	ASTM	A336/A336M	A336 F11Class3
철강	N025	ASTM	A182/A182M	A182 F11Class3
철강	N025	BS	1503	620-540
철강	N026	KS	D4123	SFVA F22A
철강	N026	JIS	G3203	SFVA F22A
철강	N026	ASTM	A182/A182M	A182 F22Class1

철강	N026	ASTM	A336/A336M	A336 F22Class1
철강	N026	BS	1503	622-490
철강	N027	KS	D4123	SFVA F22B
철강	N027	JIS	G3203	SFVA F22B
철강	N027	ASTM	A182/A182M	A182 F22Class3
철강	N027	ASTM	A336/A336M	A336 F22Class3
철강	N027	BS	1503	622-560
철강	N027	ISO	2604-1	F34
철강	N027	ISO	2604-1	F34Q
철강	N027	NF	A36-602	10CD9.10
철강	N028	KS	D4123	SFVA F21A
철강	N028	JIS	G3203	SFVA F21A
철강	N028	ASTM	A336/A336M	A336 F21Class1
철강	N029	KS	D4123	SFVA F21B
철강	N029	JIS	G3203	SFVA F21B
철강	N029	ASTM	A182/A182M	A182 F21
철강	N029	ASTM	A336/A336M	A336 F21Class3
철강	N030	KS	D4123	SFVA F5A
철강	N030	JIS	G3203	SFVA F5A
철강	N030	ASTM	A336/A336M	A336 F5
철강	N030	ISO	2604-1	
철강	N031	KS	D4123	
철강	N031	JIS	G3203	
철강	N031	ASTM	A182/A182M	A182 F5
철강	N031	BS	1503	625-520
철강	N031	NF	A36-602	Z10CD5.05Class1
철강	N032	KS	D4123	SFVA F5C
철강	N032	JIS	G3203	SFVA F5C
철강	N032	ASTM	A336/A336M	A336 F5A
철강	N032	BS	1503	625-590
철강	N032	NF	A35-602	Z10CD5.05Class2
철강	N033	KS	D4123	SFVA F5D
철강	N033	JIS	G3203	SFVA F5D
철강	N033	ASTM	A182/A182M	A182 F5a
철강	N033	BS	1503	625-590
철강	N033	NF	A36-602	Z10CD5.05Class2
철강	N034	KS	D4123	SFVA F9
철강	N034	JIS	G3203	SFVA F9
철강	N034	ASTM	A182/A182M	A182 F9
철강	N034	ASTM	A336/A336M	A336 F9
철강	N035	KS	D4129	SFVCM F22B
철강	N035	JIS	G3206	SFVCM F22B
철강	N035	ASTM	A508/A508M	A508 Grade22Class3
철강	N035	ASTM	A541/A541M	A541 Grade22Class3
철강	N036	KS	D4129	SFVCM F22V
철강	N036	JIS	G3206	SFVCM F22V
철강	N036	ASTM	A336/A336M	A336 F22V
철강	N036	ASTM	A541/A541M	A541 Grade22V
철강	N037	KS	D4129	SFVCM F3V
철강	N037	JIS	G3206	SFVCM F3V
철강	N037	ASTM	A182/A182M	A182 F3V
철강	N037	ASTM	A336/A336M	A336 F3V
철강	N037	ASTM	A508/A508M	A508 Grade3V
철강	N037	ASTM	A541/A541M	A541 Grade3V
철강	N038	KS	D4115	STSF304L
철강	N038	JIS	G3214	SUSF304L
철강	N038	ASTM	A182/A182M	A182 F304L
철강	N038	ASTM	A336/A336M	A336 F304L

철강	N038	BS	1503	304S11
철강	N038	ISO	2604-1	F46
철강	N038	NF	A36-607	Z2CN18-10
철강	N039	KS	D4115	STSF316L
철강	N039	JIS	G3214	SUSF316L
철강	N039	ASTM	A182/A182M	A182 F316L
철강	N039	ASTM	A336/A336M	A336 F316L
철강	N039	BS	1503	316S11
철강	N039	BS	1503	316S13
철강	N039	ISO	2604-1	F59
철강	N039	NF	A36-607	Z2CND17-12
철강	N039	NF	A36-607	Z2CND18-13
철강	N040	KS	D4115	STSF304
철강	N040	JIS	G3214	SUSF304
철강	N040	ASTM	A182/A182M	A182 F304
철강	N040	ASTM	A336/A336M	A336 F304
철강	N040	BS	1503	304S31
철강	N040	ISO	2604-1	F47
철강	N040	NF	A36-607	Z6CN18-09
철강	N041	KS	D4115	STSF304H
철강	N041	JIS	G3214	SUSF304H
철강	N041	ASTM	A182/A182M	A182 F304H
철강	N041	ASTM	A336/A336M	A336 F304H
철강	N041	BS	1503	304S51
철강	N041	ISO	2604-1	F48
철강	N042	KS	D4115	STSF310
철강	N042	JIS	G3214	STSF310
철강	N042	ASTM	A182/A182M	A182 F310
철강	N042	ASTM	A336/A336M	A336 F310
철강	N042	BS	1503	310S31
철강	N042	ISO	2604-1	F68
철강	N043	KS	D4115	STSF316
철강	N043	JIS	G3214	SUSF316
철강	N043	ASTM	A182/A182M	A182 F316
철강	N043	ASTM	A336/A336M	A336 F316
철강	N043	BS	1503	316-S31
철강	N043	BS	1503	316-S33
철강	N043	ISO	2604-1	F62
철강	N043	NF	A36-607	Z6CN18-11
철강	N043	NF	A36-607	Z6CN18-13
철강	N044	KS	D4115	STSF316H
철강	N044	JIS	G3214	STSF316H
철강	N044	ASTM	A182/A182M	A182 F316H
철강	N044	ASTM	A336/A336M	A336 F316H
철강	N044	BS	1503	316S51
철강	N044	ISO	2604-1	F64
철강	N045	KS	D4115	STSF321
철강	N045	JIS	G3214	SUSF321
철강	N045	ASTM	A182/A182M	A182 F321
철강	N045	ASTM	A336/A336M	A336 F321
철강	N045	BS	1503	321-S31
철강	N045	ISO	2604-1	F53
철강	N045	NF	A36-607	Z6CNT18-10
철강	N046	KS	D4115	STSF321H
철강	N046	JIS	G3214	SUSF321H
철강	N046	ASTM	A182/A182M	A182 F321H
철강	N046	ASTM	A336/A336M	A336 F321H
철강	N046	BS	1503	321S51-510

철강	N046	ISO	2604-1	F54B
철강	N047	KS	D4115	STSF347
철강	N047	JIS	G3214	SUSF347
철강	N047	ASTM	A182/A182M	A182 F347
철강	N047	ASTM	A336/A336M	A336 F347
철강	N047	BS	1503	347-S31
철강	N047	ISO	2604-1	F50
철강	N047	NF	A36-607	Z6CNNb18-10
철강	N048	KS	D4115	STSF347H
철강	N048	JIS	G3214	SUSF347H
철강	N048	ASTM	A182/A182M	A182 F347H
철강	N048	ASTM	A336/A336M	A336 F347H
철강	N048	BS	1503	347-S51
철강	N048	ISO	2604-1	F51
철강	N049	KS	D4114	SFCM590S
철강	N049	JIS	G3221	SFCM590S
철강	N049	ASTM	A668	A668 Class G
철강	N049	ASTM	A668M	A668M Class G
철강	N050	KS	D4114	SFCM640S
철강	N050	JIS	G3221	SFCM640S
철강	N050	ASTM	A668	A668 Class H
철강	N050	ASTM	A668M	A668M Class H
철강	N050	ASTM	A668M	A668M Class J
철강	N051	KS	D4114	SFCM690S
철강	N051	JIS	G3221	SFCM690S
철강	N051	ASTM	A668	A668 Class K
철강	N051	ASTM	A668M	A668M Class K
철강	N051	BS	4670	771M40
철강	N052	KS	D4114	SFCM740S
철강	N052	JIS	G3221	SFCM740S
철강	N052	ASTM	A668	A668 Class K
철강	N052	ASTM	A668M	A668M Class K
철강	N052	BS	4670	771M40
철강	N053	KS	D4114	SFCM780S
철강	N053	JIS	G3221	SFCM780S
철강	N053	ASTM	A668	A668 Class L
철강	N053	ASTM	A668M	A668M Class L
철강	N053	BS	4670	771M40
철강	N054	KS	D4114	SFCM830S
철강	N054	JIS	G3221	SFCM830S
철강	N054	ASTM	A668	A668 Class L
철강	N054	ASTM	A668M	A668M Class L
철강	N054	BS	4670	771M40
철강	N055	KS	D4114	SFCM880S
철강	N055	JIS	G3221	SFCM880S
철강	N055	ASTM	A668	A668 Class L
철강	N055	ASTM	A668M	A668M Class L
철강	N056	KS	D4114	SFCM930S
철강	N056	JIS	G3221	SFCM930S
철강	N056	ASTM	A668	A668 Class M
철강	N056	ASTM	A668M	A668M Class M
철강	N057	KS	D4114	SFCM980S
철강	N057	JIS	G3221	SFCM980S
철강	N057	ASTM	A668	A668 Class M
철강	N057	ASTM	A668M	A668M Class M
철강	N058	KS	D4117	SFNCM740R
철강	N058	JIS	G3222	SFNCM740R
철강	N058	ASTM	A291	A291 Class3A

철강	N058	ASTM	A668	A668 Class K
철강	N058	ASTM	A668M	A668M Class K
철강	N059	KS	D4117	SFNCM830R
철강	N059	JIS	G3222	SFNCM830R
철강	N059	ASTM	A291	A291 Class4
철강	N059	ASTM	A668	A668 Class L
철강	N059	ASTM	A668M	A668M Class L
철강	N059	BS	4670	818M40
철강	N060	KS	D4117	SFNCM880R
철강	N060	JIS	G3222	SFNCM880R
철강	N060	ASTM	A290	A290 Class G
철강	N060	ASTM	A668	A668 Class L
철강	N060	ASTM	A668M	A668M Class L
철강	N060	BS	4670	826M40
철강	N061	KS	D4117	SFNCM930R
철강	N061	JIS	G3222	SFNCM930R
철강	N061	ASTM	A668	A668 Class M
철강	N061	ASTM	A668M	A668M Class M
철강	N061	BS	4670	826M40
철강	N061	BS	4670	826M31
철강	N061	BS	4670	818M40
철강	N062	KS	D4117	SFNCM980R
철강	N062	JIS	G3222	SFNCM980R
철강	N062	ASTM	A290	A290 Class I
철강	N062	ASTM	A290	A290 Class M
철강	N062	BS	4670	826M40
철강	N062	BS	4670	826M31
철강	N062	BS	4670	818M40
철강	N063	KS	D4117	SFNCM1030R
철강	N063	JIS	G3222	SFNCM1030R
철강	N063	BS	4670	826M40
철강	N064	KS	D4115	STS F410-A
철강	N064	KS	D4115	STS F410-B
철강	N064	KS	D4115	STS F410-C
철강	N064	KS	D4115	STS F410-D
철강	N064	JIS	G3214	SUS F410-A
철강	N064	JIS	G3214	SUS F410-B
철강	N064	JIS	G3214	SUS F410-C
철강	N064	JIS	G3214	SUS F410-D
철강	N064	ASTM	A182/A182M	A182 F6a
철강	N064	ASTM	A336/A336M	A336 F6
철강	N064	BS	1503	410S21
철강	N065	KS	D4115	STS F6B
철강	N065	JIS	G3214	SUS F6B
철강	N065	ASTM	A182/A182M	A182 F6b
철강	N066	KS	D4115	STS F6NM
철강	N066	JIS	G3214	SUS F6NM
철강	N066	ASTM	A182/A182M	A182 F6NM
철강	O001	KS	D4101	SC360
철강	O001	JIS	G5101	SC360
철강	O001	DIN	1681	GS-38
철강	O001	NF	A32-054	GE230
철강	O001	ISO	3755	200-400
철강	O002	KS	D4101	SC410
철강	O002	JIS	G5101	SC410
철강	O002	ASTM	A27/A27M	A27 U-60-30
철강	O002	ASTM	A27/A27M	A27 60-30
철강	O002	BS	3100	A1

철강	O002	NF	A32-054	GE230
철강	O002	ISO	3755	200-400
철강	O003	KS	D4101	SC450
철강	O003	JIS	G5101	SC450
철강	O003	ASTM	A27/A27M	A27 65-35
철강	O003	ISO	3755	230-450
철강	O004	KS	D4101	SC480
철강	O004	JIS	G5101	SC480
철강	O004	ASTM	A27/A27M	A27 70-36
철강	O004	BS	3100	A2
철강	O004	NF	A32-054	GE280
철강	O004	ISO	3755	270-480
철강	O005	KS	D4106	SCW410
철강	O005	JIS	G5102	SCW410
철강	O005	ASTM	A216/A216M	A216 WCA
철강	O005	ASTM	A216/A216M	A216 WCB
철강	O005	NF	A32-054	GE230
철강	O005	ISO	3755	200-400W
철강	O006	KS	D4106	SCW450
철강	O006	JIS	G5102	SCW450
철강	O006	ASTM	A216/A216M	A216 WCB
철강	O006	ISO	3755	230-450W
철강	O007	KS	D4106	SCW480
철강	O007	JIS	G5102	SCW480
철강	O007	ASTM	A216/A216M	A216 WCC
철강	O007	NF	A32-054	GE280
철강	O007	ISO	3755	270-480W
철강	O008	KS	D4106	SCW550
철강	O008	JIS	G5102	SCW550
철강	O008	BS	3100	A4
철강	O008	ISO	3755	340-550W
철강	O009	KS	D4106	SCW620
철강	O009	JIS	G5102	SCW620
철강	O010	KS	D4102	SCC3A
철강	O010	JIS	G5111	SCC3A
철강	O010	ASTM	A148/A148M	A148 80-40
철강	O010	BS	3100	A3
철강	O011	KS	D4102	SCC3B
철강	O011	JIS	G5111	SCC3B
철강	O011	ASTM	A148/A148M	A148 90-60
철강	O011	NF	A32-054	GE370
철강	O012	KS	D4102	SCC5A
철강	O012	JIS	G5111	SCC5A
철강	O012	NF	A36-612	F60
철강	O013	KS	D4102	SCC5B
철강	O013	JIS	G5111	SCC5B
철강	O014	KS	D4102	SCMn1A
철강	O014	JIS	G5111	SCMn1A
철강	O014	ASTM	A148/A148M	A148 80-40
철강	O014	NF	A32-054	G30Mn6
철강	O015	KS	D4102	SCMn1B
철강	O015	JIS	G5111	SCMn1B
철강	O015	ASTM	A148/A148M	A148 90-60
철강	O015	NF	A32-054	G30Mn6
철강	O016	KS	D4102	SCMn2A
철강	O016	JIS	G5111	SCMn2A
철강	O016	BS	3100	A5

철강	O016	NF	A32-054	G30Mn6
철강	O017	KS	D4102	SCMn2B
철강	O017	JIS	G5111	SCMn2B
철강	O017	ASTM	A148/A148M	A148 90-60
철강	O017	BS	3100	A5
철강	O017	NF	A32-054	G30Mn6
철강	O018	KS	D4102	SCMn3A
철강	O018	JIS	G5111	SCMn3A
철강	O018	ASTM	A148/A148M	A148 90-60
철강	O019	KS	D4102	SCMn3B
철강	O019	JIS	G5111	SCMn3B
철강	O019	ASTM	A148/A148M	A148 105-85
철강	O019	BS	3100	A6
철강	O020	KS	D4102	SCMn5A
철강	O020	JIS	G5111	SCMn5A
철강	O020	ASTM	A148/A148M	A148 105-85
철강	O021	KS	D4102	SCMn5B
철강	O021	JIS	G5111	SCMn5B
철강	O021	ASTM	A148/A148M	A148 105-85
철강	O022	KS	D4102	SCSiMn2A
철강	O022	JIS	G5111	SCSiMn2A
철강	O022	ASTM	A148/A148M	A148 90-60
철강	O023	KS	D4102	SCSiMn2B
철강	O023	JIS	G5111	SCSiMn2B
철강	O023	ASTM	A148/A148M	A148 90-60
철강	O024	KS	D4102	SCMnCr2A
철강	O024	JIS	G5111	SCMnCr2A
철강	O024	ASTM	A148/A148M	A148 90-60
철강	O025	KS	D4102	SCMnCr2B
철강	O025	JIS	G5111	SCMnCr2B
철강	O025	ASTM	A148/A148M	A148 90-60
철강	O026	KS	D4102	SCMnCr3A
철강	O026	JIS	G5111	SCMnCr3A
철강	O026	ASTM	A148/A148M	A148 90-60
철강	O027	KS	D4102	SCMnCr3B
철강	O027	JIS	G5111	SCMnCr3B
철강	O027	ASTM	A148/A148M	A148 105-85
철강	O028	KS	D4102	SCMnCr4A
철강	O028	JIS	G5111	SCMnCr4A
철강	O028	ASTM	A148/A148M	A148 105-85
철강	O029	KS	D4102	SCMnCr4B
철강	O029	JIS	G5111	SCMnCr4B
철강	O029	ASTM	A148/A148M	A148 105-85
철강	O030	KS	D4102	SCMnM3A
철강	O030	JIS	G5111	SCMnM3A
철강	O030	ASTM	A148/A148M	A148 105-85
철강	O031	KS	D4102	SCMnM3B
철강	O031	JIS	G5111	SCMnM3B
철강	O032	KS	D4102	SCCrM1A
철강	O032	JIS	G5111	SCCrM1A
철강	O032	NF	A32-054	G25CrMo4
철강	O033	KS	D4102	SCCrM1B
철강	O033	JIS	G5111	SCCrM1B
철강	O033	ASTM	A148/A148M	A148 105-85
철강	O033	NF	A32-054	G25CrMo4
철강	O034	KS	D4102	SCCrM3A
철강	O034	JIS	G5111	SCCrM3A
철강	O034	ASTM	A148/A148M	A148 105-85

철강	O034	NF	A32-054	35CD4-M
철강	O035	KS	D4102	SCCrM3B
철강	O035	JIS	G5111	SCCrM3B
철강	O035	ASTM	A148/A148M	A148 105-85
철강	O035	NF	A32-054	G35CrMo4
철강	O036	KS	D4102	SCMnCrM2A
철강	O036	JIS	G5111	SCMnCrM2A
철강	O036	ASTM	A148/A148M	A148 105-85
철강	O037	KS	D4102	SCMnCrM2B
철강	O037	JIS	G5111	SCMnCrM2B
철강	O037	ASTM	A148/A148M	A148 105-85
철강	O038	KS	D4102	SCMnCrM3A
철강	O038	JIS	G5111	SCMnCrM3A
철강	O038	ASTM	A148/A148M	A148 105-85
철강	O039	KS	D4102	SCMnCrM3B
철강	O039	JIS	G5111	SCMnCrM3B
철강	O039	ASTM	A148/A148M	A148 115-95
철강	O040	KS	D4102	SCNCrM2A
철강	O040	JIS	G5111	SCNCrM2A
철강	O040	ASTM	A148/A148M	A148 115-95
철강	O040	NF	A32-054	G30NiCrMo8
철강	O041	KS	D4102	SCNCrM2B
철강	O041	JIS	G5111	SCNCrM2B
철강	O041	ASTM	A148/A148M	A148 130-115
철강	O041	NF	A32-054	G30NiCrMo8
철강	O042	KS	D4103	SCS18
철강	O042	JIS	G5121	SCS18
철강	O042	ASTM	A743/A743M	A743 CK-20
철강	O042	ASTM	A351/A351M	A351 CK-20
철강	O043	KS	D4103	SCS23
철강	O043	JIS	G5121	SCS23
철강	O043	ASTM	A743/A743M	A743 CN-7M
철강	O043	ASTM	A744/A744M	A744 CN-7M
철강	O043	ASTM	A351/A351M	A351 CN-7M
철강	O043	BS	3100	332C11
철강	O043	NF	A32-056	Z6NC DU25-20-04-M
철강	O044	KS	D4103	SCS1
철강	O044	JIS	G5121	SCS1
철강	O044	ASTM	A743/A743M	A743 CA-15
철강	O044	BS	3100	410C21
철강	O044	BS	3100	420C28
철강	O044	DIN	EN10213-4	GX12Cr12
철강	O045	KS	D4103	SCS12
철강	O045	JIS	G5121	SCS12
철강	O045	ASTM	A743/A743M	A743 CF-20
철강	O046	KS	D4103	SCS13A
철강	O046	JIS	G5121	SCS13A
철강	O046	ASTM	A743/A743M	A743 CF-8
철강	O046	ASTM	A744/A744M	A744 CF-8
철강	O046	ASTM	A351/A351M	A351 CF-8
철강	O046	BS	3100	304C15
철강	O046	DIN	EN10213-4	GX5CrNi19-10
철강	O046	NF	A32-056	Z6CN18-10-M
철강	O047	KS	D4103	SCS14A
철강	O047	JIS	G5121	SCS14A
철강	O047	ASTM	A743/A743M	A743 CF-8M
철강	O047	ASTM	A744/A744M	A744 CF-8M
철강	O047	ASTM	A351/A351M	A351 CF-8M

철강	O047	BS	3100	316C16
철강	O047	DIN	EN10213-4	GX5CrNiMo19-11-2
철강	O047	NF	A32-056	Z6CND18-12-M
철강	O048	KS	D4103	SCS16A
철강	O048	JIS	G5121	SCS16A
철강	O048	ASTM	A743/A743M	A743 CF-3M
철강	O048	ASTM	A744/A744M	A744 CF-3M
철강	O048	ASTM	A351/A351M	A351 CF-3M
철강	O048	BS	3100	316C12
철강	O048	NF	A32-056	Z2CND18-12-M
철강	O049	KS	D4103	SCS17
철강	O049	JIS	G5121	SCS17
철강	O049	ASTM	A743/A743M	A743 CH-20
철강	O049	ASTM	A351/A351M	A351 CH-20
철강	O050	KS	D4103	SCS21
철강	O050	JIS	G5121	SCS21
철강	O050	ASTM	A743/A743M	A743 CF-8C
철강	O050	ASTM	A744/A744M	A744 CF-8C
철강	O050	ASTM	A351/A351M	A351 CF-8C
철강	O050	BS	3100	347C17
철강	O050	DIN	EN10213-4	GX5CrNiNb19-11
철강	O050	NF	A32-056	Z6CNNb18-10M
철강	O051	KS	D4103	SCS2
철강	O051	JIS	G5121	SCS2
철강	O052	KS	D4103	SCS3
철강	O052	JIS	G5121	SCS3
철강	O052	ASTM	A743/A743M	A743 CA-15M
철강	O053	KS	D4105	HRSC2
철강	O053	JIS	G5122	SCH2
철강	O053	ASTM	A297/A297M	A297 HC
철강	O053	ASTM	A608	A608 HC30
철강	O053	NF	A32-057	Z40C28-M
철강	O054	KS	D4105	HRSC15
철강	O054	JIS	G5122	SCH15
철강	O054	ASTM	A297/A297M	A297 HT
철강	O054	ASTM	A608	A608 HT50
철강	O054	BS	3100	330C12
철강	O054	NF	A32-057	Z40NC35.15-M
철강	O055	KS	D4105	HRSC16
철강	O055	JIS	G5122	SCH16
철강	O055	ASTM	A351/A351M	A351 HT30
철강	O056	KS	D4105	HRSC19
철강	O056	JIS	G5122	SCH19
철강	O056	ASTM	A297/A297M	A297 HN
철강	O056	ASTM	A608	A608 HN40
철강	O057	KS	D4105	HRSC20
철강	O057	JIS	G5122	SCH20
철강	O057	ASTM	A297/A297M	A297 HU
철강	O057	ASTM	A608	A608 HU50
철강	O057	BS	3100	331C60
철강	O058	KS	D4105	HRSC21
철강	O058	JIS	G5122	SCH21
철강	O058	ASTM	A351/A351M	A351 HK30
철강	O058	ASTM	A608	A608 HK30
철강	O059	KS	D4105	HRSC22
철강	O059	JIS	G5122	SCH22
철강	O059	ASTM	A351/A351M	A351 HK40
철강	O059	ASTM	A608	A608 HK40

철강	O059	BS	3100	310C45
철강	O060	KS	D4105	HRSC23
철강	O060	JIS	G5122	SCH23
철강	O060	ASTM	A297/A297M	A297 HL
철강	O060	ASTM	A608	A608 HL30
철강	O060	ASTM	A608	A608 HL40
철강	O060	NF	A32-057	Z40CN30.20-M
철강	O061	KS	D4105	HRSC24
철강	O061	JIS	G5122	SCH24
철강	O061	ASTM	A297/A297M	A297 HP
철강	O062	KS	D4105	HRSC12
철강	O062	JIS	G5122	SCH12
철강	O062	ASTM	A297/A297M	A297 HF
철강	O062	ASTM	A608	A608 HF30
철강	O062	NF	A32-057	Z25CN20.10-M
철강	O063	KS	D4105	HRSC13
철강	O063	JIS	G5122	SCH13
철강	O063	ASTM	A297/A297M	A297 HH
철강	O063	ASTM	A447/A447M	A447 Type I
철강	O063	ASTM	A447/A447M	A447 Type II
철강	O063	ASTM	A608	A608 HH30
철강	O063	BS	3100	309C30
철강	O063	NF	A32-057	40CN25.12-M
철강	O064	KS	D4105	HRSC17
철강	O064	JIS	G5122	SCH17
철강	O064	ASTM	A297/A297M	A297 HE
철강	O064	ASTM	A608	A608 HE35
철강	O064	BS	3100	309C40
철강	O065	KS	D4105	HRSC18
철강	O065	JIS	G5122	SCH18
철강	O065	ASTM	A297/A297M	A297 HI
철강	O065	ASTM	A608	A608 HI35
철강	O066	KS	D4105	HRSC11
철강	O066	JIS	G5122	SCH11
철강	O066	ASTM	A297/A297M	A297 HD
철강	O066	ASTM	A608	A608 HD50
철강	O066	NF	A32-057	Z30CN26.05-M
철강	O067	KS	D4104	SCMnH1
철강	O067	JIS	G5131	SCMnH1
철강	O067	ASTM	A128/A128M	A128 A
철강	O067	ASTM	A128/A128M	A128 B-2
철강	O067	BS	3100	BW10
철강	O067	NF	A32-058	Z120M12-M
철강	O068	KS	D4104	SCMnH2
철강	O068	JIS	G5131	SCMnH2
철강	O068	ASTM	A128/A128M	A128 A
철강	O068	ASTM	A128/A128M	A128 B-2
철강	O069	KS	D4104	SCMnH3
철강	O069	JIS	G5131	SCMnH3
철강	O069	ASTM	A128/A128M	A128 A
철강	O069	ASTM	A128/A128M	A128 B-2
철강	O070	KS	D4104	SCMnH11
철강	O070	JIS	G5131	SCMnH11
철강	O070	ASTM	A128/A128M	A128 C
철강	O071	KS	D4104	SCMnH21
철강	O071	JIS	G5131	SCMnH21
철강	O072	KS	D4107	SCPH1
철강	O072	JIS	G5151	SCPH1

철강	O072	BS	3100	A1
철강	O072	NF	EN10213-2	GP240GH
철강	O073	KS	D4107	SCPH11
철강	O073	JIS	G5151	SCPH11
철강	O073	ASTM	A356/A356M	A356 2
철강	O073	ASTM	A217/A217M	A217 WC1
철강	O073	BS	3100	B1
철강	O073	DIN	EN10213-2	G20Mo5
철강	O073	NF	EN10213-2	G20Mo5
철강	O074	KS	D4107	SCPH2
철강	O074	JIS	G5151	SCPH2
철강	O074	ASTM	A356/A356M	A356 1
철강	O074	BS	3100	A2
철강	O074	NF	EN10213-2	GP280GH
철강	O075	KS	D4107	SCPH21
철강	O075	JIS	G5151	SCPH21
철강	O075	ASTM	A356/A356M	A356 6
철강	O075	ASTM	A217/A217M	A217 WC6
철강	O075	BS	3100	B2
철강	O075	DIN	EN10213-2	G17CrMo5-5
철강	O075	NF	EN10213-2	G17CrMo5-5
철강	O076	KS	D4107	SCPH22
철강	O076	JIS	G5151	SCPH22
철강	O077	KS	D4107	SCPH23
철강	O077	JIS	G5151	SCPH23
철강	O077	ASTM	A356/A356M	A356 8
철강	O077	DIN	EN10213-2	G17CrMoV5-10
철강	O077	NF	EN10213-2	G17CrMoV5-10
철강	O078	KS	D4107	SCPH32
철강	O078	JIS	G5151	SCPH32
철강	O078	ASTM	A217/A217M	A217 WC9
철강	O078	BS	3100	B3
철강	O078	NF	EN10213-2	G17CrMo9-10
철강	O079	KS	D4107	SCPH61
철강	O079	JIS	G5151	SCPH61
철강	O079	ASTM	A217/A217M	A217 C5
철강	O079	BS	3100	B5
철강	O079	NF	A32-055	Z15CD5.05-M
철강	O080	KS	D4111	SCPL1
철강	O080	JIS	G5152	SCPL1
철강	O080	ASTM	A352/A352M	A352 LCB
철강	O080	BS	3100	A1
철강	O080	BS	3100	A2
철강	O080	NF	EN10213-2	GP280GH
철강	O081	KS	D4111	SCPL11
철강	O081	JIS	G5152	SCPL11
철강	O081	ASTM	A352/A352M	A352 LC1
철강	O081	BS	3100	B1
철강	O081	NF	EN10213-2	G20Mo5
철강	O082	KS	D4111	SCPL21
철강	O082	JIS	G5152	SCPL21
철강	O082	ASTM	A352/A352M	A352 LC2
철강	O082	NF	A32-053	FC2-M
철강	O083	KS	D4111	SCPL31
철강	O083	JIS	G5152	SCPL31
철강	O083	ASTM	A352/A352M	A352 LC3
철강	O083	BS	3100	BL2
철강	O083	NF	A32-053	FC3-M

철강	O084	KS	D4108	SCW410-CF
철강	O084	JIS	G5201	SCW410-CF
철강	O084	BS	3100	A1
철강	O085	KS	D4108	SCW480-CF
철강	O085	JIS	G5201	SCW480-CF
철강	O086	KS	D4108	SCW490-CF
철강	O086	JIS	G5201	SCW490-CF
철강	O086	BS	3100	A2
철강	O087	KS	D4108	SCW520-CF
철강	O087	JIS	G5201	SCW520-CF
철강	O087	BS	3100	A4
철강	O088	KS	D4112	SCPH11-CF
철강	O088	JIS	G5202	SCPH11-CF
철강	O088	ASTM	A426	A426 CP1
철강	O088	BS	3100	B1
철강	O089	KS	D4112	SCPH21-CF
철강	O089	JIS	G5202	SCPH21-CF
철강	O089	ASTM	A426	A426 CP11
철강	O089	ASTM	A426	A426 CP12
철강	O089	BS	3100	B2
철강	O090	KS	D4112	SCPH32-CF
철강	O090	JIS	G5202	SCPH32-CF
철강	O090	ASTM	A426	A426 CP22
철강	O090	BS	3100	B3
철강	P007	KS	D4302	GCD350-22
철강	P007	JIS	G5502	FCD350-22
철강	O008	KS	D4302	GCD400-18
철강	O008	JIS	G5502	FCD400-18
철강	P009	KS	D4302	GCD400-15
철강	P009	JIS	G5502	FCD400-15
철강	P010	KS	D4302	GCD450-10
철강	P010	JIS	G5502	FCD450-10
철강	P011	KS	D4302	GCD500-7
철강	P011	JIS	G5502	FCD500-7
철강	P012	KS	D4302	GCD600-3
철강	P012	JIS	G5502	FCD600-3
철강	P013	KS	D4302	GCD700-2
철강	P013	JIS	G5502	FCD700-2
철강	P019	KS	D4319	FCA-NiMn137
철강	P019	JIS	G5510	FCA-NiMn137
철강	P019	BS	3468	S6
철강	P019	DIN	1694	GGL-NiMn137
철강	P019	NF	A32-301	L-NM137
철강	P019	ISO	2892	L-NiMn137
철강	P020	KS	D4319	FCA-NiCuCr1562
철강	P020	JIS	G5510	FCA-NiCuCr1562
철강	P020	ASTM	A436	A436 Type1
철강	P020	BS	3468	F1
철강	P020	DIN	1694	GGL-NiCuCr1562
철강	P020	ISO	2892	L-NiCuCr1562
철강	P020	NF	A32-301	L-NUC1562
철강	P021	KS	D4319	FCA-NiCuCr1563
철강	P021	JIS	G5510	FCA-NiCuCr1563
철강	P021	ASTM	A436	A436 Type1b
철강	P021	DIN	1694	GGL-NiCuCr1563
철강	P021	NF	A32-301	L-NUC1563
철강	P021	ISO	2892	L-NiCuCr1563
철강	P022	KS	D4319	FCA-NiCr202

철강	P022	JIS	G5510	FCA-NiCr202
철강	P022	ASTM	A436	A436 Type2
철강	P022	BS	3468	F2
철강	P022	DIN	1694	GGL-NiCr202
철강	P022	NF	A32-301	L-NC202
철강	P022	ISO	2892	L-NiCr202
철강	P023	KS	D4319	FCA-NiCr203
철강	P023	JIS	G5510	FCA-NiCr203
철강	P023	ASTM	A436	A436 Type2b
철강	P023	DIN	1694	GGL-NiCr203
철강	P023	NF	A32-301	L-CN203
철강	P023	ISO	2892	L-NiCr203
철강	P024	KS	D4319	FCA-NiSiCr2053
철강	P024	JIS	G5510	FCA-NiSiCr2053
철강	P024	DIN	1694	GGL-NiSiCr2053
철강	P024	NF	A32-301	L-NSC2053
철강	P024	ISO	2892	L-NiSiCr2053
철강	P025	KS	D4319	FCA-NiCr303
철강	P025	JIS	G5510	FCA-NiCr303
철강	P025	ASTM	A436	A436 Type3
철강	P025	BS	3468	F3
철강	P025	DIN	1694	GGL-NiCr303
철강	P025	NF	A32-301	L-NC303
철강	P025	ISO	2892	L-NiCr303
철강	P026	KS	D4319	FCA-NiSiCr3055
철강	P026	JIS	G5510	FCA-NiSiCr3055
철강	P026	ASTM	A436	A436 Type4
철강	P026	DIN	1694	GGL-NiSiCr3055
철강	P026	NF	A32-301	L-NSC3055
철강	P026	ISO	2892	L-NiSiCr3055
철강	P027	KS	D4319	FCA-Ni35
철강	P027	JIS	G5510	FCA-Ni35
철강	P027	ASTM	A436	A436 Type5
철강	P027	NF	A32-301	L-N35
철강	P027	ISO	2892	L-Ni35
철강	P028	KS	D4319	FCDA-NiMn137
철강	P028	JIS	G5510	FCDA-NiMn137
철강	P028	BS	3468	S6
철강	P028	DIN	1694	GGG-NiMn137
철강	P028	NF	A32-301	S-NM137
철강	P028	ISO	2892	S-NiMn137
철강	P029	KS	D4319	FCDA-NiCr202
철강	P029	JIS	G5510	FCDA-NiCr202
철강	P029	ASTM	A439	A439 D-2
철강	P029	BS	3468	S2
철강	P029	DIN	1694	GGG-NiCr202
철강	P029	NF	A32-301	S-NC202
철강	P029	ISO	2892	S-NiCr202
철강	P030	KS	D4319	FCDA-NiCrNb202
철강	P030	JIS	G5510	FCDA-NiCrNb202
철강	P030	BS	3468	S2W
철강	P030	DIN	1694	GGG-NiCrNb202
철강	P031	KS	D4319	FCDA-NiCr203
철강	P031	JIS	G5510	FCDA-NiCr203
철강	P031	ASTM	A439	A439 D-2B
철강	P031	BS	3468	S2B
철강	P031	DIN	1694	GGG-NiCr203
철강	P031	NF	A32-301	S-NC203

철강	P031	ISO	2892	S-NiCr203
철강	P032	KS	D4319	FCDA-NiSiCr2052
철강	P032	JIS	G5510	FCDA-NiSiCr2052
철강	P032	DIN	1694	GGG-NiSiCr2052
철강	P032	NF	A32-301	S-NSC2052
철강	P032	ISO	2892	S-NiSiCr2052
철강	P033	KS	D4319	FCDA-Ni22
철강	P033	JIS	G5510	FCDA-Ni22
철강	P033	ASTM	A439	A439 D-2C
철강	P033	BS	3468	S2C
철강	P033	DIN	1694	GGG-Ni22
철강	P033	NF	A32-301	S-N22
철강	P033	ISO	2892	S-Ni22
철강	P034	KS	D4319	FCDA-NiMn234
철강	P034	JIS	G5510	FCDA-NiMn234
철강	P034	ASTM	A571M	A571M A571M
철강	P034	BS	3468	S2M
철강	P034	DIN	1694	GGG-NiMn234
철강	P034	NF	A32-301	S-NM234
철강	P034	ISO	2892	S-NiMn234
철강	P035	KS	D4319	FCDA-NiCr301
철강	P035	JIS	G5510	FCDA-NiCr301
철강	P035	ASTM	A439	A439 D-3A
철강	P035	DIN	1694	GGG-NiCr301
철강	P035	NF	A32-301	S-NC301
철강	P035	ISO	2892	S-NiCr301
철강	P036	KS	D4319	FCDA-NiCr303
철강	P036	JIS	G5510	FCDA-NiCr303
철강	P036	ASTM	A439	A439 D-3
철강	P036	BS	3468	S3
철강	P036	DIN	1694	GGG-NiCr303
철강	P036	NF	A32-301	S-NC303
철강	P036	ISO	2892	S-NiCr303
철강	P037	KS	D4319	FCDA-NiSiCr3052
철강	P037	JIS	G5510	FCDA-NiSiCr3052
철강	P037	DIN	1694	GGG-NiSiCr3052
철강	P038	KS	D4319	FCDA-NiSiCr3055
철강	P038	JIS	G5510	FCDA-NiSiCr3055
철강	P038	ASTM	A439	A439 D-4
철강	P038	DIN	1694	GGG-NiSiCr3055
철강	P038	NF	A32-301	S-NSC3055
철강	P038	ISO	2892	S-NiSiCr3055
철강	P039	KS	D4319	FCDA-Ni35
철강	P039	JIS	G5510	FCDA-Ni35
철강	P039	ASTM	A439	A439 D-5
철강	P039	DIN	1694	GGG-Ni35
철강	P039	NF	A32-301	S-N35
철강	P039	ISO	2892	S-Ni35
철강	P040	KS	D4319	FCDA-NiCr353
철강	P040	JIS	G5510	FCDA-NiCr353
철강	P040	ASTM	A439	A439 D-5B
철강	P040	DIN	1694	GGG-NiCr353
철강	P040	NF	A32-301	S-NC353
철강	P040	ISO	2892	S-NiCr353
철강	P041	KS	D4319	FCDA-NiSiCr3552
철강	P041	JIS	G5510	FCDA-NiSiCr3552
철강	P041	ASTM	A439	A439 D-5S
철강	P041	BS	3468	S5S

철강	P041	DIN	1694	GGG-NiSiCr3552
----	------	-----	------	----------------